

CMR 물질 $\text{La}_{0.67}\text{Ca}_{0.33}\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ 의 자기적 성질 연구

국민대학교 박승일*, 김철성

원광대학교 서정철

KIST 오영제

Magnetic properties of CMR $\text{La}_{0.67}\text{Ca}_{0.33}\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$

Kookmin Univ. S. I. Park*, C. S. Kim

Wonkang Univ. J. C. Sur

KIST Y. J. Oh

1. 서 론

고감도 자기저항 센서의 활용 가능성을 가진 CMR 물질 $\text{R}_{1-x}\text{A}_x\text{MnO}_3$ ($\text{R} = \text{La}, \text{Nd}, \text{Pr}$, $\text{A} = \text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}$) [1-2] 이 산화물이 많이 연구되고 있으며, A 물질이 $0.2 \leq x \leq 0.4$ 영역에서의 연구가 활발하다.

본 연구에서는 Mn 이온자리에 미량의 ^{57}Fe 이온을 치환한 $\text{La}_{0.67}\text{Ca}_{0.33}\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ ($x=0, 0.01, 0.03, 0.05$) 을 졸겔 방법으로 제조하여 ^{57}Fe 이온의 양에 따른 결정 구조 및 자기적 성질을 연구하였다. 실험은 x-선 회절 측정, 중성자 회절 측정, Rutherford back-scattering spectroscopy(RBS), vibrating sample magnetometer(VSM) 및 Mössbauer 분광 측정을 하였다.

2. 실험 방법

졸겔 방법을 이용하여 미량의 ^{57}Fe 를 치환한 $\text{La}_{0.67}\text{Ca}_{0.33}\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ ($x=0, 0.01, 0.03, 0.05$) 분말을 제조하였으며, 조성 및 결정구조를 알기 위하여 상온에서 x-선 회절 측정 및 20 K에서 상온 영역에 걸쳐서 중성자 회절 측정과, RBS를 측정하였다. 시료의 자기적 성질은 VSM을 이용하여 77 K에서 상온에 영역에 걸쳐 포화 자화 곡선과 인가 자기장에 대한 자기저항을 측정하였다. Mn 자리로 치환되어 들어간 ^{57}Fe 이온의 미시적 상호작용은 4.2 K에서 상온까지 Mössbauer 분광 측정을 통하여 연구하였다.

3. 실험 결과 및 고찰

X-선 회절도의 분석 결과 결정구조는 cubic perovskite 구조임을 알았으며, ^{57}Fe 치환 양의 증가에 따른 격자 상수의 변화는 관측할 수 없었다. 중성자 회절 측정으로부터 T_c 이하에서 강자성 상호작용에 의한 회절 peak 가 온도가 내려가면서 점차로 커짐을 알 수 있었다. 상온에서의 RBS 분석을 통하여 졸겔법

에 의한 시료의 합성이 잘되었음을 알 수 있었다. 온도에 따른 포화 자화의 측정으로 부터 ^{57}Fe 양이 증가할수록 급격히 감소함을 알 수 있었고, $x = 0.05$ 의 경우 큐리 온도, T_c 는 180 K 이었다. 온도에 따른 자기저항의 측정으로 반도체-금속 전이온도($T_{\text{SC-N}}$)는 큐리 온도 아래에서 관측되었으며, $x=0.03$ 의 경우 $T_{\text{SC-N}} = 200$ K 이었으며, 최대 자기저항은 45 %였다. 그림 1은 온도에 따른 자기저항의 곡선을 보여주고 있다. Mössbauer 분광 data는 ^{57}Fe 이온의 분포 함수를[3] 이용하여 분석하였고, 그림 2는 4.2 K에서의 Mössbauer 분광 data로 ^{57}Fe 이온의 양에 따른 분포 함수의 절대 % 비율을 잘 만족한다.




Fig. 1. Temperature dependence of MR for $\text{La}_{0.67}\text{Ca}_{0.33}\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$.




Fig. 2. Mössbauer spectra for $\text{La}_{0.67}\text{Ca}_{0.33}\text{Mn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ at 4.2 K.

4. 참고 문헌

- [1] P. Schiffer, A.P. Ramirez, W. Bao and S.W. Cheong, Phys. Rev. Lett., **75**, 3336(1995).
- [2] B. Fisher, L. Patljan and G. M. Reisner, Phys. Rev. B, **54**, 17438(1996).
- [3] L. K. Leung, A. H. Morrish and B. J. Evans, Phys. Rev. B, **13**, 4069(1976).