

Synchrotron SAXS and FTIR study on the thermal behavior of PBS-PTMG Segmented Block Copolymer

박해동, 이한섭, 조창기*

인하대학교 섬유공학과, *한양대학교 섬유공학과

1. 서론

일반적으로 열가소성 탄성체는 상온에서 glassy 한 상태이거나 또는 semicrystalline 을 형성하는 hard segment(H.S.)와 rubbery 한 soft segment(S.S.)간의 열역학적 불친화성에 의하여 미세 상분리가 이루어진다.[1] 이때, glassy 한 hard domain 은 물리적 가교점으로 작용하여 천연고무와 같은 성질을 나타낸다. 그러나, 일정 온도 이상에서 hard domain 은 붕괴되어 물리적 가교점으로서의 성질을 잃어버린다. 그러므로, 열가소성 탄성체의 온도에 의한 hard domain 의 거동을 관찰하는 것은 중요한 일이다. 또한, 열적 안정성은 상분리도에 따라 영향을 받으므로 hard segment content 에 따른 상분리도의 측정 역시 중요하다.

본 연구에서는 PBS-PTMG copolymer 에 대한 상분리도를 hard segment content 에 따라서 관찰하였으며, 온도에 따른 각각의 segment 와 domain 에 대한 열적 거동을 관찰하였다. 각 domain 과 segment 의 거동은 synchrotron SAXS 와 FTIR spectroscopy 를 이용한 승온 실험을 통하여 각각의 domain 과 segment 간의 mixing 과정을 관찰하였다. 또한, DSC 와 DMTA 로부터 hard segment content 에 따른 유리전이온도(T_g)를 관찰하였다.

2. 실험

2.1 시료

Table. I H.S. content, Average molecular weight and Polydisperse index for PBS-PTMG copolymer

Sample	H.S.Content (wt%)	\overline{M}_n	\overline{M}_w	$\overline{M}_n/\overline{M}_w^*$
PBS30	29.8	32,649	59,642	1.83
PBS45	43.2	17,001	92,032	5.41
PBS55	52.7	49,144	122,425	2.49

*Polydisperse index(PDI)

본 실험에 사용된 시료명은 hard segment type 과 hard segment 의 wt%를 사용하였으며, PBS-PTMG copolymer 의 조성 및 분자량은 $^1\text{H-NMR}$ 과 GPC 를 사용하여 Table. I 에 표시하였다.

또한, 각 시료는 70°C 에서 12 시간 annealing 하였다. 단, PBS30 은 60°C 에서 annealing 하였다.

2.2. Synchrotron SAXS

열가소성 탄성체의 상분리된 내부 구조를 연구하기 위해서는 강력한 X-ray source 가 필요하다. 그러므로, 본 실험을 위해서 포항 가속기 연구소에서 있는 Synchrotron X-ray source 사 용하였다. Heating 실험은 heating block 안에서 측정할 온도까지 승온하여 단계별로 5min 동안 의 equilibrium time 를 주면서 SAXS data 를 얻었다

2.3. FTIR Spectroscopy

온도에 따른 segment 의 거동을 관찰하기 위하여 2 개의 KBr disc 사이에 sample 을 놓은 후, heating block 안에서 온도에 따른 IR Spectrum 을 얻었다. 이때, 각 단계별로 5min 동안의 equilibrium time 을 주었다. 주된 분석은 3 개로 split 되는 C=O stretching peak 의 열적 거동에 대하여 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

PBS-PTMG segmented block copolymer 의 열적 거동을 관찰하기 위하여 먼저 DSC 와 DMTA 실험을 수행하였다. Figure1. 은 PBS-PTMG copolymer 의 H.S. content 에 따른 DSC thermograms 이다. PBS-PTMG copolymer 의 유리전이온도는 -77 ~ -74°C 사이에서 관찰되었으며, soft domain(PTMG, $M_n=2000\text{g/mol}$)과 hard domain(PBS)의 melting peak 는 각각 8 ~ 20°C 와 82 ~ 105°C 에서 나타남을 확인하였다. 이러한 각 endothermic peak 에 대하여 H.S. content 가 증가




Figure1. DSC thermograms of PBS-PTMG copolymers




Figure2. T_g and T_m of S.S. on H.S. content

함에 따라서, PBS의 melting point는 높아짐을 알 수 있다. 이러한 현상은 H.S. content가 증가함에 따라 H.S.의 length가 길어져 crystal thickness가 증가했기 때문이다. PTMG의 melting point는 S.S.의 length가 일정하므로 H.S. content에 따라 무관할 것으로 예상하였으나, Figure 1.에서 보듯이 S.S.의 용점의 차이가 나타남을 관찰하였다. 이것은 H.S. content에 따른 상분리도의 차로서 설명할 수 있다. 즉, 본 시료를 two phase로 가정하였을 경우에 H.S.와 S.S.간의 상용성은 H.S. content에 의존함을 보인다. 이것은 Figure 2.에서 DSC의 T_g 의 변화로부터 이해할 수 있다. 그림에서 보듯이 H.S. content가 증가함에 따라 S.S.의 T_g 는 선형적으로 증가함을 알 수 있다. 이것은 분자량이 같은 순수한 PTMG의 T_g 가 -78°C 로 알려진 사실[2]과 비교해보면, H.S. content가 증가함에 따라서 상분리가 점점 감소함을 보여준다. 이러한 H.S. content에 따른 T_g 의 변화를 DMTA로 측정된 결과 또한 유사한 결과를 얻었다. 또한, 상분리도를 관찰하기에 가장 용이한 SAXS를 이용하여 아래와 같은 식으로 Invariant(Q)를 계산하였다. [3]

$$Q = \int_0^\infty q^2 I(q) dq \quad Q \propto \rho_1 \rho_2 (\rho_1 - \rho_2)^2$$

이때, ρ_1 과 ρ_2 는 H.D.와 S.D.의 volume fraction이며, ρ_1 과 ρ_2 는 H.D.와 S.D.의 electron density이다. 위 식으로부터 상분리도의 척도인 $(\rho_1 - \rho_2)^2$ 이 H.S. content가 증가함에 따라서 역시 감소함을 관찰하였다.

Figure 3은 온도가 증가함에 따른 C=O stretching peak의 FTIR spectrum이다. PBS-PTMG copolymer는 H.S.만이 ester group를 갖고 있으며, C=O stretching peak가 3개로 split되어 있다. 이때, 1714cm^{-1} 와 1722cm^{-1} 은 H.D.에 의한 peak이며, 1736cm^{-1} 의 peak는 S.D.에 녹아있는 H.S.에 의한 것이다. Figure 3에서 보듯이 온도가 증가함에 따라서 1714cm^{-1} 와 1722cm^{-1} peak의 absorbance는 감소하는 동시에 1736cm^{-1} peak는 증가함을 보인다. 이것은 열에 의해




Figure.3 Change of C=O str. peak on Temperature




Figure. 4 Crystalline peak vs. DSC thermogram

H.S.과 S.S.가 점점 mixing 되는 것으로 설명할 수 있다. H.S.과 S.S.의 온도에 따른 거동을 더 자세히 관찰하기 위하여 C=O stretching peak 의 전체 면적을 crystal peak 의 면적으로 나누어 계산하였다. Figure.4 는 C=O stretching peak 의 면적비와 DSC thermogram 을 보여준다. FTIR 에서 관찰된 S.S.와 H.S.의 mixing 거동을 보면 DSC 상에서 endothermic peak 가 시작되는 지점부터 급격히 감소함을 보여준다. 즉, H.S.와 S.S.의 mixing 과정 역시 bulk 상의 DSC 에서의 거동을 잘 반영함을 알 수 있다. FTIR 에서 관찰된 각각의 segment 를 H.S. content 함량에 따라서 관찰하면 H.D.이 붕괴되어 crystal peak 의 면적이 급격히 감소하는 전이점이 DSC 와 일치함을 확인하였다. 즉, PBS-PTMG copolymer 의 열적 안정성은 H.S. content 에 따라 영향을 받음을 알 수 있다. 또한, 열처리 조건에 따라서도 그 열 안정성의 차이가 있음을 확인하였다. 그러나, H.S. content 가 증가함에 따라 상분리도의 감소를 초래하므로 열가소성 탄성체로서 중요한 탄성 회복력은 오히려 감소한다. 이것은 H.S. content 에 따른 hysteresis 실험을 통하여 관찰된 바 있다.

Acknowledgments: 포항가속기에서의 실험은 한국과학기술처와 포항종합제철의 지원으로 수행되었습니다.

5. 참고문헌

1. Goodman. Developments in block copolymers; Applied Science Publishers: London & New York, 1988
2. Wang, C.B.; Cooper, S.L. *Macromolecules*. 1983, 16, 775
3. Li, Y.; Ren, Z.; Zhao, M, *Macromolecules*. 1993. 26, 612