

(사) 한국토양환경학회
추계학술발표회 논문집
1999년 10월 29일 제주대학교

펜톤유사반응에 의한 매립지 침출수의 CODcr 제거 특성 연구

정동철 • 이철호* • 장윤영 • 최상일

*삼성물산(주) 건설부문기술연구소

광운대학교 환경공학과

Tel 02-940-5496, E-mail : yychang@daisy.kwangwoon.ac.kr



요약문

본 연구에서는 펜톤산화반응에서 과산화수소의 분해촉매로 일반적으로 쓰이는 Fe(II) 형태의 철염대신 Fe^0 형태의 분말 철을 이용한 펜톤유사반응(Fenton-like oxidation)에 의한 매립지 침출수(sCODcr 1,100 mg/L, pH 8)의 CODcr 제거특성에 관한 회분식 처리실험을 수행하였다. 실험조건으로는 상온, 상압조건에서 Jar tester를 사용하여 분말 철의 주입 량과 산 세척도, 초기 반응 pH, 과산화수소의 주입 량을 변화시켜가며 침출수의 CODcr 제거효율의 변화를 관찰하였으며, 이때 과산화수소의 분해 특성과 반응 중 pH의 변화도 함께 분석하였다. 반응은 모든 조건에서 대부분 약 30분 이내에 종료되었으며 그 이후의 반응변화는 미미하였다. 산 세척에 의한 분말 철 표면의 개질로 반응성의 향상을 관찰할 수 있었으며, 분말 철 주입 량을 증가함에 따라 반응속도가 일정하게 증가함을 알 수 있었다. 본 연구에서 CODcr의 제거 효율에 가장 큰 영향을 보여준 실험변수는 pH였으며, 원수의 pH(8)를 2-4까지 조절하여 반응을 시켰을 때 최대 75%의 CODcr 제거효율을 얻을 수 있었다. 반응 중 pH는 모든 조건에서 시간에 따라 증가하여 약 pH 9에서 더 이상 변화하지 않았다. 용액 내 과산화수소의 잔류농도의 곡선은 반응 중 CODcr의 곡선과 유사한 변화를 나타내었다.

주제어 : 침출수, 펜톤유사반응, 분말 철, 펜톤산화반응, CODcr

I. 이론적 배경

Fig. 1 Fe^0 에 의한 H_2O_2 의 분해 촉진 반응기작



II. 실험방법

(가) 장치

온도와 교반세기의 조절이 가능한 Jar Tester를 이용하여 상온에서 각 주요 반응조건을 변화시켜가며 회분식 반응에 의한 침출수 CODcr 농도, pH, H₂O₂ 농도의 변화를 분석하였다.

(나) 재료 및 분석법

반응 촉매제인 철 분말은 약 10-100 μm의 입경분포를 가진 시약용 환원 철(Junsei chem.)을 구입하여 사용하였고, 실험에 쓰인 산화제는 30-35% 시약용(Junsei chem.) 과산화 수소를 사용하였다. 침출수 시료는 김포 매립지 침출수 처리공정에서 혐기성 공정을 거친 후 펜톤산화조에 유입되는 침출수를 사용하였다.(Fig 1 참조)




Fig. 3 김포 매립지 침출수 처리공정 및 시료채취지점

철의 산 세척은 유리칼럼(내경 2.5, 높이 10 cm)에 분말 철을 충진한 후, 1M HCl을 5ml/min의 유량으로 일정기간 통과시킨 후, 여기에 다시 3차 증류수와 아세톤을 통과시켜 마무리 세척과 수분을 제거하였다. 최종적으로 질소가스를 일정기간 흘려 기상을 질소가 스스로 채운 후, 빛과 공기가 차단된 보관병에 보관하여 대기 중에서 철 표면에 산화물 피막이 생기지 않도록 하였다. 위의 방법을 반복하여 산 세척정도에 따른 철의 반응성을 알아보았다.

주요 영향인자의 변화에 따른 Fe⁰의 촉매반응특성을 알아보기 위해, 각 조건에서 시간별 침출수의 CODcr, 과산화수소 잔류농도, pH 등의 변화를 측정하였다. 침출수의 CODcr은 용액 내 SS를 제거한 soluble CODcr으로서 Standard Methods의 closed reflux colorimetric method에 의거하여 UV/VIS Spectrophotometer (Shimadzu 2100)를 이용하여 측정하였고, 잔류 과산화수소의 농도는 Iodometric Titration Method을 이용하여 2분 안에 분석이 완료되도록 신속하게 측정하였다. 반응용액의 pH는 ORION사의 pH meter를 사용하여 측정하였다.

III. 연구결과




Fig. 3 Fe° 표면 전처리에 따른 반응성 변화(초기 pH: 8.0, H_2O_2 주입량: 3000 ppm, 철 주입량: 100g/L)




Fig. 6 초기 pH조건에 따른 CODcr 제거효율(H_2O_2 주입량: 3000 ppm, 이차 산세척 철의 주입량: 100g/L)




Fig. 5 H_2O_2 주입량에 따른 CODcr 제거효율(초기 pH: 8.0, 이차 산세척 철의 주입량: 100g/L)




Fig. 4 Fe° 주입량에 따른 CODcr 제거효율(초기 pH: 8.0, H_2O_2 주입량: 3000 ppm, 이차 산세척 Fe°)

IV. 결론 및 고찰

펜톤유사반응에 의한 침출수의 산화반응 대부분이 30분 이내에 이루어졌으며 그 이후는 반응이 미미하게 진행되었다. 순수 펜톤유사반응에 의한 CODcr 제거는 최대 75%까지 이루어졌으며 반응에 미치는 영향의 정도는 초기 pH조건에서 가장 크게 나타났으며 과산화수소의 농도증가에 따른 효율향상 효과는 비교적 적게 나타났다. 기존의 펜톤산화반응과 비교하여 철 분말을 이용한 침출수 처리기술의 잠재성은 매우 높은 것으로 판단된다.

참고문헌

1. Murphy, A. P., W. J. Boegil, M. K. Price, and C.D. Moody, "A Fenton-like reaction to neutralize formaldehyde waste solutions", *Environ. Sci. Technol.* 23, 1989, 166-169.
2. Prasad, K.C. and R. J. Watts, "Depth of Fenton-like oxidation in remediation of surface soil", *J. of Envir. Eng.* 123(1), 1997, 11-17.
3. Watts, R J. and S.E. Dilly, "Evaluation of iron catalysts for the Fenton-like remediation of diesel-contaminated soils", *J. Haz. Mat.*, 51, 1996, 209-224.
4. Watts, R.J. A.P.Jones, P.Chen, and A.Kenny, "Mineral-catalyzed Fenton-like oxidation of sorbed chlorobenzenes", *Water. Environ. Res.*, 69(3), 1997, 269-275.