

## CT4) 저온에서의 소석회 분말과 SO<sub>2</sub>의 반응 kinetics Reaction Kinetics of Dry Hydrated-lime and SO<sub>2</sub> at Low Temperatures

이 상 권 · 박 선 미 · 조 경 민 · 황 상 규

한국의국어대학교 환경생명공학부

### 1. 서론

연소시설, 소각시설 등에서 배출되는 아황산가스, 질소산화물, 염화수소, 불화수소 등의 산성가스를 경제적이고 효율적으로 처리하는데 많은 관심의 대상이 되고 있는 건식 세정에는 석회석(CaCO<sub>3</sub>, limestone), 생석회(CaO, lime), 소석회(Ca(OH)<sub>2</sub>, hydrated lime) 등 calcium을 다량 함유하는 흡수제가 매우 효과적이라고 알려져 있다. 따라서 이러한 흡수제와 SO<sub>2</sub>의 화학반응에 관하여 많은 연구가 수행되어 왔으나, 대부분의 연구는 SO<sub>2</sub>와 석회석이 고온에서 진행되는 화학반응에 관한 것이다. 즉, 석회석이 800 °C~1300 °C의 연소 보일러에 주입되면, 분해되어 CaO가 생성되고, 이 CaO에 의해 아황산가스가 흡수되는 반응특성에 관한 연구가 활발하게 수행되었다. Fan 등<sup>1)</sup>은 TGA를 이용하여, 입경분포가 90~1000 μm인 석회석 300~400 mg을 사용하여 850 °C에서 아황산가스와의 반응속도를 조사하였다. 또한 Chan 등<sup>2)</sup>은 tube형 반응기에 입경이 74~149 μm인 석회석을 주입하여 745 °C에서 calcination과 sulfation에 관한 연구를 수행하였으며, Mullins 등<sup>3)</sup>은 TGA를 사용하여 920~940 °C에서 입경이 81~645 μm인 50mg의 흡수제와 SO<sub>2</sub>와의 화학반응을 연구하는 등 대부분의 경우, 40~1000mg의 시료를 사용하고, SO<sub>2</sub>의 농도는 3000 ppm, 700~1200°C의 온도범위에서 화학반응특성을 조사하였다.

따라서 본 연구는 기존의 연구들과는 달리 반응기 주입식 스크리버(post-furnace injection scrubber)에 응용하기 위해 저온에서 석회분말과 SO<sub>2</sub>와의 화학반응을 조사하였다. 열중량분석을 위해 TGA를 이용하였으며, 온도를 150~450°C로 변화시켜 소석회(입경이 150~450 μm)와 996 ppm SO<sub>2</sub>의 흡수반응특성과 반응속도상수 및 생성물중의 확산속도를 조사하였다.

### 2. 연구방법

본 실험에 사용된 소석회는 (주)백광에서 생산, 시판하고 있으며 92%이상의 calcium으로 구성되어 있다. 열중량분석을 위한 TGA(Thermogravimetric Analyzer)는 직경이 3 cm, 길이가 30 cm인 tube형 반응기와 chemical balance로 구성되었으며, 가스의 diffusion 저항을 최소화하기 위하여 시료의 용기는 SS 재질의 스크린으로 제작하였다. 온도를 약 1300 °C까지 상승시킬 수 있는 전기히터를 이용하여 반응기 내부의 온도를 150~450°C사이로 변화시켰으며, 이 때 각각의 온도에서 나타나는 석회와 SO<sub>2</sub>와의 화학반응특성을 조사하였다. Tube형 반응기내의 온도를 측정하기 위하여 K-type의 thermocouple을 반응기 내부에 설치하였으며, 계기판과 data logger에 연결하여 온도 변화를 관찰하면서 연속적으로 컴퓨터에 저장되도록 하였다. 반응기에 유입되는 SO<sub>2</sub>의 농도는 996 ppm 표준가스(N<sub>2</sub> balance)가 사용되었고, 유입가스의 유량은 rotameter를 이용하여 일정하게 유지하였다. 압력은 대기압 상태로 유지하였으며, 아황산가스와 화학반응에 의한 흡수제의 중량의 변화는 chemical balance (Mettler AE240)에서 연속적으로 측정되어 interface를 통해 컴퓨터에 자동 저장되었다.

### 3. 결과 및 고찰

소석회(Ca(OH)<sub>2</sub>)와 996 ppm SO<sub>2</sub>와의 화학반응을 온도별로 조사한 결과, 반응기 내의 온도가 증가함에 따라 sulfation이 증가하지만, Ca(OH)<sub>2</sub>와 SO<sub>2</sub>와의 화학반응은 150~350°C 사이에서는 매우 느리게 진행됨을 관찰할 수 있었다. 그리하여 저온에서 sulfation 반응을 활성화시키기 위해 물 혹은 다른 첨가제의 주입이 필요하다는 것을 암시하고 있다. 그 밖에는 data분석을 통하여 150~450°C에서 Ca(OH)<sub>2</sub>와 SO<sub>2</sub>의 반응속도에 영향을 미치는 controlling step을 살펴보았는데, 350°C 이하에서는 반응속도에 화학반

응에 대한 저항(chemical reaction resistance)의 영향이 있었으나, 석회표면에 형성된 생성물층(product layer)을 통과하는 가스의 확산저항(product layer diffusion resistance)이 가장 큰 영향을 미치는 것으로 조사되었다.  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 와  $\text{SO}_2$  반응속도에 영향을 미치는 화학반응저항과 생성물층에서 확산저항을 고려하여, Shrinking Core Model[5]을 기초로 150~450 °C에서 반응속도상수(chemical reaction rate constant)와 유효확산계수(effective diffusivity)를 산출하였다. 온도가 증가함에 따라 화학반응상수( $k_s$ )는 증가하며 온도에 따른 화학반응상수,  $k_s = 1.476 \times 10^{-7} \times \exp\left(\frac{-879.95}{T}\right)$  으로 계산되었다. 또한 유효확산계수( $D_{eo}$ )도 온도가 증가함에 따라 증가하며,  $1.699 \times 10^{-12} \sim 2.640 \times 10^{-10} \text{m}^2/\text{s}$  으로 계산되었다. 이는 Zhicheng 등<sup>4)</sup>이 조사한 700~1100 °C에서 화학반응상수( $k_s$ )와 유효확산계수( $D_{eo}$ )를 비교한 결과, 온도에 따른 값이 약간 적었지만 유사한 경향을 보여주었다.

#### 참고문헌

- [1] Fan, L.S. and Satija, S., "Thermogravimetric Analysis of Sulfation Kinetics of Calcined Limestone or Dolomites", *The Chem. Eng., J.*, 28, 151, 1984.
- [2] Chan, R.K. et. al., "Thermogravimetric Analysis of Ontario Limestone and Dolomites, Part I. Calcination, Surface Area, and Porosity", *C.J. of Chemistry*, 48, 2972, 1970.
- [3] Mullins, R.C. and Hartfield, J.D., "Effect of Calcination Conditions on the Properties of Lime", *ASTM Special Tech. Pub.*, 117, 472, 1970.
- [4] Zhicheng, Y. and Ingemar, B., "On the Intrinsic High Temperature Calcium Oxide-Sulfur Dioxide Reaction Using the Vacuum Thermogravimetric Analysis Technique", *J. A&WMA*, 46, 734, 1996.
- [5] Kunii, D. and Levenspiel, O., *Fluidization Engineering*, 2nd. edition, Wiley, 1989.