

Tin Free Steel의 전착 특성에 미치는 도금 조건의 영향 Effects of electroplating conditions on electrodeposition of tin free steel

조 준형*, 김 태엽
포항종합제철(주) 기술연구소 표면처리연구그룹

1. 서론

냉연강판에 metallic Cr 및 CrO_x 도금층을 전기도금한 Tin Free Steel(TFS)은 각종 캔의 소재로 사용된다. TFS의 도금 방식은 high current density, 1-step, 2-step 방식으로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 2종의 도금액을 사용하여 순차적으로 두 개의 도금층을 형성시키는 2-step TFS 도금 방식에 있어서 각 단계에서 그리고 연계도금 과정에서 도금욕 성분 및 도금 조건이 전착 특성에 미치는 영향에 대하여 실험실적으로 모사 실험을 통하여 조사하였다.

2. 실험방법

2-step TFS 도금 시편으로는 저탄소강(BP: Black plate)를 사용하였으며 도금 면적은 75x200mm 이었다. 도금장치로는 metallic Cr 및 CrO_x 도금조가 별도로 설치되어 있고 이를 도금액을 순차적으로 한 개의 도금 cell을 통과시키면서 metallic Cr 도금 → 수세 → CrO_x 도금 → 수세가 이루어질 수 있는 이중도금이 가능한 circulation cell을 사용하였다. Metallic Cr 도금액은 CrO₃, 150g/L, H₂SO₄ ≤ 0.09g/L, NH₄F 3.5g/L로 제조하였고, CrO_x 도금액은 CrO₃, 75g/L, H₂SO₄ ≤ 0.08g/L, NH₄F 0.5~3g/L, NaOH 0~15g/L로 조성하였다. Metallic Cr 도금에서는 온도 및 유속은 고정하고 전류밀도를 40~100A/dm²의 범위에서 변화시켰다. CrO_x 도금에서는 온도 30~50°C, 유속 2.9~8.8m/s, 전류밀도 10~40A/dm²로 변화시키면서 전착 특성을 조사하였다. 도금 시편의 평가는 Cr 및 CrO_x 부착량을 분석하여 전류 효율을 평가하였으며, 도금조건에 따른 도금층 성분 변화를 조사하기 위하여 SAM 분석을 실시하였다.

3. 결과 요약

2-step TFS 도금에서 CrO_x 처리 단계의 도금 특성은 앞 단계인 metallic Cr 도금조건의 영향을 받는 것으로 나타났다(Fig.1). 이것은 metallic Cr 도금 또는 CrO_x 도금만을 단독으로 실시하는 경우와도 크게 다르다. Metallic Cr 도금조건이 일정할 때 CrO_x 도금의 도금액 온도 증가는 전류효율을 감소시키고 CrO_x 부착량을 다소 낮추는 효과가 있으며, 유속의 증가는 전류효율을 감소시키고 CrO_x 부착량을 낮은 유속에서 감소시키는 것으로 조사되었다. CrO_x 도금액의 NH₄F 농도 증가는 전류효율을 감소시키는 효과가 있지만 낮은 농도에서는 CrO_x 부착량이 과다하게 형성되는 것으로 나타났다. 그리고 CrO_x 도금액 중의 NaOH는 전류효율을 감소시키지만 비교적 높은 전류밀도에서는 CrO_x 부착량을 증가시키는 효과가 있는 것으로 조사되었다.




Fig.1. Effect of current density on current efficiency