

페로인산 Sn-Co 합금도금욕에 있어서의 Tungsten 첨가 효과 연구
A study on the Tin-Cobalt alloy plating bath in pyrophosphate
by adding Tungsten

조성국, 권식철*, 노재민, 박광자**, 박정일
 (*기술표준원, * 한국기계연구원, ** 한국화학시험연구원)

1. 서론

크롬도금에 사용되는 6가 크롬의 환경문제로 미국, 일본, 유럽 등에서는 6가 크롬의 대기 배출규제, 폐수규제 뿐만 아니라 사용 그 자체에 대한 제한이 계속 강화되어, 미국의 자동차 업계에서는 크롬 도금 제품을 2002년부터 완전 규제하게 되어있으며, 2003년부터는 국제환경협약에 의해 크롬 도금 그 자체에 대한 제한이 강화되어 크롬 도금된 제품들까지도 규제 대상이 예상된다.¹⁾ 또한 기술적인 면에서 크롬도금은 전류효율이 20%정도이기 때문에 각종 핀, 스크류, 와셔, 볼트, 너트 등 걸어서 작업 할 수 없는 부품들에는 사용하지 못하고 있으며, 저전류 부분의 피복력이 나빠 응용범위의 한계가 있다.^{2),3)} 이를 극복하기 위하여 크롬 도금과 색상이 거의 같고 내식성이 비슷한 주석계 합금도금을 사용하는 경향이 서서히 확대되어 가고 있으며, 최근에는 Sn-Co 합금도금에 관한 연구가 진행되어 현재 미국 및 일본 등 선진국에서 제품이 상품화되어 국내에도 보급되어있으나 너무 고가로 수입되고 있을 뿐만 아니라 작업공정 등 작업관리의 표준화가 이루어지지 않아 일반화되지 못하고 있는 실정이어서 이에 수입대체와 무역장벽의 극복을 위해 무공해 물질인 pyrophosphate욕에 기본을 둔 Sn-Co 합금도금을 국산화를 위해 연구를 하였다.

본 연구에서는 Sn-Co 합금도금욕을 현장에 적용시키기 위해 pilot plant(5 l)를 이용하여 도금액 관리를 위한 도금액 분석 방법과 내식성 등의 물성 향상을 위해 tungsten 첨가에 따른 제품의 성능검토를 병행하였다.

2. 실험방법

Pilot plant(5 l) 실험을 위하여, 소지로 황동판(Cu:66.3%, Zn:33.7%)을 사용하여 하지도금으로 Ni도금(10μm) 후 도금욕 조성($\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.05M, $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0.03M, $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 0.7M)과 도금시간(5min), 전류밀도(1A/dm²), pH8의 도금조건하에서 Sn-Co 합금도금을 실시하였다. 또한 Sn-Co 합금도금 욕에 tungsten의 첨가량을 변화시켜 제작된 도금시편을 가지고 물성을 평가하기 위해 내식성(CASS), Abrasion tester(한성

기전, 한국), 표면특성(SEM), Scratch tester(CSEM, 독일), XRD(Siemens, 독일), ICP (Perkins elmer, 미국)를 이용하여 도금특성을 고찰하였다.

3. 결과 요약

Sn-Co 합금도금의 pilot plant 실험에서 tungsten 양 변화에 따라 제작된 도금시편을 가지고 도금특성을 고찰한 결과 tungsten의 첨가량은 $0.5\sim2g/l$ 일 때 가장 우수한 표면 상태를 나타내었으며, 내식성은 tungsten이 첨가될수록 향상이 되었으나, 변색실험에서는 tungsten의 첨가량이 $3g/l$ 이상에서는 120시간부터 변색이 나타났다. 밀착성은 tungsten이 첨가되지 않았을 경우 $22.8N$ 이었으나 tungsten 첨가량이 늘어날수록 밀착성은 향상되며, tungsten이 $2g/l$ 첨가시에는 $29.5N$ 으로 크롬도금($0.3\mu m$, $8.5N$)보다 3배 이상 우수함을 나타내었다. 내마모성은 tungsten 첨가량이 $0.5g/l$ 이상부터 내마모 특성은 약간 향상되나 그 이상 첨가되어도 내마모 특성은 비슷하였다.

참고문헌

- [1] 도금 제81호, 1999, 한국도금공업협동조합, 22~24
- [2] 염희택, 이주성, 도금 및 표면처리, 문운당, 1989, 100~106
- [3] T.M. Maskin, B.Z.Zmbova and D.S.Veselinovic, J.Serb. chem. Soc. **56**, 1991, 337.