

<6-28>

BaTiO_{3-δ}의 산소 부정비량
Oxygen nonstoichiometry of BaTiO_{3-δ}

이도권, 유한일
서울대학교 재료공학부

Undoped BaTiO_{3-δ}와 1.8 m/o Al-doped BaTiO_{3-δ}를 대상계로 평형 산소부정비량 (δ)을 고상전하적정법을 이용하여 온도($800 \leq T/^\circ\text{C} \leq 1100$)와 산소분압($10^{-18} \leq P_{\text{O}_2}/\text{atm} \leq 1$)의 함수로 측정하였다. 측정된 등온 산소부정비량을 결합모델에 근거하여 분석함으로써 절대 산소부정비량과 함께 결합상수 등을 결정하였다. 산소부정비량의 산소분압 의존성은 높은 산소분압 영역에서는 주결함으로서 받게 불순물과 산소빈자리로, 낮은 산소분압 영역에서는 내인성 결함으로 설명되었다. 결합화학적 해석을 통하여 전자/정공 생성 평형상수(K_i)와 그 활성화 에너지를 추출하였고, 이를 문헌에 보고된 값과 철저히 비교·분석하였다. 조성정비점($\delta=0$)에 해당하는 산소분압의 온도 의존성으로부터 산소의 분몰 용해열(partial molar enthalpy of solution of oxygen)과 분몰 용해엔트로피(partial molar entropy of solution of oxygen) 등의 열역학 상수를 결정하였다.

<6-29>

화학포텐셜 물매 하에서 BaTiO_{3-δ}의 전류-전압 특성
Current vs. voltage characteristics of BaTiO_{3-δ}
in an oxygen chemical potential gradient

이영수, 유한일
서울대학교 재료공학부

화학포텐셜 물매가 작용하고 있을 때 전기적 특성을 알아보기 위해서 1000°C에서 BaTiO₃ 시편 양단의 산소 분압을 다르게 조절하고 열린 회로 상태에서의 평균전기전도도와 전류-전압 특성을 측정하였다.

화학포텐셜 물매가 작용할 때 전압에 따라 평균전기전도도가 달라져 비선형적인 전류-전압 특성이 나타나게 된다. 평균전기전도도가 달라지는 것은 시편 내부의 위치에 따른 산소의 화학포텐셜이 전압의 함수가 되기 때문이다. 각 전하나르개의 부분 전기전도도를 산소의 화학포텐셜의 함수로 나타내어 시편 내부의 산소 화학포텐셜 분포와 평균전기전도도를 계산하였다.

1000°C에서 측정한 평형 전기전도도값을 바탕으로 하여 전류-전압 특성을 이론적으로 계산한 결과와 실제로 측정한 결과를 비교 분석하였다.