

## 〈8-4〉

### 생체활성유리를 코팅한 티타늄에서의 결합거동과 수산화아파타이트의 형성

### Hydroxyapatite formation and bonding behavior on titanium coated with bioactive glasses

이정웅, 김 철 영

인하대학교 세라믹공학과

티타늄에 생체활성을 부여하고 티타늄과 생체활성유리와의 결합거동에서 공정 조건의 영향을 알아보고자 한다 본 연구에서는 이중코팅 방법을 이용하였다. 1차코팅은 티타늄과 유사한 열팽창계수를 갖는  $55\text{SiO}_2\text{-}10\text{Na}_2\text{O}\text{-}5\text{B}_2\text{O}_3\text{-}5\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}25\text{CaO}$ (mol%)조성의 유리, 2차코팅은  $50\text{SiO}_2\text{-}3\text{P}_2\text{O}_5\text{-}9.2\text{Na}_2\text{O}\text{-}32.3\text{CaO}\text{-}5\text{B}_2\text{O}_3$ (mol%)유리를 스프레이 코팅한 후 열처리하여 시편을 얻었다. 유사생체용액과 반응시킨 후 FT-IR분광기, X-선 회절분석기, SEM으로 생체활성을 평가하였다 열처리 온도, 시간, 코팅층의 두께를 조절하므로서 티타늄과 유리간의 결합을 개선할 수 있었고, 티타늄과 유리와의 결합력은 ball drop법으로 측정하였다 원자흡수분광기로 생체활성유리와 티타늄에 코팅한 생체활성유리의 수산화아파타이트의 생성 원인차이를 알아보았다 2차코팅을  $20\mu\text{m}$ 두께로 하여  $850^\circ\text{C}$ 에서 3분간 열처리한 시편이 유사생체용액에서 12시간만에 수산화아파타이트가 형성되었다

## 〈8-5〉

### 이중 코팅 방법으로 알루미나에 코팅된 생체활성유리의 결정화와 수산화아파타이트의 형성

### Crystallization and Hydroxyapatite Formation of Bioactive Glass Coated on Alumina by Double-Coating Method

지상수, 김 철 영

인하대학교 세라믹공학과

기계적 특성이 뛰어난 알루미나에 생체활성유리를 코팅하여 기계적 특성이 뛰어나고 우수한 생체활성을 지닌 이식 재료를 개발하는데 목적이 있다 알루미나와 생체활성유리간의 열팽창 계수를 줄이기 위해 이중 코팅 방법을 이용하였다  $55\text{SiO}_2\text{-}5\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}5\text{B}_2\text{O}_3\text{-}25\text{CaO}\text{-}10\text{Na}_2\text{O}$ (몰%)유리로 1차 코팅한 후 그 위에 생체활성을 지닌  $55\text{SiO}_2\text{-}3\text{P}_2\text{O}_5\text{-}9.2\text{Na}_2\text{O}\text{-}27.8\text{CaO}\text{-}4.5\text{CaF}_2$ (몰%)유리와  $50\text{SiO}_2\text{-}3\text{P}_2\text{O}_5\text{-}5\text{B}_2\text{O}_3\text{-}32.3\text{CaO}\text{-}9.2\text{Na}_2\text{O}$ (몰%)유리를 코팅한 후 열처리 시간과 온도를 조절하며 시편을 준비하고 X-선 회절분석기, FT-IR, SEM을 이용하여 관찰한 후 각 시편을 유사생체용액에 반응시켜 생체활성을 평가한 후 원자흡수분광기를 이용해 이온의 용출양을 조사하여 결정상에 따른 이온의 용출 속도를 측정하고 수산화아파타이트 생성속도와 비교했다 2차코팅층이 비정질인 경우와 결정화한 경우  $\alpha\text{-willostonite}$ 로의 결정화가 일어난 시편에서 생체활성이 우수하였다