

## 〈6-39〉

La 치환에 따른  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 의 상전이와 강유전물성의 변화  
The phase transition and change of ferroelectric properties  
of La-substituted  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$   
서희상, 이중건, 홍국선  
서울대학교 재료공학부

Orthorhombic 구조를 갖고 있는 layered compound 물질  $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 에서  $\text{Bi}^{3+}$  이온을 같은 가수의  $\text{La}^{3+}$ 로 치환할 때 나타나는 P-E hysteresis와 유전율 등의 강유전물성의 변화를 XRD, Raman spectroscopy 등의 구조변화의 관점에서 알아보고자 하였다  
강유전물성의 변화를 보면, La의 치환량이 0.75를 경계로 하여  $T_c$ 와 P-E hysteresis에서 급격한 변화가 나타났다 XRD와 Raman spectroscopy를 이용하여 구조 변화를 고찰한 결과, XRD 상에서는 La 치환량이 0.5가 될 때 강유전상인 Orthorhombic 구조에서 상유전상인 tetragonal 구조로 상전이가 일어났으나, Raman spectroscopy에서는 강유전 모드가 La 치환량이 0.75 일 때도 남아 있음을 확인하였다  
이런 결과로 La 치환이 layered compound의 강유전성에 미치는 영향을 거시적인 구조 변화만으로는 설명하기 어려움을 의미하는 것으로, spectroscopy 등을 이용한 종합적 고찰이 필요함을 확인하였다

## 〈6-40〉

(Sr,Pb)TeO<sub>3</sub> 강유전 세라믹스의 물리적 특성  
Physical Properties of (Sr,Pb)TeO<sub>3</sub> Ferroelectric Ceramics  
천재일, 채기웅, 김정석  
호서대학교 신소재·기계공학부

$\text{SrTeO}_3$  단결정은 제한된 온도 범위(312~485°C)에서 강유전성을 나타내며, 강유전상의 결정구조는 단사정계(monoclinic)이고 분극 축(polar axis)은 b축 방향이라고 보고되어 있다 분극 축 방향으로의 자발분극(spontaneous polarization)은  $37 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ 이며 유전상수는 16이다  $\text{SrTeO}_3$ 은 매우 낮은 유전상수를 보이므로 MF(I)SFET 구조의 비휘발성 강유전 메모리 소자 등의 응용에 적합한 재료이지만 전자부품 및 소자로 응용되기 위해서는 강유전 상이 안정한 온도범위가 상온까지 확장되어야 한다. 몇몇 연구자들에 의해  $\text{SrTeO}_3$ 에서 Sr의 일부를 Ba 나 Pb로 치환할 경우 강유전 상이 안정한 온도범위가 상온까지 확장될 수 있다고 보고된 바 있다

본 연구에서는 (Sr,Pb)TeO<sub>3</sub> 세라믹스를 제조하여 이들의 상형성, 소결, 미세구조, 유전 특성 등을 조사하였다 또한 유전상수의 온도변화를 측정하여 강유전 상이 안정한 온도범위를 측정하였다 이로부터 Pb 치환량이 5 m/o 이상일 때 강유전 상이 안정한 온도범위가 상온까지 확장됨을 확인하였다