

**촉매를 담지한 코디어라이트 필터의
VOC 제거 특성에 관한 연구
(Characteristics of VOC Removal by Cordierite Filter
Loaded with Catalyst)**

정경원, 김용남, 박정현, 최범진*, 조을훈**, 이희수**

연세대학교 세라믹공학과, *인하대학교 세라믹공학과, **산업기술시험원 재료평가팀

1. 서론

VOC 저감기술에는 고온에서 연소시키는 열소각법, 촉매를 이용하여 저온에서 연소시키는 촉매산화법, 다공성 활성화탄소 등의 흡착제를 사용하는 흡착법 등이 있다. 여러 가지 방법들 중 촉매산화법은 낮은 온도에서 VOC를 제거할 수 있기 때문에 연료비를 크게 절감시킬 수 있기 때문에 촉매산화법에 대한 관심이 집중되고 있으며, 많은 연구들이 진행되어 왔다. 촉매산화법에 사용되는 촉매로는 Pt, Pd, Rh 등의 귀금속류와 Cu, Cr, Fe, Co 등의 전이금속류가 있다. 본 연구는 코디어라이트 다공성 담체를 제조한 후, 촉매 Pt, Pd, Cu, Co, La의 금속뿐만 아니라 산화물인 V_2O_5 도 담지하여 연구를 수행하였다.

2. 실험방법

평균입경이 $200\ \mu m$ 인 코디어라이트 분말로 다공성 필터를 제조한 후, 전공합침법으로 Pt, Pd, Cu, Co, La, V_2O_5 촉매를 담지시켰다. 코디어라이트 분말을 이용하여 제조한 다공성 필터의 물성을 파악하기 위하여 기공률, 압축강도, 차압 등 담체에 대한 특성을 측정하였다. VOC에 대한 촉매의 제거효율, 최적 온도, 전환율 등에 대하여 고찰하였다.

3. 결과 및 고찰

코디어라이트 분말을 사용하여 다공성 필터를 제조한 후, 전공합침법으로 Pt, Pd, La, Cu, Co, V_2O_5 촉매를 담지시켜서 VOC 제거 특성에 대하여 고찰하였다.

발포제로서 첨가한 흑연은 코디어라이트 필터의 기공률을 59%에서 62%로 높여주었다. 흑연 산화 후 기공들의 연결성을 향상시켜서 차압을 크게 낮추었고, 잔유물이 소결조제 역할을 함으로서 다공체의 강도를 약 2배 정도 향상시켰다. 촉매의 담지에 의하여 필터의 압축강도와 차압은 약간씩 증가하였고, 기공률은 낮아졌다. 촉매의 활성은 코디어라이트 필터에 담지된 촉매들 중 Pt와 Pd의 활성이 가장 높았고, $250^{\circ}C$ 의 온도에서 90%이상의 전환율을 나타내었다. Cu, Co 순서로 활성이 낮아졌으며, La와 V_2O_5 는 본 연구의 온도범위에서 활성이 거의 없었다. 또한, $250^{\circ}C$ 이하의 온도에서 Pt 전구체 용액의 농도에 따른 필터 내의 담지량 차이가 틀루엔의 전환율에 영향을 미쳤지만, $250^{\circ}C$ 이상의 온도에서는 담지량 차이에 의한 전환율의 차이가 나타나지 않았다.

4. 참고문헌

- M. P. Pina, S. Irusta, M. Menendez, J. Santamaria, R. Hughes and N. Boag, Ind. Eng. Chem. Res., 36, 4557~4566(1997).
- Y. J. Cho, K. C. Kim, J. H. Jeong, M. K. Do and Y. C. Park, Bull. Korean Chem. Soc., 16, 200~201(1995).
- J. S. Jang, I. K. Kim, G. Yim and S. J. Cho, Korean J. of Mat. Res., 9(4), 362~367(1999).
- S. Y. Yoon, J. H. Roh, B. K. Ryu, S. J. Park and S. H. Lee, Korean J. Mat. Res., 10(5), 328~334(2000)