

B-7

고온자전합성법으로 제조된 생체용 TiNi 다공체 특성에 관한 연구 (Characteristics of Porous TiNi Biomaterials Produced by Self-Propagating High-Temperature Synthesis)

(주)바이오스마트 강지훈

울산대학교 ReMM, 첨단소재공학부 김지순, 최용희

서울대학교 의과대학 정형외과, 서울보라매병원 정형외과 강승백

경상대학교 재료공학부 김기원, 남태현

1. 서론

TiNi 형상기억합금은 형상기억효과는 물론 초탄성과 같은 특유의 기계적 특성과 우수한 부식저항성으로 의료분야의 적용이 크게 기대되고 있다. 현재 의료분야에 적용되고 있는 TiNi 소재는 대부분 와이어나 플레이트 등 벌크 형태로 제조되어 사용되고 있으나, 다공체로 사용할 경우, 기공 내부로 세포들의 내방성장(bone in-growth)을 유도할 수 있을 뿐 아니라 세라믹스나 고분자소재의 다공체에 비해 기계적 안정성이 우수하고 초탄성을 지녀 이식재료로의 활용이 기대된다.¹⁾

본 연구에서는 TiNi 다공체를 고온자전합성법으로 제조하였으며, 제조된 다공체의 생체재료로서의 활용가능성을 확인하기 위하여, 다공체의 기공구조, 상분석, 형상기억특성, 기계적 특성, 생체모사용액에서의 부식 특성, 가토를 이용한 생체적합성 특성을 조사하였다.

2. 실험방법

다공체 TiNi 형상기억합금은 문헌 2와 같은 방법으로 제조하였다. 주사전자현미경으로 기공구조를 관찰하고, Image Analyser를 이용하여 기공크기를 측정하였으며, 통계처리를 통하여 기공크기분포를 구하였다. X선 회절(Cu K α) 방법으로 다공체에 형성된 상에 대한 분석을 하였으며, DSC를 이용하여 변태온도를 측정하였다. 인장시험으로 다공체의 강도와 변형거동을 조사하였다. 부식시험은 염수용액과 인체모사용액 내에서 행하였으며, 생체적합성 시험을 위해 백색 가토를 사용하였다.

3. 결과

원료분말의 특성, 점화온도, 가열이력 등에 따라 다양한 기공구조의 다공체가 제조되었다. 다공체는 평균기공도가 $58\pm2\%$, 기공크기 분포는 $150\sim350\mu\text{m}$ 이었으며, 90% 이상의 높은 개기공률을 나타내었다. 다공체 내에는 B2, B19' TiNi가 주상으로 형성되었으며, 제2상으로 Ti_2Ni 가 존재함을 확인하였다. DSC에 의한 변태온도의 측정 결과, Ms와 As가 각각 60°C , 90°C 부근이었다.

다공체의 기계적 특성은 파괴강도와 탄성을 각각 35MPa 과 0.65GPa 을 나타내었으며, 초탄성효과를 확인하였다. 부식특성은 Pitting potential 측정 결과, 상용의 STS316L(350mV) 보다 우수한(750mV) 특성을 나타내었으며, 가토에 대한 in-vitro, in-vivo 시험에서도 실제 임상에서 현재 사용하고 있는 K-Wire(Zimmer)에 비해 우수한 결과를 나타내었다.

*본 연구는 보건복지부 보건의료기술연구개발사업의 지원에 의하여 이루어진 것임.(HMP-98-E-0-0012)

Reference:

1. J. Ryhanen, et al., J. Biomed. Mater. Res., 35 (1997) 451.
2. 강지훈 외, 2000년도 한국분말야금학회 춘계발표대회 초록집, p18.