
V₂O₅와 CaCo₃를 첨가한 Mn-Zn Ferrites의 자기적 특성에 관한 연구

박천제^{*} · 신성근^{*} · 권오홍^{*}

^{*}관동대학교

A Study on the magnetic properties of Mn-Zn Ferrite added on V₂O₅ and CaCo₃

Chun-Je Park · Sung-Geun Sin · Oh-Heung kwon

^{*}Kwandong University

E-mail : chaun-je@hanmail.net

요 약

최근의 전자기기 제품에서 전원 트랜스는 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 이러한 전원트랜스의 소형화, 경량화, 소전력화를 얻기 위해서는, 고성능의 자심재료가 필요하다. 본 논문에서는 고성능, 저손실의 자심재료를 위해 Mn-Zn Ferrite에 V₂O₅와 CaCo₃를 첨가하였다. 조성은 MnO : ZnO : Fe₂O₃ = 37 : 11 : 52 mol%로 하였다. 이 시료를 1250°C에서 3시간 소결하였다. 측정은 0.1MHz에서 초투자율을 측정하였으며, 전력손실은 200mT에서 25KHz, 50KHz, 100KHz 및 온도를 변화시켜 측정하였다. V₂O₅와 CaCo₃이 각각 0.1wt%, 0.1wt% 첨가하였을 경우 측정조건 200mT, 100KHz, 60°C에서 405KW/m³의 값을 얻을 수 있었다. 따라서 V₂O₅와 CaCo₃를 소량 첨가함으로써 고주파수에서의 주 손실인 와전류 손실을 줄여 전원 트랜스의 전력손실을 저하 시킬 수 있었다.

ABSTRACT

Power transformers are increasingly becoming more significant in the advancement of electronic equipment. A high-performance, low-cost core material is necessary in order to come up with power transformers in the smallest and lightest scale possible and with low power requirements. In this study, we added V₂O₅ and CaCo₃ to Mn-Zn Ferrite to produce a high-performance low-cost core material. The compositions used were MnO : ZnO : Fe₂O₃ = 37 : 11 : 52 mol%. The materials were sintered at 1250°C for three hours. Initial permeability was measured at 0.1MHz. At 200mT, power loss was measured by changing the temperature at 25KHz, 50KHz, 100KHz. When we added 0.1wt% and 0.1%wt% of V₂O₅ and CaCo₃, respectively we obtained 405 KW/m³ at 200mT, 100KHz, 60°C. We can reduce eddy current loss as a primary loss of high frequency by adding a small amount of V₂O₅, CaCo₃. This reduces power loss in the power transformers

키워드

Mn-Zn Ferrite, 자심재료, 초투자율, 전력손실

I. 서 론

전자산업이 발전할수록 전자기기 및 전자부품은 경량 단소화되어가기 때문에 고기능성 소재의 필요성이 절실히 대두되고 있는 실정이다.

소프트 페라이트는 전기 비저항이 매우 높기 때문에 고주파수 대역의 사용재료로써 유익할 것으로 판단된다.

Mn-Zn 페라이트는 스피넬 구조를 갖는 연자성 재료로서 다른 페라이트에 비해 보자력이 작고 초기투자율과 포화자화 값이 커 고투자율이 요구되는 인덕터 및 트랜스포머의 자심재, 자기헤드, 필터코어 등으로 다양하게 응용되고 있다.

자성체의 자기손실은 자기이력손실, 와전류손실, 잔류손실로 구분된다. 자기이력손실은 자화, 탈자화되는 과정에서 자벽(domain wall)이 게재물이나 결합과의 상호작용에 의해 비가역적 변화를 함으로써 발생되는 손실이다. 이 손실을 감소시키기 위해서는 자기이방성, 자기응력을 최소화 시켜야하며 각종 결합이나 응력을 없애는 것이 중요하다. 잔류손실은 주파수에 따른 자기완화와 자기공명에 의한 손실을 말한다. 즉 주파수가 높아질수록 자벽의 이동과 자화의 회전이 원활하지 못함에 따라 일어나는 손실이다.

와전류 손실의 발생에 있어서는 교류에서 자성체를 자화시키면, 그 주파수의 자속의 변화가 일

어난다. 이 자속의 변화를 부인하는 방향으로 전자유도가 작용하여 기전력을 발생시킨다. 이 기전력에 의해 자성체의 내부에 전류가 흘러 '줄' 열이 발생하여 손실된다. 이 전류를 와전류라 부르나, 와전류손실은 자성체를 흐르는 와전류의 크기에 따라 결정된다. 와전류는 저항율의 역수에 비례하므로, 저항율이 클수록 와전류가 작아져 손실은 작아진다. 페라이트는 일반적으로 저항율이 커서 와전류손실이 작아지고 있다.

그러나, 100KHz-용 파워페라이트에서 사용되는 Mn-Zn 계 페라이트의 저항율은 $\rho = 10\Omega \cdot m$ 정도로 Ni-Cu 계 페라이트 및 Mg-Zn 계 페라이트의 저항율 $P = 10^6 \Omega \cdot m$ 과 비교하면 매우 작은 값이다.

결정 입계를 고저항화하는 방법은 첨가물로써 CaO, SiO₂, V₂O₅, Bi₂O₃, In₂O₃, Ta₂O₃, ZrO₂, B₂O₃, MoO₃, Na₂O, SnO₂, TiO₂, Cr₂O₃, CoO, Al₂O₃, MgO, NiO, CuO를 이용, 여러 가지 소성 조건이 검토된 결과, 고저항이 실현된다고 보고된 바 있다.

따라서 본 연구에서는 입계 저항제로 잘 알려진 CaCo₃, V₂O₅를 첨가제로서 첨가량을 변화하여 Mn-Zn 페라이트의 전자기적 특성을 조사하였다.

II. 실험방법

기본 조성으로는 저손실 재질의 특성을 나타내는 37mol%의 MnO, 11mol%의 ZnO, 52 mol%의

표 1 실험 방법




표 2 CaCo₃와 V₂O₅ 변화

번호	CaCo ₃	V ₂ O ₅
	0wt%	0wt%
B	0.01wt%	0.01wt%
C	0.03wt%	0.03wt%
	0.06wt%	0.06wt%
E	0.1wt%	0.1wt%
F	0.12wt%	0.12wt%

Fe₂O₃를 선택하였다. 실험은 표 1과 같이 실행하였다. 혼합시에는 불순물의 유입을 최대한 방지하기 위하여 planetary mill에서 지르코니아 볼을 사용하여 10시간 볼밀하였다. 하소는 box furnace를 사용하여 공기중에서 950°C에서 3시간 동안 수행하였다. 하소한 재료를 다시 planetary mill로 4시간 동안 분쇄하였다. 이때 입계 저항제로서 CaCo₃와 V₂O₅를 표 2와 같이 변화하면서 첨가하였다. 이 분말에 바인더로 PVA(polyvinyl alcohol) 0.8wt%를 넣은 후 과립화하였다. 성형시 성형틀 벽과의 마찰을 줄이기 위해 윤활제를 첨가하여, toroid(외경 10mm × 내경 5mm × 두께 4mm) 형태에 1.5ton/cm²의 압력으로 성형하였다. 성형체는 binder와 각종 유기물들을 제거하기 위하여 binder burn out을 한후 1250°C까지 100°C/h의 속도로 승온하여 1250°C에서는 3시간 소결한 후 150°C/h의 속도로 서냉하였다. 서냉할때는 공기중에 하였으며 소결 및 냉각까지는 질소가스를 조절하여 주입하였다.

이렇게 소결된 시료들은 Impedance analyser를 이용하여 투자율을 측정하였고, 전력손실은 200mT에서 25KHz, 50KHz, 100KHz 및 온도를 25°C, 60°C, 100°C로 변화하여 측정하였다. 이들 시료의 미세구조는 주사 전자 현미경을 사용하여 관찰하였다.

III. 결과 및 고찰

Fig 1은 기본 조성에 CaCo₃와 V₂O₅를 첨가제로서 A~F 까지 변화시킨 시료의 투자율의 주파수 특성을 나타내었다. 0.1MHz에서의 투자율은 E를 제외한 시료에서는 1500~1580사이로 나타났으며 E 시료에서 가장 높은 1660을 나타내었다. 특히 E 시료는 투자율 및 한계주파수 모두 다른 Mn-Zn Ferrites 보다도 뛰어난 특성을 나타내며 1MHz 부근에서 발생하는 공명현상의 경우 다른 시료보다 높게 나타났다. 그런 가운데 시료명은 출발원료를 나타내며 0.1MHz에 있어서 투자율은 A : 1532, B : 1520, C : 1527, D : 1564, E : 1660 F : 1573으로 나타났다. 따라서 첨가물의 증가가 A에서부터 E시료까지 증가했다가 F시료에서는 투자율이 떨어지는 현상을 볼 수 있다. 복




그림 2. 전력손실 측정[MHz]

함으로 첨가 했을때의 0.1wt% 시료가 가장 높은 투자율을 나타내고 있다.

그림2는 주파수에의한 power loss를 측정하였다. 1MHz에서의 power loss의 측정에서는 E 시료 즉, V_2O_5 와 $CaCO_3$ 이 각각 0.1wt%, 0.1wt% 첨가된 시편이 가장 좋은 전력 손실 수치를 나타내고 있다. 이 이유로는 V_2O_5 와 $CaCO_3$ 이온은 Fe^{+3} 격자 위치에 고용되어 Fe^{+2} 이온과 Fe^{+3} 이온 사이의 전자 이동을 억제시키기 때문에 전기비저항을 증대시키고 와전류손실을 저하 시키는 것으로 사료된다.




그림3. 미세구조측정

그림3은 A~F 시료의 미세구조를 주사전자현미경을 사용하여 800배율로 관찰하였다. V_2O_5 와 $CaCO_3$ 이 각각 0.1wt%, 0.1wt% 첨가된 시료가 가장 좋은 투자율과 power loss를 나타내었고, 미세구조 또한 다른 시료에 비하여 자구 구조가 뚜렷이 나타났고, hole 또한 가장 적은 것으로 나타났다. 즉 기본 조성에 V_2O_5 와 $CaCO_3$ 이 각각 0.1wt%, 0.1wt% 첨가된 시료가 입계의 고 저항화를 최적화한 것으로 사료된다.

IV. 결론

- 저손실 재질의 특성을 나타내는 37mol% MnO , 11mol% ZnO , 52 mol% Fe_2O_3 에 첨가제로서 V_2O_5 와 $CaCO_3$ 이 각각 0.1wt%, 0.1wt% 첨가된 시료가 0.1MHz에서 1660으로 나타났다. 1MHz 부근에서 발생하는 공명현상도 가장 좋은 수치를 얻

을 수 있었다.

2. Power loss는 V₂O₅와 CaCO₃이 각각 0.1 wt%, 0.1wt% 첨가하였을 경우 측정조건 200mT, 100KHz, 60°C에서 405KW/m³의 값을 얻을 수 있었다.

3. 미세구조는 V₂O₅와 CaCO₃이 각각 0.1 wt%, 0.1wt% 첨가한 시편이 다른 시료에 비하여 자구 구조가 뚜렷이 나타났고, hole 또한 가장 적은 것으로 나타났다

참고 문헌

- [1] E.C.Snelling, Soft Ferrite, Properties and Applications, 2nd Edition, Butterworth Co. Ltd., London(1988)
- [2] A Goldman, Modern Ferrite Technology, Van Nostrand Reinhold, New York(1990)
- [3] E. Otsuki, Proc. of The 6Th Inter. Conf. on Ferrites, 59(1992)
- [4] Y.Matsuo and K. Ono, IEEE. Trans. Mag., 33(5), 3751(1997)
- [5] R.Leburgeois, C. Deljurie, J. P. Ganne, P.Perriant, B.Lloret, J. L. Rolland :"New Mn-Zn Low-Loss Power Ferrite for up to 1MHz", Proc. of The Sixth Int. Cont. on Ferrites(ICF6)Tokyo and Kyoto, Japan (1992)1169~1172
- [6] A. Znidarsic et al. : "Microstructure Control in Low-Loss Power ferrites", Proc. of The Sixth int Conf. on Ferrites(ICF6), Tokyo and Kyoto, Japan(1992)333-336
- [7] T. Akahi :"Effect of the Addition of CaO and SiO₂ on The Magnetic Characteristics and Microstructure of Manganese-Zinc Ferrties" Trans. Jpn. Inst. Met.,2(1961)171-176