

**내식성향상을 위한 이중도금층(Cr/Cr, Ni/Cr)의 제조**  
**Formation of double-layer(Cr/Cr, Ni/Cr) for corrosion resistance**

박상언, 김동수, 김 만, 남기석, 권식철, 박만철\*

한국기계연구원 표면기술연구부

\*동양기전 (주) 생산관리부

### 1. 서론

경질 크롬도금은 우수한 물성으로 인하여 널리 사용되고 있는 반면, 도금층내에 crack이 존재하여 내식성에 큰 영향을 미치므로, 크랙의 제거 또는 제어를 위한 연구가 다양하게 이루어져 왔다[1,2]. 크랙의 영향을 줄이기 위한 방법으로 최근 Cr/Cr, Ni/Cr의 이중도금이 연구 또는 실용화되고 있는 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 유압실린더를 대상으로 이중도금시 영향을 미치는 인자들에 대하여 조사하고, 경질 크롬도금층과 이중도금층의 crack 생성거동과 내식성을 비교하였다.

### 2. 실험방법

니켈 도금은 Watts bath를, 크롬도금은 Sargent bath를 사용하여 도금을 수행하였다. 시험편은 직경 2.5cm, 길이 10cm의 실린더형태이며, 1차 도금으로 Ni, Cr 도금을 각각 실시하였다. 1차 도금된 각 시험편에 여러 가지 전처리 및 공정변수를 적용하여 2차 크롬도금시 밀착력과 크랙생성에 미치는 영향을 알아보았다. 그리고, CASS시험을 통하여 크롬도금층과 이중도금층의 내식성을 비교·평가하였다.

### 3. 결과 요약

이중도금은 soft starting을 실시한 경우에만 이중도금층이 형성되었고, 다른 경우에는 부풀음이나 박리현상이 발생되었다. Cr/Cr 이중도금된 시험편의 단면을 SEM으로 관찰한 결과 크랙형상에 있어서 1차도금 후 산처리를 해준 시험편의 경우에 1차 도금층에 형성된 크랙이 2차 도금층까지 연결되지 않는 현상이 두드러짐을 볼 수 있었다.

CASS시험을 통하여 내식성을 비교한 결과, 단일 크롬도금층보다 Cr/Cr과 Ni/Cr 이중층의 내식성이 우수함을 알 수 있었다.

### 참고문헌

1. S. Hoshino et al., *J. Electrochem. Soc.*, 133, 681-685 (1986)
2. J. H. Swisher, *Surface Modification Technologies*, 6, 1-17 (1993)