

## CeO<sub>2</sub> 박막의 건식 식각 특성 연구

### The study on the dry etching characteristics of CeO<sub>2</sub> thin films

오창석<sup>\*</sup>, 김창일<sup>\*</sup>

(Chang-Seok Oh<sup>\*</sup>, Chang-Il Kim<sup>\*</sup>)

#### Abstract

In this study, CeO<sub>2</sub> thin films were etched with a CF<sub>4</sub>/Ar gas combination in inductively coupled plasma (ICP). The maximum etch rate of CeO<sub>2</sub> thin films is 270 Å/min under CF<sub>4</sub>/(CF<sub>4</sub>+Ar) of 0.2, 600 W/-200 V, 15 mTorr, and 25 °C. The selectivities of CeO<sub>2</sub> to PR and SBT are 0.21, 0.25, respectively. The surface reaction of the etched CeO<sub>2</sub> thin films was investigated with x-ray photoelectron spectroscopy (XPS). There is a chemical reaction between Ce and F. Compounds such as Ce-F<sub>x</sub> are remains on the surface of CeO<sub>2</sub> thin films. Those products can be removed by Ar ion bombardment effect. The results of secondary ion mass spectrometer (SIMS) were equal to these of XPS. Scanning electron microscopy (SEM) was used to examine etched profiles of CeO<sub>2</sub> thin films. The etch profile of over-etched CeO<sub>2</sub> films with the 0.5 μm line was approximately 65°.

Key Words : FRAM, MFIS, CeO<sub>2</sub>, ICP, Etch

#### 1. 서론

비파괴형인 강유전체-게이트 FET는 커패시터에서의 전하가 아니라 분극의 방향으로 정보를 저장할 수 있다는 특징과 비휘발성의 고속 스위칭, 고밀도 집적회로가 가능한 기억소자로써 큰 관심을 끌어왔다[1]. 특히, 금속/강유전체/반도체 전계 효과 트랜지스터 (MFSFET : metal/ferroelectric/semiconductor field effect transistor) 구조의 강유전체 메모리는 읽고/쓰기 속도가 빠르고, 저전압에서 동작하며, 커패시터 영역이 불필요하고, 고집적화 등의 이점으로 차세대 메모리로 많은 연구가 이루어지고 있다. 그러나, MFS 구조는 실리콘 위에 강유전체 박막을 직접 형성하기가 어렵고, 또한 강유전체와 실리콘 기

판사이에서 강유전체 박막의 원소가 실리콘 안으로 확산되어 실리콘 산화막과 같은 유전상수가 낮은 박막을 형성하여 강유전체 박막과 실리콘 사이의 계면 특성을 저하시키는 문제를 야기한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서, 강유전체 박막과 실리콘 사이에 완충층을 절연층으로 사용하는 금속/강유전체/절연체/반도체 구조의 전계 효과 트랜지스터 (MFISFET : metal/ ferroelectric/insulator/semiconductor field effect transistor)가 제안되어졌고 많은 연구가 되어지고 있다[2]. 이러한 완충층의 조건으로는 실리콘과의 격자 상수가 비슷하여야 하며, 누설전류가 낮아야 하고, 유전 상수가 높아야 한다. MFIS 구조에 적용되는 완충층으로는 CeO<sub>2</sub>, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 및 MgO 등이 보고되고 있다. 이들 박막 중에서 CeO<sub>2</sub> 박막은 유전상수(26)가 상대적으로 높고 격자 상수(5.41 Å)가 실리콘(5.43 Å)과 거의 비슷하며 화학적으로 안정한 구조를 가지고 있다[3]. 따라서, CeO<sub>2</sub> 박막이 MFIS 구조를 가지는 FRAM 소자 적용을 위한 완충층으로

\* : 중앙대학교 전자전기공학부  
(서울특별시 동작구 흑석동 221)  
Fax: 02-812-9651  
E-mail: cikim@cau.ac.kr )

가장 적합하다고 사료된다. MFIS 구조의 고집적 강 유전체 메모리를 제작하기 위해서는 CeO<sub>2</sub> 박막의 패턴 형성이 필수적임에도 불구하고 아예 대한 연구는 거의 전무한 실정이다. 본 논문에서는 CeO<sub>2</sub> 박막을 ICP (inductively coupled plasma) 식각 장치로 CF<sub>4</sub>/Ar 가스 혼합비를 변화시키면서 식각하였으며, 식각된 CeO<sub>2</sub> 박막의 표면분석을 위해 x-ray photoelectron spectroscopy (XPS)와 secondary ion mass spectrometer (SIMS)를 통해 고찰하였다. 또한 scanning electron microscopy (SEM)으로 CeO<sub>2</sub> 박막의 식각 단면을 보았다.

## 2. 실험 방법

본 실험에 사용된 기판은 보론이 도핑된 0.85~1.15 Ω.cm의 비저항을 갖는 (100) 방향의 p형, 4인치 실리콘 웨이퍼를 사용하였다. 세척 및 자연 산화막 제거를 위하여 기판을 1 : 4의 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> : H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 및 1 : 10의 HF : H<sub>2</sub>O 용액과 탈이온수를 각각 사용하였다. 웨이퍼를 세척을 한 후 rf 스퍼터링 시스템을 이용하여 실리콘 웨이퍼 위에 직접 CeO<sub>2</sub> 박막을 증착시켰다. rf 스퍼터링 시스템은 4인치의 마그네트론 스퍼터링 소스를 장착하였으며, 스퍼터링 소스와 기판사이의 거리는 약 6 cm이다. 스퍼터링 target으로는 99.99% 순도의 Ce single target을 사용하였다. CeO<sub>2</sub> 박막을 스퍼터링 증착시킬 때, rf 전력, 반응로 압력, 및 O<sub>2</sub>/(O<sub>2</sub>+Ar) 가스 혼합비에서의 산소 분압비는 각각 100 W, 7 mTorr와 20 %로 고정시켰다. CeO<sub>2</sub> 박막을 증착시키는 동안, 기판은 접지 하였으며 기판 온도는 가스 전도 가열방식을 사용하여 실온 (27 °C)으로 고정시켰다. CeO<sub>2</sub> 박막 증착 후에 전기적인 특성을 개선하기 위하여 산소 분위기에서 30분 동안 800 °C에서 열처리를 수행하였다. CeO<sub>2</sub> 박막의 증착 속도는 약 22 Å/min이었으며, RBS (Rutherford backscattering spectrometry)를 이용하여 CeO<sub>2</sub> 박막의 성장률을 측정하였고 CeO<sub>2</sub> 박막의 두께는 약 1000 Å이었다. 이와 같이 준비된 CeO<sub>2</sub> 박막을 유도 결합 플라즈마 장비를 이용하여 식각하였다. CF<sub>4</sub>/Ar의 가스 혼합비에 따른 식각 특성에 관하여 실험하였고, 이에 대한 식각 메커니즘을 규명하기 위해서 OES 장비를 이용하여 플라즈마를 진단하였다. XPS와 SIMS를 이용하여 식각후의 CeO<sub>2</sub> 박막의 표면을 분석하였다. 이때 사용된 XPS 장비는 250 watts의 Mg K<sub>α</sub>(1253.6 eV) 방사를 사용하였고, XPS 분석 결과를 비교하기 위하여 SIMS로 질량 분석을 수행하였다. SIMS 소스로는 1.11 kV와

10.68~10.92 nA의 Cs<sup>+</sup> 이온이 사용되었다. 또한, CeO<sub>2</sub> 박막의 식각 단면의 식각 각도 및 측벽의 잔류물의 유무를 관찰하기 위해 SEM을 이용하였다.

## 3. 결과 및 토의

CeO<sub>2</sub> 박막을 유도 결합 플라즈마 장비에서 CF<sub>4</sub>/Ar 가스를 이용하여 식각 하였다. 이때 식각 공정 변수는 rf 전력을 600 W, 직류 바이어스 전압은 -200 V, 반응로 압력은 15 mTorr, 총 가스 유량은 30 sccm, 기판 온도는 25 °C로 고정시켰다. CF<sub>4</sub>/(CF<sub>4</sub>+Ar) 가스 혼합비에 따른 CeO<sub>2</sub> 박막의 식각 속도 영향을 알아보기 위해 OES를 사용하여 F 라디칼과 Ar 이온의 상대적인 밀도를 측정하였다. 그림 1은 CF<sub>4</sub>/(CF<sub>4</sub>+Ar) 혼합비에 따른 F (703.7 nm)와 Ar (750.0 nm)의 방출 세기의 변화를 보여주고 있다. Ar 이온의 방출 세기는 CF<sub>4</sub> 양이 증가하면서 빠르게 감소하였다. 그러나, F 라디칼의 방출 세기는 CF<sub>4</sub> 양이 20 % 첨가까지 급격히 증가하다 그 이상 첨가시 감소하고 있다. 이 결과는 Ar 이온 충격 효과로 CF<sub>4</sub> 분자의 해리가 증가하여 F 라디칼의 방출 세기가 증가하며, 그 이상 첨가시 상대적으로 Ar 원자가 감소하므로 F 라디칼의 세기가 감소하고 있다고 판단된다.




그림 1 CF<sub>4</sub>/(CF<sub>4</sub>+Ar) 가스 혼합비에 따른 상대적인 F 라디칼과 Ar 이온의 방출 세기.

Fig. 1 Relative F radical and Ar ion emission Intensities as a function of CF<sub>4</sub>/(CF<sub>4</sub>+Ar) gas mixing ratio.

그림 2은 CF<sub>4</sub>/(CF<sub>4</sub>+Ar) 가스 혼합비에 따라 식각된 CeO<sub>2</sub> 박막의 식각 속도와 SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub> (SBT), 감광막 (PR)에 대한 CeO<sub>2</sub> 박막의 식각 선택비를 나타

낸 것이다. 그림 2에서 보는 바와 같이  $\text{CF}_4$  비율이 20 %까지 증가함에 따라  $\text{CeO}_2$  박막의 식각 속도는 증가하지만  $\text{CF}_4$  비율이 20 %보다 높아질수록 식각 속도는 감소하는 경향을 보이고 있다.  $\text{CeO}_2$  박막의 최대 식각 속도는  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 0.2 인 조건에서 270 Å/min이였다.  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 증가함에 따라 SBT에 대한  $\text{CeO}_2$  박막의 선택비는 증가하는 경향을 보이는 반면에, PR에 대한  $\text{CeO}_2$  박막의 선택비는  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 증가할수록 천천히 감소하였다.  $\text{CeO}_2$  박막의 최대 식각 속도를 얻을 수 있는  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar}) = 0.2$  인 조건에서 SBT와 PR에 대한  $\text{CeO}_2$  박막의 선택비는 각각 0.25, 0.21이였다.




그림 2  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비에 따른  $\text{CeO}_2$  박막의 식각 속도 및 선택비.

Fig. 2 Etch rate of  $\text{CeO}_2$  and selectivities of  $\text{CeO}_2$  to PR, SBT as a function of  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  gas mixing ratio.

그림 3은  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비에 따라 식각된  $\text{CeO}_2$  박막의 Ce 3d XPS 스펙트럼을 나타낸 것이다. 식각된  $\text{CeO}_2$  박막의 스펙트럼은  $\text{Ce}^{4+}\text{3d}_{3/2}-\text{O}$ ,  $\text{Ce}^{3+}\text{3d}_{3/2}-\text{O}$ ,  $\text{Ce}^{4+}\text{3d}_{5/2}-\text{O}$  및  $\text{Ce}^{3+}\text{3d}_{5/2}-\text{O}$ 의 피크들로 4가의 전자와 3가의 전자가 분리되어 나타나고 있으며, 그림 3에서 보는 바와 같이 네개의 피크가 존재함을 보여주고 있다[4].  $\text{CeO}_2$  박막의  $\text{Ce}^{4+}\text{3d}_{3/2}-\text{O}$ ,  $\text{Ce}^{4+}\text{3d}_{5/2}-\text{O}$  피크들은 900 eV와 882 eV에서 나타나고,  $\text{Ce}^{3+}\text{3d}_{3/2}-\text{O}$ ,  $\text{Ce}^{3+}\text{3d}_{5/2}-\text{O}$  피크들은 904 eV와 886 eV에서 나타나고 있다. 그림 3에서 보는 바와 같이  $\text{CF}_4$  양이 증가함에 따라 Ce-O 피크들의 세기가 감소하고 있으며, 스펙트럼 (2)~(5)에서는 새로운 피크들이 나타나고 있다. 이 새로운  $\text{Ce 3d}_{5/2}-\text{F}_x$ 와  $\text{Ce 3d}_{3/2}-\text{F}_x$  피크들은 각각 896 eV, 914 eV 결합 에너

지에서 나타나고 있으며,  $\text{CF}_4$  양이 증가할수록 이들 피크 세기가 증가하고 있다.




그림 3  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비에 따라 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면에서의 Ce 3d의 XPS narrow scan 스펙트럼.

Fig. 3 Ce 3d XPS narrow scan spectra of  $\text{CeO}_2$  thin films etched as a function of  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  gas mixing ratio.

그림 4는  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비에 따라 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면의 F 1s XPS 스펙트럼을 나타낸 것이다. 그림 4의 스펙트럼 (1)~(3)에서 보는 바와 같이  $\text{Ce}-\text{F}_x$ 와  $\text{C}-\text{F}_x$  피크가 각각 689 eV, 685 eV 결합 에너지에서 나타나고 있으며, 스펙트럼 (4)는 이들 스펙트럼에 비해  $\text{Ce}-\text{F}_x$  피크의 세기가 낮음을 보여주고 있다.




그림 4  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비에 따라 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면에서의 F 1s의 XPS narrow scan 스펙트럼.

Fig. 4 F 1s XPS narrow scan spectra of  $\text{CeO}_2$  thin films etched as a function of  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  gas mixing ratio.

XPS 분석 결과, 식각된  $\text{CeO}_2$  표면에서 Ce와 F의 화학적 결합이 존재하였고,  $\text{Ce}-\text{F}_x$ 의 결합은 Ar 이온 충격에 의해 쉽게 제거되어지는데,  $\text{CF}_4$  양이 20 % 이상 증가함에 따라서는 상대적으로 Ar 이온의 수가 적어져 표면에서 제거되지 못한  $\text{Ce}-\text{F}_x$  결합이 존재 하므로 식각 속도는 감소하고 있다고 판단되어진다.

이러한 XPS 분석 결과를 검증하기 위하여  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 0.2인 조건에서 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면을 SIMS 분석을 수행하였다. 그림 5에서 보는 바와 같이 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면에  $\text{Ce}-\text{F}_x$ 의 할로겐 화합물이 존재함을 알 수 있었고 SIMS 분석 결과, XPS 분석과 같은 결과를 얻을 수 있었다.




그림 5  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})=0.2$ 에서 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면의 이차이온 질량 분석.

Fig. 5 Mass analysis of  $\text{CeO}_2$  surface etched with  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})=0.2$  by SIMS.

그림 6은  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 0.2인 조건에서 식각된  $\text{CeO}_2$  박막의 SEM 단면 사진이다. 그림 6에서 보는 바와 같이  $0.5 \mu\text{m}$  라인 패턴을 가지는  $\text{CeO}_2$ 의 식각 단면은 약  $65^\circ$  정도의 기울기를 보이며 측벽에 잔류물이 존재하지 않는 것을 알 수 있다.

#### 4. 결론

$\text{CeO}_2$  박막의 최대 식각 속도는 rf 전력이 600 W, 직류 바이어스 전압은 -200 V, 반응로 압력은 15 mTorr, 총 가스유량은 30 sccm, 기판 온도는  $25^\circ\text{C}$ , 및  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 0.2인 조건에서 270 A/min이였다. XPS와 SIMS 분석 결과, 식각된  $\text{CeO}_2$  박막 표면에 Ce와 F의 화학적 반응으로  $\text{Ce}-\text{F}_x$  화합물이 존재하였고 이 화합물은 Ar 이온




그림 6  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})=0.2$ 에서 식각된  $\text{CeO}_2$  박막의 SEM 단면 사진.

Fig. 6 SEM photograph of  $\text{CeO}_2$  surface etched with  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})=0.2$ .

충돌에 의해 효과적으로 제거되는 것을 확인하였다. 그러므로,  $\text{CeO}_2$  박막은 F 라디칼의 화학적인 식각 도움을 받으며 Ar 이온의 스퍼터링에 의한 물리적 식각이 효과적임을 알 수 있었다.  $\text{CF}_4/(\text{CF}_4+\text{Ar})$  가스 혼합비가 0.2인 조건에서 식각된  $\text{CeO}_2$  박막의 SEM 단면 사진에서 약  $65^\circ$  정도의 기울기와 측벽에 잔류물이 없는 것을 확인하였다.

#### 참고 문헌

- [1]. H. Ishiwara, "Current Status of FET-Type Ferroelectric Memories", Proc. IEEE International Conference on Microelectronics, Vol. 2, pp. 423-427, 2000.
- [2]. E. Tokumitsu, R. I. Nakamura, and H. Ishiwara, "Nonvolatile Memory Operations of Metal-Ferroelectric-Insulator-Semiconductor (MFIS) FET's Using PLZT/STO/Si(100) Structures", IEEE Electron Device Letters, Vol. 18, No. 4, pp. 160-162, 1997.
- [3]. H. W. Song, C. S. Lee, D. G. Kim, and K. S. No, "Characterization of  $\text{CeO}_2$  thin films as insulator of metal ferroelectric insulator semiconductor (MFIS) structures", Thin Solid Films, 368, pp. 61-66, 2000.
- [4]. Z. Wu, D. Huang, X. Yang, J. Wang, F. Qin, J. Zhang, and Z. Yang, "Identification of induced reaction during XPS depth profile measurement of  $\text{CeO}_2/\text{Si}$  films grown by ion beam epitaxy", Vacuum, Vol 49, pp. 133-137, 1998.