

Hot Wall Epitaxy (HWE) 방법에 의한 CuGaTe₂ 단결정 박막 성장과 특성

Growth and Characterization of CuGaTe₂ Single Crystal Thin Films by Hot Wall Epitaxy

유상하*, 홍광준*
(S. H. You, K. J. Hong)

Abstract

The stoichiometric mix of evaporating materials for the CuGaTe₂ single crystal thin films was prepared from horizontal furnace. Using extrapolation method of X-ray diffraction patterns for the CuGaTe₂ polycrystal, it was found tetragonal structure whose lattice constant a_0 and c_0 were 6.025 Å and 11.931 Å, respectively. To obtain the single crystal thin films, CuGaTe₂ mixed crystal was deposited on thoroughly etched semi-insulator GaAs(100) substrate by the Hot Wall Epitaxy (HWE) system. The source and substrate temperature were 670 °C and 410 °C respectively, and the thickness of the single crystal thin films is 2.1 μm. The crystalline structure of single crystal thin films was investigated by the photoluminescence and double crystal X-ray diffraction (DCXD). Hall effect on this sample was measured by the method of van der Pauw and studied on carrier density and mobility dependence on temperature. The carrier density and mobility of CuGaTe₂ single crystal thin films deduced from Hall data are $8.72 \times 10^{23} \text{ m}^3$, $3.42 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ at 293 K, respectively. From the photocurrent spectrum by illumination of perpendicular light on the c-axis of the CuGaTe₂ single crystal thin film, we have found that the values of spin orbit coupling Δ_{so} and the crystal field splitting Δ_{cr} were 0.0791 eV and 0.2463 eV at 10 K, respectively. From the PL spectra at 10K, the peaks corresponding to free bound excitons and D-A pair and a broad emission band due to SA is identified. The binding energy of the free excitons are determined to be 0.0470 eV and the dissipation energy of the donor-bound exciton and acceptor-bound exciton to be 0.0490 eV, 0.0558 eV, respectively.

Key word : Hot Wall Epitaxy, single crystal thin film, Hall effect, photocurrent, photoluminescence

1. 서 론

CuGaTe₂는 I-III-VI₂족 화합물 반도체로서 상온에서 에너지 띠간격이 1.22 eV 인 직접 천이형 반도체이어서 비선형 광학 소자[1] 및 태양 전지[2], 광검출기(Photo detector)[3]에 응용성이 기대되고 있어 주목되고 있는 물질이다. 특히 CuGaTe₂는 원적외선 복사파의 주파수 감지장치, 적외선 복사파

의 주파수의 증폭, 변조 전환(conversion)장치에 이용할 수 있는 비선형 광학소자로 응용성이 기대되고 있어 양질의 결정 성장과 물성 연구가 진행되고 있다[4-6]. CuGaTe₂의 성장 방법은 Bridgman-Stockbarger technique[7], iodine vapour transport[8], liquid encapsulated czochralski(LEC) 법[9], 진공 증착법[10], e-beam 증착법[11], Hot Wall Epitaxy(HWE)[12]등이 있다. 이 방법 가운데 HWE 방법은 증발원의 물질을 직접 가열하여 기체상태로 기판에 도달하고 옹집되어 막이 성장되도록 하는 방법인데 열역학적 평형상태에 가까운 조건하에서 결정을 성장시키므로 양질의 박막을 만들 수 있고, 시료의 손실을 줄일 수 있으므로

* : 조선대학교 물리학과
(Fax: 062-234-4326
E-mail: shyou@mail.chosun.ac.kr)

대량으로 생산할 수 있다는 장점이 있다[13]. Bridgman - Stockbarger technique[7], iodine vapour transport[8]법으로 성장시킨 CuGaTe₂ 단결정의 특성에 관한 연구는 이루어졌으나, 아직까지 HWE 방법으로 성장시킨 CuGaTe₂ 단결정 박막의 기본물성 및 광전기적 특성에 대한 연구는 되지 않았다.

본 연구에서는 수평전기로를 제작하여 6N의 Cu, Ga, Te 시료를 mole 비로 칭량하여 starting element로 하여 수평로에서 용융 성장법으로 CuGaTe₂ 다결정을 합성하였다. 합성된 CuGaTe₂ 다결정은 HWE 방법을 이용하여 반절연성 GaAs(100) 위에 CuGaTe₂ 단결정 박막을 성장시켰으며, 결정성은 PL의 exciton emission 스펙트럼과 이중 결정 X선 요동 곡선(double crystal X-ray rocking curve, DCRC)의 반폭치(FWHM)를 측정하여 알아보았다. Van der Pauw 방법으로 Hall 효과를 측정하여 운반자 농도(carrier density)와 이동도(mobility)의 온도 의존성을 연구하였다. 또한 온도 의존성에 의한 광전류(photocurrent) 스펙트럼을 측정하여 가전자대의 결정장 상호작용(crystal field interaction)과 스핀-궤도 상호작용(spin-orbit coupling)에 의한 갈라짐(splitting) Δ_{cr} 과 $\Delta_{s.o}$ 를 알아보았다. 또한 광발광(photoluminescence)을 측정하여 에너지 띠간격 내에 형성된 결함의 에너지 준위에 대한 분석을 하였다.

2. 실험 및 측정

2.1 CuGaTe₂ 다결정 합성

성분원소인 Cu(Aldrich, 6N), Ga(Aldrich, 6N), Te(Aldrich, 6N)를 mole 비로 칭량하여 깨끗이 세척된 석영관(외경 16 mm, 내경 10 mm)에 넣고 3×10^{-6} torr의 진공에서 봉입하여 ampoule을 만든다. Fig. 1의 수평 전기로의 중앙에 ampoule을 넣고 1 rpm으로 노심판이 회전하도록 하면서 전기로의 온도를 상승시켰다. 온도 상승으로 인한 성분원소의 증기압 증가로 ampoule이 파괴되는 것을 방지하기 위해서 시간당 20 °C로 올리면서 로 중심의 온도가 500 °C에 도달하면 그 상태에서 24시간 유지시킨다. 그리고 ampoule을 좌우로 회전시키면서 단위 시간당 10 °C로 온도를 올리기 시작하여 1050 °C에 이르면 48시간 유지시킨 뒤 저속 DC 회전모터와 전원을 끄고, 24시간 동안 자연 냉각시킨 후 합성된 다결정을 꺼내었다.




그림 1. Horizontal furnace for synthesizing of CuGaTe₂ polycrystal.

2.2 HWE에 의한 CuGaTe₂ 단결정 박막성장

CuGaTe₂ 단결정 박막 성장은 Fig. 2와 같은 진공조 속의 hot wall 전기로와 기판으로 구성된 HWE 장치를 사용하였다. 전기로는 직경 0.4 mm tungsten wire을 직경 35mm 석영관에 감아 만들었으며, 전기로 둘레의 열차폐 원통은 열효율을 높이기 위해 석영관에 금을 증착하여 사용하였다. 증발원은 합성된 CuGaTe₂ 다결정의 분말을 사용하였고, 반절연성 GaAs(100)을 기판으로 사용하였다. CuGaTe₂ 단결정 박막 성장은 $H_2SO_4 : H_2O_2 : H_2O$ 를 5:1:1로 chemical etching 한 반절연성 GaAs(100) 기판과 증발원을 HWE 장치 속에 넣고 내부의 진공도를 10^{-6} torr로 배기시킨 후 성장하였다.




그림 2. Block diagram of the hot wall epitaxy system.

2.3 결정구조

합성된 다결정 CuGaTe₂는 분말법을 이용하여 결정구조, 격자상수를 구하였으며, HWE 방법으로 성장된 CuGaTe₂ 단결정 박막의 결정성은 이중결정 X-선 회절(double crystal X-ray diffraction, DCXD) 장치로 측정하였다. 또한 X-ray 회절 장치

(Rigaku-Denki, D3F)에 Laue 카메라를 부착하여 Laue 배면 반사법(거리 3cm)으로 Laue 사진을 촬영하였다. 이 때 X-선은 Cu-K α 인 파장 1.542 Å 을 사용하였다.

2.4 Hall 효과

Hall 효과를 측정하기 위해 저온장치 속에 셀을 고정하고 셀에 인가된 전기장에 수직으로 2KG의 전자석을 놓고 셀의 온도를 293K에서 30K까지 변화시키면서 van der Pauw방법으로 hall 효과를 측정하였다.

2.5 광전류(Photocurrent) 측정

CuGaTe₂ 단결정 박막 표면에 단색광을 조여 흐르는 광전류와 단색광의 관계를 광전류 스펙트럼이라 한다. 광전류 측정 셀을 cryostat의 cold finger에 고정하고 DC 전원을 연결하여 단색광을 셀에 조사하면서 나오는 광전류를 lock-in-amplifier(Ithaco, 391A)로 증폭하고 X-Y recorder(MFE, 815M)로 기록하였다. 이때 사용한 회절계(Jarrell Ash, 82 - 000, f : 0.5m series용)는 600 grooves/nm (λ : 700nm ~ 2000nm)를 사용하였다.

2.6 광발광(Photoluminescence) 측정

성장된 CuGaTe₂ 단결정 박막을 cryostat 내부에 있는 cold finger에 고정, 진공으로 배기하고 He-Ne Laser (Nippon, 6328nm, 50mW)를 셀에 조사하였다. 발광된 빛을 렌즈로 집속하여 chopping하고 monochromator로 분광하였고 분광된 빛을 PM tube(RCA, C3 - 1034)로 받아 lock-in-amplifier로 증폭하여 X-Y recorder로 기록하였다. 이때 cryogenic helium refrigerator(AP, CSA-202B)로 cryostat (AP, DE-2025)의 온도를 상온에서 저온으로 내리면서 측정하였다.

3. 실험 결과 및 고찰

3.1 CuGaTe₂의 결정구조 및 화학 양론적 조성비

3.1.1 다결정 CuGaTe₂의 결정구조

합성된 CuGaTe₂ 다결정을 분말로 만들어 측정한 X-ray 회절 무늬를 Fig. 4에 보였다. Fig. 3의 회절 무늬로부터 (h k l)은 면간격에 의한 θ 값이 JCPDS (Joint Committee on Power Diffraction Standards) 와 일치하는 값들이어서 tetragonal로 성장되었음을 알 수 있었다. 격자상수는 Nelson Reley 보정식

에 의하여 값을 계산한 후 외삽법[14]으로 구한 결과를 각각 Fig. 4와 5에 보였다. 그림에서 보는 바와 같이 다결정의 격자상수는 $a_0 = 6.025 \text{ \AA}$, $c_0 = 11.931 \text{ \AA}$ 이었다. 이 값들은 Grzeta-Plenkovic[15] 등이 보고한 격자상수 $a_0 = 6.021 \text{ \AA}$, $c_0 = 11.937 \text{ \AA}$ 과 잘 일치함을 알 수 있었다.




그림 3. X-ray diffraction patterns of CuGaTe₂ polycrystal.




그림 4. Lattice parameter a_0 of CuGaTe₂




그림 5. Lattice parameter c_0 of CuGaTe₂

3.1.2 CuGaTe₂ 단결정 박막 성장 조건과 결정구조

HWE에 의한 CuGaTe₂ 단결정 박막 성장은 우선적으로 반절연성 GaAs(100) 기판의 불순물을 제거하기 위하여 기판을 chemical etching 하고, 증발원의 온도를 670 °C, 기판의 온도를 390~430 °C로 변화시키면서 성장하였다. Fig. 6은 기판의 온도를 410 °C로 하여 성장한 단결정 박막으로 10K에서 광발광(photoluminescence) 스펙트럼이 954.5 nm (1.298eV)에서 exciton emission 스펙트럼이 가장

강하게 나타났다. 이때 exciton에 의한 발광 스펙트럼은 결합이 적은 결정이 저온에서 발광할 수 있는 것으로 성장된 단결정 박막의 질이 양호함을 뜻한다. 성장된 박막들의 이중결정 X-선 요동곡선 (DCRC)의 반폭치(FWHM)를 측정한 결과, Fig. 7과 같이 기판의 온도가 410 °C 일 때 반폭치(FWHM) 값이 139 arcsec로 가장 작았다. 이러한 측정 결과로부터 단결정 박막의 최적 성장 조건은 기판의 온도가 410 °C, 중발원의 온도가 670 °C임을 알 수 있었다. CuGaTe₂ 단결정 박막을 Laue 배면 반사법으로 촬영하여 Fig. 8과 같은 Laue 사진을 해석한 결과 (001)면으로 성장되었음을 알 수 있었다.




그림 6. PL spectrum at 10K according to the substrate temperature variation.

3.2 CuGaTe₂ 결정의 화학 양론적 조성비

CuGaTe₂ 다결정과 단결정 박막의 EDS 스펙트럼 성분 및 조성비 값을 Table 2에 보였다. EDS 스펙트럼은 6N의 순도를 갖는 Cu, Ga, Te에서 나오는 특성 X-선을 기준으로 하여 측정했으며, Cu는 K-선 특성 X-선을 이용하고, Ga와 Te는 L-선의 특성 X-선을 사용하여 측정하였다. 다결정 및 단결정 박막의 starting element의 조성비와 결정의 조성비들이 ±2% 오차 범위에서 일치되고 있어 화학양론적 조성비가 잘 이루어졌음을 알 수 있었다.

표 2. EDS data of CuGaTe₂ polycrystal and single crystal thin film.

Element	Polycrystal		Single crystal thin film	
	Starting(%)	Growth(%)	Starting(%)	Growth(%)
Cu	32.09	32.16	32.16	33.12
Ga	13.30	13.69	13.69	13.56
Te	54.61	54.15	54.15	53.33

3.3 Hall 효과

성장된 CuGaTe₂ 단결정 박막은 van der Pauw 방법으로 Hall 효과를 293 K에서 30 K까지 온도변화를 주면서 측정한 값들을 Table 3에 보였고, 이동도 μ 값은 Fig. 11에 나타내었다. Fig. 9에서 보는 바와 같이 이동도가 상온에서는 3.42×10^{-2} m²/V · sec였으며 Fujita 등[16]의 결과와 같이 293 K에서 150 K까지는 격자 산란(lattice scattering)으로 인해 증가하였으나 150 K에서 30 K까지는 불순물 산란(impurity scattering)에 의해 감소한 것으로 생각된다. Carrier density는 온도 1/T에 대한 음의 지수 형태에 따라 변하고 있었으며 이때 온도 역수(1/T)에 대한 ln n 값은 Fig. 10과 같다. 활성화에너지 E_a 는 $n \propto \exp(-E_a/kT)$ 로부터 Fig. 10의 기울기에서 구한 결과 0.121 eV였다. 또한 Table 3에서 보는 바와 같이 Hall 계수들이 양의 값이어서 CuGaTe₂ 단결정 박막은 p형 반도체임을 알 수 있었다.

표 3. The resultant analysis on Hall effect CuGaTe₂ single crystal thin film.

Temp. (K)	Carrier density n (m ⁻³)	Hall coefficient R _H (m ³ /c)	Conductivity σ ($\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$)	Hall mobility μ (m ² /V · sec)
293	8.72×10^{23}	3.25×10^{-4}	353.14	3.42×10^{-2}
270	5.92×10^{23}	4.53×10^{-4}	399.48	3.89×10^{-2}
250	4.15×10^{23}	4.68×10^{-4}	432.02	4.42×10^{-2}
230	2.45×10^{23}	5.59×10^{-4}	434.79	4.63×10^{-2}
200	3.44×10^{22}	6.57×10^{-4}	529.87	5.19×10^{-2}
180	2.48×10^{22}	8.22×10^{-4}	536.62	5.62×10^{-2}
150	1.76×10^{22}	9.06×10^{-4}	565.80	6.55×10^{-2}
130	8.71×10^{21}	1.07×10^{-4}	566.65	6.33×10^{-2}
100	5.33×10^{21}	1.13×10^{-4}	569.29	5.78×10^{-2}
77	2.46×10^{21}	1.14×10^{-4}	560.23	4.81×10^{-2}
50	1.93×10^{21}	1.39×10^{-4}	522.29	3.72×10^{-2}
30	1.80×10^{21}	1.53×10^{-4}	573.54	2.77×10^{-2}




그림 9. Temperature dependence of mobility for CuGaTe₂ single crystal thin film.




그림 10. Temperature dependence of carrier density for CuGaTe₂ single crystal thin film.

3.4 CuGaTe₂ 단결정 박막의 에너지 띠간격

단결정 박막의 광흡수 특성은 Fig. 11과 같다. CuGaTe₂는 direct gap 반도체이기 때문에 입사광 energy($h\nu$) 및 광흡수 계수(α)와 CuGaTe₂ 단결정 박막의 energy gap (E_g) 사이에는

$$(\alpha h\nu)^2 \sim (h\nu - E_g) \quad \text{---(1)}$$

의 관계가 있다[17]. Fig. 12에서 직선이 $(\alpha h\nu)^2=0$ 인 점과 만나는 점이 (1)식에 의해 energy gap에 해당된다. 기판의 온도가 410°C일 때 CuGaTe₂ 단결정 박막의 energy gap은 상온에서 1.22eV였다.




그림 11. Optical absorption spectrum of CuGaTe₂ single crystal thin film.




그림 12. Plots $(\alpha h\nu)^2$ versus the incident photon energy $h\nu$ for CuGaTe₂ single crystal thin film.

3.5 광전류(Photocurrent)

CuGaTe₂ 단결정 박막을 293K에서 10K까지 온도를 변화시켜 측정한 광전류 스펙트럼은 Fig. 13과 같으며 광전류 봉우리 위치를 Table 4에 모았다. 광전류 봉우리들은 에너지 갭에 해당되는 가전자 대로부터 전도대로 들뜬 전자들에 의한 광전류 봉우리들과 단파장대에서 가전자대 splitting에 의한 광전류 봉우리들이 관측되었다. 광전류 봉우리는 세 곳에서 관측할 수 있는데 그 이유는 CuGaTe₂ 단결정 박막이 정방정계(tetragonal) 구조로 성장되어 spin-orbit splitting과 non cubic crystalline field의 동시효과에 의하여 band splitting이 일어난 것으로 볼 수 있다. 이것은 band theory에 의하면 가전자대를 p like, 전도대를 s like로 볼 수 있으며, 이때 p like 궤도가 p_x, p_y, p_z 에서 세 개의 준위로 분류할 수 있다. 정방정계(tetragonal) 구조는 3개의 봉우리 A($\Gamma_4(Z) \rightarrow \Gamma_1(S)$), B($\Gamma_5(X) \rightarrow \Gamma_1(S)$), C($\Gamma_5(Y) \rightarrow \Gamma_1(S)$) 전이에 의한 것으로 분석되고[6] 이와 관련된 모델은 미세구조를 나타낸 Fig. 14에 보였다. Fig. 14은 Zinc blende 구조에서 tetragonal 구조로 바뀌면서 crystal field에 의하여 가전자대 Γ_{15} 는 이중 축퇴된 Γ_5 와 축퇴되지 않은 Γ_4 로 나누어지고 여기에 spin-orbit 상호작용이 가해지면 가전자대 Γ_5 는 $\Gamma_5(X)$ 와 $\Gamma_5(Y)$ 로 나누어지고 Γ_4 는 $\Gamma_4(Z)$ 가 된다. 따라서 Fig. 15의 293K에서 10K까지 CuGaTe₂ 단결정 박막에서 관측된 3개의 봉우리는 A($\Gamma_4(Z) \rightarrow \Gamma_1(S)$)와 B($\Gamma_5(X) \rightarrow \Gamma_1(S)$), C($\Gamma_5(Y) \rightarrow \Gamma_1(S)$) 전이에 의한 광전류 봉우리가 관측되었다고 할 수 있다.




그림 13. Photocurrent spectra of CuGaTe₂ single crystal thin film.

표 4. Temperature dependence of PC peaks for CuGaTe₂ single crystal thin film

Temp. (K)	Wavelength (nm)	Energy (eV)	Δ_{so} or Δ_{cr}	Fine structure
293	1010.4	1.2271	0.0791	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	949.2	1.3062	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	798.6	1.5525		Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
270	995.6	1.2453	0.0792	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	936.1	1.3245	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	789.2	1.5710	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
250	986.6	1.2561	0.0792	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	928.1	1.3359	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	783.7	1.5820	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
200	965.9	1.2836	0.0794	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	909.6	1.3630	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	770.4	1.6093	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
150	948.7	1.3069	0.0790	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	894.6	1.3859	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	759.6	1.6322	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
100	932.3	1.3298	0.0794	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	879.8	1.4092	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	748.9	1.6555	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
77	914.7	1.3554	0.0792	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	864.2	1.4346	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	737.5	1.6811	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
50	903.2	1.3727	0.0791	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	854.0	1.4518	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	730.1	1.6981	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
30	894.7	1.3857	0.0793	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	846.3	1.4650	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	724.5	1.7113	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)
10	888.8	1.3949	0.0791	Γ_4 (Z) \rightarrow Γ_1 (S)
	841.1	1.4740	Δ_{cr}	Γ_5 (X) \rightarrow Γ_1 (S)
	720.7	1.7203	Δ_{so}	Γ_5 (Y) \rightarrow Γ_1 (S)




그림 14. Fine structure for energy level of CuGaTe₂.

Table 4의 10K에서 보는 바와 같이 광전류 봉우리의 단파장대에서 가전자대 갈라짐에 의해 생긴 Δ_{cr} 의 측정값은 약 0.0791 eV인데 Neumann 등[18]이 보고한 0.0800 eV 값들과 잘 일치하고 있고, Δ_{so} 의 측정값 0.2462 eV 역시 Neumann[18]등이 보고한 0.71 eV 값과 오차값이 0.4638 eV 이여서 거의 일치하고 있다. 이때 10K에서 측정되어진 Δ_{cr} 과 Δ_{so} 의 실험 결과로 보아 c-축에 수직하게 빛이 입사할 때 일어나는 선택률과도 잘 일치하고 있다.

또한 varshni 공식[19]에 의해 CuGaTe₂ 단결정 박막의 온도의존성에 의한 에너지 띠간격 $E_g(T)$ 은 CuGaTe₂ 단결정 박막의 band edge에 해당되는 광전도 peak energy의 온도의존성은 Fig. 15와 같다. 온도가 저온으로 내려감에 따라 광전도도의 peak의 energy는 선형적으로 증가하고 있으며 varshni 관계식[19]

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta} \quad (2)$$

이다. 이때 $E_g(0)$ 은 0K에서 에너지갭, α , β 는 상수이며, $E_g(0)$ 은 1.3982 eV이고 $\alpha = 4.27 \times 10^{-4}$ eV/K, $\beta = 265.5$ K이다.




그림 15. Temperature dependence of the energy gap in CuGaTe₂ single crystal thin films. (The solid line represents the fit to the Varshni equation.)

3.6 CuGaTe₂ 단결정 박막의 PL 스펙트럼

Fig. 16은 CuGaTe₂ 단결정 박막의 10K에서 PL 스펙트럼을 나타내고 있다. Fig. 16에서 919.8nm(1.3479 eV)의 peak는 free exciton emission spectrum이다. Free exciton은 순수한 결정과 저온에서만 관측되며 가전자대의 전자가 에

너지 band gap 이상의 에너지를 갖는 광자로 여기 되면 전도대로 여기되고 가전자대에는 양으로 대전된 정공(hole)이 남게 된다. 이때 정공의 영향으로부터 충분히 벗어나지 못하게 여기된 전자(electron)는 정공과 exciton을 형성하고 이들이 재결합할 때 spectrum의 빛을 방출한다. 이와 같이 자유전자와 자유정공의 쌍(pair)으로 구성된 exciton은 coulomb 인력이 작용하게되며 각각의 쌍은 수소원자처럼 전자가 정공주위를 궤도운동하고 에너지상태는 양자화 되어있다. 이것을 free exciton이라 한다. Free exciton은 불안정하고 전자와 정공의 재결합에 의해서 소멸된다. 또한 exciton은 불순물이나 결함에 포획될 때까지 격자사이를 자유롭게 운동하기 때문에 운동에너지와 결합에너지다를 갖는다.

$$h\nu = E_g - E_{ex}^{\text{Free}} \quad \dots \dots \dots (3)$$

에서 10K일 때, E_g 를 1.3949eV로 하여 구한 binding energy는 각각 E_{ex}^{Free} 는 0.0470eV로서 Neuman과 Horig[1]가 reflectivity로부터 계산한 exciton binding energy인 0.0520eV와 거의 잘 일치한다. 919.86nm(1.3479eV)의 광발광 봉우리는 free exciton(E_x)으로 관측되었다. CuGaTe₂ 시료는 free exciton이 관측되는 것으로 보아 양질의 단결정 박막으로 성장되었음을 알 수 있었다. Bound exciton이 방사 재결합할 때 방출되는 photon의 에너지는

$$h\nu = E_g - E_{ex}^{\text{Free}} - E_{ex}^B \quad \dots \dots \dots (4)$$

이다. 여기서 E_{ex}^B 는 결합중심에 exciton이 결합된 에너지이다. 954.5nm (1.2989eV)를 중성 donor-bound exciton인 V_{Te} 광발광 봉우리에 기인하는 I_2 (D^0, X)인 것으로 생각된다. (4)식으로부터 구한 donor-bound exciton의 결합에너지는 0.0490eV였으며 $E_{BX}/E_D \approx 0.1$ 으로부터 구한 주개의 이온화 에너지는 약 0.4900eV정도임을 알 수 있다. 959.5nm(1.2921eV)는 V_{Cu} 에 의한 중성 acceptor-bound exciton에 기인하는 광발광 봉우리 $I_1(A^0, X)$ 인 것으로 생각된다. (4)식으로부터 acceptor-bound exciton의 결합에너지는 0.0558eV임을 알 수 있고, $E_{BX}/E_D \approx 0.2$ 로부터 반개의 이온화 에너지를 0.2790eV임을 알 수 있었다.

964.6nm(1.2853eV)의 peak은 donor-acceptor pair(DAP) 발광이고, 1341.9nm(0.9239eV)는 self activated(SA)에 기인하는 광발광 봉우리로 고찰된다.




그림 16. Photoluminescence spectrum of CuGaTe₂ single crystal thin films at 10K.

4. 결 론

수평 전기로를 제작하여 CuGaTe₂ 다결정을 합성하고 결정구조, 격자상수 및 화학양론적 조성비를 조사하였으며, HWE 방법으로 반질연성 GaAs(100) 위에 CuGaTe₂ 단결정 박막을 성장시켜 van der Pauw 방법으로 Hall 효과를 측정하고, 광전도 특성을 연구한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 합성된 CuGaTe₂ 다결정의 결정구조는 정방정계(tetragonal)이며, 격자상수 a_0 과 c_0 는 각각 6.025 Å과 11.931 Å이었다. CuGaTe₂ 단결정 박막은 기판의 온도를 410°C, 중발원의 온도를 670°C로 성장하였을 때 PL exciton스펙트럼이 가장 강하게 나타나고 이중결정 X선 요동곡선(DCRC)의 반폭치(FWHM)값이 139arcsec로 가장 작아 최적 성장 조건임을 알 수 있었다. 또한 CuGaTe₂ 단결정 박막은 Laue의 회절 무늬로부터 (001)면으로 성장되었음을 알 수 있었다.

2. CuGaTe₂ 단결정 박막의 Hall 효과를 van der Pauw 방법으로 측정한 결과 p형 반도체임을 알 수 있었다. 또한 Hall 이동도의 온도 의존성은 30K에서 150K까지는 불순물 산란(impurity scattering), 150K에서 293K까지는 격자산란(lattice scattering)에 기인한 것으로 생각된다. 운

반자 농도의 $\ln n$ 대 $1/T$ 에서 구한 활성화 에너지(E_d)는 0.121 eV 였다.

3. 광전류 봉우리의 10K에서 단파장대의 가전자대 갈라짐(splitting)에 의해서 측정된 Δ_{cr} (crystal field splitting)은 0.0791eV, Δ_{so} (spin orbit coupling)는 0.2463eV 였다. 이때 10K에서 측정된 실험 결과는 c-축에 수직하게 빛이 입사할 때 일어나는 선택률과 일치하고 있다.

4. 10K에서 광발광 봉우리의 919.8nm (1.3479eV)는 free exciton(E_x), 954.5nm (1.2989eV)는 donor-bound exciton 인 I₂(D⁰,X)와 959.5nm (1.2921eV)는 acceptor-bound exciton 인 I₁(A⁰,X)이고, 964.6nm(1.2853eV)는 donor-acceptor pair(DAP) 발광, 1341.9nm (0.9239eV)는 self activated(SA)에 기인하는 광발광 봉우리로 고찰되었다.

Films, 10, (1972) 355

- [13] J. T. Calow, D. L. Kirr, and S. J. T. Owen, Thin Soild Films, 9 (1970) 409
- [14] B. D. Cullity, "Elements of X-ray Diffractions" Caddson - Wesley, chap 11, 1985,
- [15] Grzeta-Plenovic, B., Santic, J. Appl. Crystallogr., 16 (1983) 576
- [16] H. Fujita, J. Phys. Soc., 20, (1965) 109
- [17] J. I. Pankov, Optical Process in Semiconductor (Dover Publications, New York, 1971) 36
- [18] Neumann, H., Horig, W., Reccius, E., Sobotta, H., Schumann, B., Kuhn, G. : Thin Solid Films 61 (1979) 13

참고 문헌

- [1] Neuman, H., Horig, W., Reccius, E., Sobotta, H., Thin Silid Films, 61 (1980) 13
- [2] Horig, W., Neumann, H., Godmanis, I. : Solid State Commun. 36 (1980) 181
- [3] Neuman, H., Peters, D., Schumann, B., Kuhn, G. : Phys. Status, Solidi(a) 52 (1980) 559
- [4] Horig, W., Neumann, H., Savalev, V., Lagzdonis, J. : Phys. Lett. 78A (1980) 189
- [5] Bohmhammel, K., Deus, P., Kuhn, G., Moller, W. : Phys. Status Solid (a) 71 (1982) 505
- [6] J. L. Shay and J. H. Wernick, Ternary chalaopyrite Semiconductor : Growth, Electronic, Properties and Application Pergamon Press, New York, 1975
- [7] B. Tell and H. M. Kasper, Phys. Rev., B6. (1972) 3008
- [8] P. W. Yu, J. Manthuruthil, and Y. S. Park, J. Appl. Phys., 45 (1974) 3694
- [9] P. Korczak and C. B. Staff, J. Crystal Growth, 24/25 (1974) 386
- [10] A. Smith, J. Vac. Soc. Technol., 15, (1987) 353
- [11] J. Arias, M. Zandman, J. G. Pasko, S. H. Shin, L. D. Bubulac, R. E. Dewanes, and W. E. Tennart, J. Appl. Phys., 69, (1991) 2143
- [12] K. K. Muravyeva, I. P. K. Kinm, V. B. Aleakovskiy, and I. N. Anikin, Thin Solids