

# Er과 Yb가 동시 첨가된 인산염계 유리를 이용한 이온 교환 도파로 광증폭기

## **Ion-Exchanged Waveguide Amplifier in Er/Yb-Doped Phosphate Glass**

차상준, 김원효, 문종하\*

(주)회라포토닉스, \*전남대학교 무기재료 공학과

sjcha@fi-ra.com

### Abstract

An erbium-ytterbium co-doped phosphate glass waveguide amplifier, fabricated by two-step ion-exchange, is presented. The performance of the amplifiers are investigated in viewpoints of net gain, pump power, and noise figure. The waveguide has propagation loss of 0.7 dB/cm including insertion loss at 1.304  $\mu\text{m}$ . At a signal wavelength of 1.534  $\mu\text{m}$ , a high net gain of 12.8 dB and low noise figure of less than 3.9 dB are archived in a 4 cm long waveguide when injected by 140 mW of LD pump at 0.98  $\mu\text{m}$  in single pass configuration.

### 1. 서론

기존의 EDF(Er doped fiber)를 리피터나 전치증폭기에 적용하기 위한 연구가 활발히 진행중이다<sup>(1)</sup>. 그러나 EDF의 경우는 가격이 고가이며, 부피가 크며 집적화가 어려운 단점이 있다. 이에 본 연구에서는 저 가격화, 소형화가 가능한 EDWA(Er doped waveguide amplifier)를 이온교환 공정을 이용하여 제작하고 광 증폭 특성을 분석하였다. 아울러 광 증폭 특성이 최적화 된 도파로 제작을 위해 이온교환 공정과 광 증폭기의 수치모사를 병행하였다.

### 2. 도파로 제조

Er/Yb 첨가된 인산염 유리 위에 Al 박막을 1500~2000 Å 정도 증착 시키고, 사진식각 공정으로 패턴닝하였다. 그리고 나서  $\text{Na}^+$ 와  $\text{Ag}^+$ 를 250~300 °C의  $\text{AgNO}_3$  용융염에 30~60분간 1차 이온교환 하였다. 1차 이온 교환이 끝난 도파로는 유리 표면으로부터 안쪽 방향으로 굴절률이 점차 낮아지는 굴절률 분포를 가지므로, 도파로를 유리 내에 매립하기 위해 전극장치를 구성하여 600~800 V/cm 전압을 30~40분간 인가하는 2차 이온교환을 공정<sup>(2)</sup>을 실시하였다.

### 3. 결과

유한차분법을 이용하여 확산 방정식<sup>(3)</sup>을 계산해서 확산계수를 결정하고, semi-vectorial 빔전송법을 사용하여 도파 특성을 수치묘사 하였다. 이를 기초로 패턴 마스크의 오프닝 크기, 열확산 시간, 인가 전압의 세기, Er과 Yb의 농도비 등을 최적화 할 수 있었다. Er/Yb이 첨가된 인산염 유리에 경우 0.98  $\mu\text{m}$ 과 1.5  $\mu\text{m}$  대역에서 흡수영역이 존재하여 도파 손실이 증가하게 되는 반면 1.3  $\mu\text{m}$  대역에서는 흡수가 거의 이루

어지지 않으므로  $1.304 \mu\text{m}$ 에서 도파 손실을 측정하였다. 2단계 이온 교환 공정을 통해 만들어진 도파로의 도파 손실은 삽입손실을 포함하여  $0.7 \text{ dB/cm}$  였다. 또 2차 교환을 실시한 도파로는 1차 이온 교환만을 실시한 도파로에 비해 도파 손실 값이  $0.2 \sim 1.0 \text{ dB/cm}$  작았다. 도파로의 증폭 특성을 측정하기 위해 신호광원으로는 세기가  $-30 \text{ dBm}$ 인 TLS(turnable laser source)를 사용하였고, 펌핑 광원으로는 발진 파장이  $0.98 \mu\text{m}$ 인 LD(Laser Diode)를 이용하였다. 그림 1에 약  $4 \text{ cm}$  길이의 도파로에 순방향으로  $140 \text{ mW}$  펌핑 하였을 때 얻은 순 이득을 나타내었다. 신호 파장  $1.534 \mu\text{m}$ 에서 순 이득이  $3.38 \text{ dB/cm}$ 이고 이때 잡음지수는  $3.87 \text{ dB}$ 였다. 그림 2는 펌핑 파워에 따른 순 이득의 변화를 나타낸 것으로 입력신호의 파장을  $1.534 \mu\text{m}$ , 세기가  $-30 \text{ dBm}$  일 때, 펌핑 파워가  $140 \text{ mW}$  이상에서 순 이득이 포화됨을 알 수 있다. 입력신호의 파장을  $1.534 \mu\text{m}$  세기가  $-30 \text{ dB}$ 이고  $0.98 \mu\text{m}$ 의 LD(Laser Diode)로  $140 \text{ mW}$  펌핑 하였을 때, 순 이득이  $3.38 \text{ dB/cm}$ 이고, 잡음지수는  $3.87 \text{ dB}$ 가 나왔다. 이득 스펙트럼을 보면  $1.53 \sim 1.54 \mu\text{m}$ 에서 이득이 높게 나왔으며,  $1.550 \mu\text{m}$  대역에서도  $7 \text{ dB}$ 정도의 이득을 얻을 수 있었다.




그림 1. 파장변화에 따른 이득의 변화




그림 2. 980nm 펌핑 세기에 따른 이득의 변화

#### 4. 결론

이온 교환 공정과 도파 특성의 수치 모사를 기초로 한 도파로 및 공정 설계 그리고 2단계 이온 교환 공정을 적용하여 도파로를 유리기지 안으로 매립함으로써 도파 손실을 절감할 수 있었고, 아울러 펌핑 효율이 향상함 되어 매우 높은 이득 특성을 얻을 수 있다. 순방향 펌핑에서 얻은 순이득  $12.8 \text{ dB}$ 은 기존의 보고에 비해 높은 값으로 양방향 펌핑을 적용시 순 이득이  $3 \sim 5 \text{ dB}$  정도 향상될 것으로 기대된다.

#### 참고문헌

1. P. Fournier et al., "Potassium Ion-Exchanged Er-doped Phosphate Glass Amplifier," Electron. Lett. **33**(4), 293~294 (1997).
2. G. Sorbello et al., "Comparative Study of Ag-Na Thermal and Field-assisted Ion Exchange on Er-doped Phosphate Glass," Opt. Mater., **17**, 425~435 (2001).
3. Henri Saarikoski et al., "Fast Numerical Solution of Nonlinear Diffusion Equation for The Simulation of Ion-Exchanged Micro-optics Components in Glass," Opt. Comm., **134**, 362~370 (1997).