

전해조건에 따른 아연-크롬합금도금의 조성 및 조직특성

The composition and microstructure of electroplated Zinc-Chromium alloy according to electrolysis conditions

예길촌* · 김대영* · 안덕수**

*영남대학교 금속공학과

**포항종합제철(주)

1. 서론

최근 Zn-Cr계 합금도금은 기존의 아연 및 아연계 합금도금에 비해 현저히 우수한 내식성을 가지는 것이 확인되어 자동차용 및 각종 기구용 방식도금으로 주목받고 있으며 실용화를 위한 연구가 각 방면으로 진행되고 있다. T. Akiyama 등은 Zn-Cr 합금도금에 미치는 PEG 계열의 첨가제의 효과에 대한 보고^{1),2)}를 한 바 있으며 Ahn 등³⁾은 EDTA 욕을 이용한 Zn-Cr 합금의 고전류밀도에서의 도금특성에 대해 연구한 바 있다. 하지만 Zn-Cr 합금도금층의 저속 교반욕에서의 전해조건에 따른 합금의 미시조직에 대한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 EDTA 욕을 사용하여 저속교반에서의 전해조건에 따른 합금도금층의 조직 및 조성변화에 관해 조사, 연구하였다.

2. 실험방법

전기도금에 사용된 음극은 0.6 mm 두께의 냉연강판을 사용하였고 이것을 4x4cm으로 절단하여 틸지와 산세를 행한 후 각종 전해조건 [Zn 함량(35~55g/L) 및 전류밀도(15~40A/dm²)]을 변화시켜가며 전기도금을 실시하였다. 얻어진 도금층의 조성분석은 EDS를 사용하여 분석하였고 조직상태는 SEM, 상구조는 XRD를 이용하여 분석하였다.

3. 결과요약

- (1) 합금도금층의 음극전류효율은 욕중의 Cr³⁺/(Cr³⁺+Zn²⁺)비 및 전류밀도가 증가할수록 감소하는 결과를 나타내었다.
- (2) 24시간 카화시킨 경우 얻어진 합금도금층의 Cr 함량은 욕중의 Cr³⁺/(Cr³⁺+Zn²⁺)비 및 전류밀도가 증가할수록 증가하였다.
- (3) Zn-Cr 합금도금층의 상구조는 크롬함량이 증가함에 따라 $\eta-Zn \rightarrow \eta-Zn + \gamma-ZnCr \rightarrow \gamma-ZnCr$ 로 변화되었고 도금층의 조직은 이에 상응하여 침상조직 → 미세침상의 구형조직 → 미세입상의 구형조직의 순으로 변화되었다.

4. 참고문헌

1. T. Akiyama, 表面技術, vol. 47, no. 10, 1996
2. T. Akiyama, J. of Appl. Electrochemistry, 30:817-822, 2000
3. D.S.Ahn, 2000년도 한국표면공학회 추계 학술발표회 초록집, p65