

저온 봉착용 P_2O_5 계 유리의 제조 및 특성
Preparation and Characterization of P_2O_5 Glass for
Low Temperature Sealing Glass

한국화학연구원 최영민, 이상윤, 정형욱, 장현주, 이재도
*한국기계연구원 김동호, 이권한

PDP용 봉착유리는 저융점 유리로서 450℃ 정도의 봉착온도에서 용융되어 두 판을 접착·밀봉시키는 역할을 한다. 현재 사용되고 있는 PDP용 Sealing Glass는 소다회유리 (soda lime glass)와의 열팽창 계수, 봉착온도에서의 유동 특성을 고려하여 $PbO-B_2O_3$ 계 유리가 사용되고 있다. 그러나 기존의 sealing glass는 진공 배기시 bubbling이 발생하는 문제를 가지고 있다. 그 원인은 paste제조에 사용되는 유기물이 봉착공정에서 분해 제거되지 않고 잔류탄소의 형태로 glass중에 trap되어 있다가 350℃의 온도에서 10^{-7} torr로 진공 배기시킬 때 이들 탄소성분이 강력한 PbO 의 환원제가 되어 금속납이 석출되고 기체성분의 방출이 일어나기 때문인 것으로 알려져 있다. 또한 납이 포함된 봉착유리의 환경오염 문제로 인하여 납이 포함되지 않은 새로운 조성의 저융점 봉착유리에 대한 연구가 진행되고 있다.

본 연구에서는 봉착온도 420℃, 연화점 360-380℃, 전이점 350℃정도인 저융점 유리를 제조하기 위하여 $P_2O_5-SnO-ZnO$ 계, $P_2O_5-SnO-B_2O_3$ 계, $P_2O_5-SnO-Li_2O_3$ 계의 3가지 P_2O_5 계 유리를 제조하고 조성에 따른 봉착유리의 상분석, 열분석, 고온물성, 용융거동 등의 특성을 조사하였다.

실험결과 봉착유리에 적합한 조성범위를 결정하였고 XRD, DTA, TMA, 고온현미경 분석을 통하여 봉착조건을 결정할 수 있었다. 대표적으로 $P_2O_5-SnO-ZnO$ 유리는 조성에 따라 전이점 310-360℃, 연화점 330-400℃의 특성을 나타냈으며 유리 자체의 열팽창계수는 약 $12 \times 10^{-6}/^{\circ}C$ 정도의 특성을 나타냈다.