

수종 임플랜트 지대주나사의 반복하중 후 나사풀림에 관한 연구

김진만*, 한중석
(서울대학교 치과대학 보철학교실)

본 연구의 목적은 장기간 진동에너지를 흡수하게 되었을 때 시판되는 지대주나사의 풀림회전력(detorque value)이 어떻게 변화되는지 알아보기 위해, 세 종류의 지대주나사를 이용하여 반복하중 후 풀림회전력을 측정하여, 나사 종류에 따른 차이점이 있는지 비교 분석하는 것이었다.

실험에는 티타늄합금나사(AVANA®, Osstem Co., Ltd., Seoul, Korea)(이하 Ta), 금합금나사 (Branemark®, NobelBiocare AB, Goterburg, Sweden)(이하 Ga), 및 골드타이드® (3i®, Implant Innovations Inc., U.S.A.)(이하 Gt)등 3종의 지대주나사를 5개씩 이용하였다. ISO 규정에 의거하여 mold를 제작하였다. 하중은 zirconium abutment를 이용하였다. 예비 실험을 통해 일정한 토크를 전달하는 토크컨트롤러를 선정(CAMLOG® torque controller)하고 그를 이용해 30Ncm(2.66 lbin)의 토크를 주어 지대주나사를 고정하였다. 최소 20N, 최대 320N, 14Hz의 sine형 반복하중을, loading machine(858 Mini Bionix II Test System, MTS systems corp., U.S.A.)를 이용해 50만회 가하였다. Digital torque gauge(MGT 12®, Mark-10 corp., U.S.A.)로 조임토크, 초기 풀림토크, 하중 후 풀림토크를 측정하였다.

3종의 지대주나사의 조임력과 초기 풀림력, 반복하중 후 풀림력에 관한 관계 분석을 통해 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 조임토크에 대한 초기 풀림토크의 백분율은, Ta($77.65 \pm 4.02\%$)이 Ga($71.74 \pm 2.84\%$)나 Gt($68.05 \pm 4.96\%$)에 비해서 통계적으로 유의하게 높았다($p<0.05$).
- 2) 조임토크에 대한 반복하중 후의 풀림토크의 백분율은, Ta($76.94 \pm 1.54\%$)이 Ga($69.47 \pm 4.60\%$)나 Gt($68.42 \pm 1.86\%$)에 비해서 통계적으로 유의하게 높았다($p<0.05$).
- 3) 초기 풀림토크에 대한, 반복하중 후의 풀림토크의 백분율은, Ta($91.98 \pm 12.94\%$), Ga($93.81 \pm 6.21\%$), Gt($96.30 \pm 2.56\%$)로, 초기에 비해 반복하중 후에 풀림토크가 낮아졌으나 통계학적 유의성은 없었다($p<0.05$).