

### 첨가제 및 소결분위기에 따른 $\text{UO}_2$ 소결체의 미세조직 변화

#### Microstructural Modification of $\text{UO}_2$ Pellet by Use of Additives and Different Sintering Atmospheres

김시형, 정창용, 이수철, 김연구, 김한수, 나상호, 이영우  
한국원자력연구소 세라믹핵연료 가공기술개발

원자력발전소의 핵연료로 사용되는  $\text{UO}_2$  소결체의 결정립크기를 크게 하기 위해서 소결분위기를 조절하거나, 첨가제를 이용한 연구가 많이 시도되었는데, 이 중에서  $\text{UO}_2$ 에  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  등이 첨가되었을 때, 결정립크기가 많이 증가하는 것으로 보고된 바 있다

본 연구에서는  $\text{UO}_2$  및 이 분말에 첨가제인  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Li}_2\text{O}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 가 각각 첨가된 분말을 혼합 및 분쇄처리를 하였고, 1700°C에서  $\text{H}_2$  분위기로 소결을 하였다. 첨가제 종류 및 각 첨가제의 함량에 따른  $\text{UO}_2$  소결체의 밀도 및 결정립크기의 변화를 관찰하였으며, 또한, 소결분위기에 사용되는  $\text{H}_2$  개스에  $\text{CO}_2$  또는 수분을 소량 첨가하였을 때에 나타나는 소결체의 미세조직 변화를 관찰하였다.

$\text{Ta}_2\text{O}_5$ 가 첨가된  $\text{UO}_2$  소결체는 결정립 크기가 50~60  $\mu\text{m}$ 까지 증가하였으며 그 분포도 비교적 균일하였다.  $\text{Li}_2\text{O}$ 가 첨가된 소결체의 경우에는 표면에는 결정립크기가 약 8  $\mu\text{m}$  정도이었으나, 소결체 내부로 갈수록 그 크기가 증가하여 중심부에는 약 100  $\mu\text{m}$ 까지 증가하는 결정립 분포를 나타내었다.  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 가 첨가된 소결체는 결정립 크기가 많이 증가하지 않았다.

### 수열합성법에 의한 나노 $\text{Nb}_2\text{O}_5-\text{Y}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 계의 합성

#### Synthesis of Nanosized $\text{Nb}_2\text{O}_5-\text{Y}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ System by Hydrothermal Process

김은진, 배동식, 유광현\*, 한경설  
한국과학기술연구원 복합기능세라믹연구센터  
\*서울산업대학교 신소재공학전공

나노 크기의  $\text{Nb}_2\text{O}_5-\text{Y}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$  분말이 금속 질산염을 KOH 용액으로 침전시켜 이를 고온고압 반응으로 얻어졌다. 이때 미분말이 얻어진 반응온도는 185°C, 압력은 130 psi였다. 분말의 미세구조는 투과전자 현미경으로 관찰하였고, 결정상은 X-선 회절 분석으로 행하였다. 입자크기가 5 nm이하이고, 입도가 균일하며, 상안정성을 가지는 분말이 얻어졌다. 이 분말을 이용하여 분산안정성이 있는 혼탁액의 제조를 위한 분산연구를 행하였다. ESA(Electrokinetic Sonic Amplitude)를 이용하여 수소이온농도에 따른 dynamic mobility를 측정하고, 각각의 조건에 따른 입자크기를 측정하였다. 이상의 결과로부터 최적화된 분산안정조건을 연구하였다.