

## Mn 을 도핑한 CuAlO<sub>2</sub> 세라믹스의 자기적 특성

### Magnetic properties of Mn-doped CuAlO<sub>2</sub> ceramics

김현수\*, 이병선, 지성화, 김효진, 김도진, 임영언, 주웅길\*

\*한국과학기술원 재료공학과

충남대학교 재료공학과

#### I. 서론

광학적으로 투명하고 p-type conductivity를 갖는 재료는 optical circuit에 있어서 p-n junction을 제작할 수 있기 때문에 많은 관심을 받아 왔다. 이에 대해 Kawazoe, H.<sup>1</sup>은 CuAlO<sub>2</sub> thin film이 P-type conductivity를 나타내고 이때 10<sup>-1</sup>S/cm의 electric conductivity를 갖으며, 3.5eV의 Wide Bandgap을 갖는다고 발표하였다. 그러나 다른 원소를 doping 시켜 magnetic properties와 electric properties의 변화를 관찰하는 연구는 현재까지 거의 진행되고 있지 않다.<sup>2,3</sup> 이에 본 연구에서는 CuAlO<sub>2</sub>의 B-site에 Mn을 치환하여 자기적 특성과 교환 결합의 물성을 고찰하려고 한다.




Figure 1. Delafossite structure(AMO<sub>2</sub>):  
A-mono cations, M:trivalent cations<sup>4</sup>.

#### II. 실험방법

시편제조는 solid-solution 합성법을 이용하였다. MnO(99.9%), CuO(99.9%), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(99.9%)을 stoichiometry에 맞게 평량한 후, 24 시간동안 Ball milling한 후, 1423K에서 6 시간 동안 하소하였다. 그 후 분쇄하여 다시 24 시간동안 ball milling을 한 후 1423K에서 2 시간 동안 소결하였다. 각 소결된 시편에 대하여 X-ray diffraction pattern, Resistivity, Squid measurement를 시행하였다.

#### III. 실험결과

CuAlO<sub>2</sub>는 기존에 발표된 보고와 바와 같이<sup>1,4</sup> delafossite structure를 가졌고(Figure 1), CuAlO<sub>2</sub>에 대하여 Mn이 5%까지 고용되는 것을 X-ray Diffraction pattern을 이용하여 확인하였다. Resistivity는 Mn의 2%까지 고용됨에 따라 4 order 증가하였으나 그 이상의 양이 고용되면 감소하는 경향을




Figure 2. Resistivity of Cu(Al<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>)O<sub>2</sub> ceramics. (x = 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07)




Figure 3. Squid measurement :

Magnetization-temperature 측정  
(Zero-field Cooling) of  
 $\text{Cu}(\text{Al}_{0.95}\text{Mn}_{0.05})\text{O}_2$  ceramic.

보였다. Squid measurement 를  
이용하여 Magnetization-temperature 측정 결과  
Mn 을 고용한 경우 고용하기 전보다  
magnetization 이 증가하였으나 전체적으로  
paramagnetic 거동을 보였다.

#### IV. 참고문헌

- 1.Kawazoe, H., Nature 389, p.939, 1997
- 2.J.Phys.:Condens.matter, 14, p.5517, 2002
- 3.M.V.Lalic., Solid State Communications 125, p.175, 2003
- 4.Kawazoe, H., MRS Bulletin/August, p.28, 2000