

FTIR-ATR 의 'Multiple Peak Reference Method'를 이용한 이축연신 PEN film의 3차원 배향분석

박기호, 양영일, 이한섭

인하대학교 섬유공학과

Application of ' Multiple Peak Reference Method ' of FTIR-ATR spectroscopy for 3-dimensional orientation analysis of biaxially deformation PEN film

Ki Ho. Park, Liang Yongri and Han Sup. Lee

Inha university, Inchon, Korea

1. 서론

PEN (Polyethylene 2,6-dicarboxyl naphthalate)은 PET와 화학적 구조가 유사한 polyester이다. PEN은 PET의 benzene ring 대신 naphthalene ring이 있는 구조로서 rigid한 구조를 바탕으로 PET보다 훨씬 우수한 기계적 물성과 기체 차단성 및 전기 절연성을 가지고 있기 때문에, 현재 PEN에 대해서는 많은 연구가 진행되었고, 상업용으로도 생산되고 있다. 현재까지 진행된 PEN에 대한 연구 중 X-ray를 이용한 배향 거동에 대한 연구보고는 많았으나, 아직까지 FTIR-ATR을 통해서 시료의 Machine Direction (MD), Transverse Direction (TD), Normal Direction (ND)의 세 방향으로 필름의 3차원적 분자 배향의 거동에 대한 연구보고는 없다. 그 이유는 FTIR-ATR을 이용하여 3차원 분자 배향 연구에 따른 실험적 제약에 대한 해결책이 없었기 때문이다. 이미 본 연구실에서는 PEN과 같이 reference peak가 존재하지 않는 고분자의 3차원 배향 분석을 위한 Multiple Peak Reference Method 방법을 개발하였다. 본 연구에서는 이 Multiple Peak Reference Method를 이용하여 이축 연신 PEN films의 미시적 3차원 배향 거동을 분석하였으며, X-ray의 결과에서 제시된 방향족화의 In-plane 배향 구조¹⁾를 Polarized FTIR-ATR 방법으로 비교하여 결과의 타당성을 확인하였다.

2. 실험 방법

본 연구에서 사용된 PEN film은 SKC 생산된 이축연신 film을 사용하였으며, 연신과정은 MD방향으로 3.3, 3.7, 4.5배씩 연신 한 후 TD방향으로 각각 4.5배씩 연신하였다. ATR 측정은 symmetrically double edged parallelogram Ge crystal (25x25x3mm, 45o cut, Harrick Scientific Corp.)과 rotatable sample holder (Harrick Scientific Corp.), variable angle ATR attachment (Nicolet Corp.)로 구성된 ATR setup을 사용하였으며, wire grid polarizer (Harrick Corp.)를 사용하여 Attenuated indices 및 orientation parameter를 구하였다.

3. 결과 및 토의




그림 1 각 연신률에 따른 1130cm^{-1} aromatic ring vib. peak의 attenuation indices 및 orientation parameter.




그림 2 각 연신률에 따른 919cm^{-1} aromatic ring oop. peak의 attenuation indices 및 orientation parameter.

FTIR-ATR을 이용한 3차원 배향분석에 있어서 parallel 특성을 가진 peak 가 완벽하게 이축연신 되어있는 경우 orientation parameter A_x 와 A_y 는 1.5의 값을 가지며, A_z 는 0의 값을 갖는다. Random conformation일 경우는 $A_x=A_y=A_z=1$ 이다. 특히 aromatic C-H oop. 와 같이 ring plane에 perpendicular 한 peak의 orientation parameter는 주사슬이 연신방향으로 완전히 연신되어 있고, 완벽한 방향족환의 In-plane 배향 구조일 경우 orientation parameter $A_x=A_y=0$, $A_z=3$ 이 되며, 주사슬은 연신 방향으로 완전히 연신되어 있고 aromatic ring구조가 random 한 경우는 A_z 가 1.5의 값을 가진다. 그림 1은 1130cm^{-1} aromatic ring vib. peak의 attenuation indices 와 orientation parameter를 나타낸 것이다. 1130cm^{-1} aromatic ring vib. peak 는 연신방향에 parallel한 peak로서 A_x , A_y 가 거의 1.5의 값을 나타내며 A_z 는 0에 근접한 것으로 이축배향이 잘 되어 있음을 알 수 있으며, 그림2는 919cm^{-1} C-H aromatic ring oop. peak의 attenuation indices 와 orientation parameter를 나타낸 것으로, A_z 가 1.7정도로 방향족환의 In-plane 배향 구조가 발달 되어 있음을 통해 X-ray의 결과에서 제시된 방향족환의 In-plane 배향 구조를 FTIR-ATR을 이용하여 확인 할 수 있음을 보여주고 있다.

4. 참고 문헌

- 1) M.Cakmak and S.W.Lee Polymer Vol.36 No. 21. pp. 4039-4054 1995