

일시적 수용성 반응성 분산염료를 이용한 아세테이트/나일론 혼방직물의 일욕염색


이정진, 김정훈, 윤양수*, 김재필
서울대학교 재료공학부, *(주)엠도흐멘코리아

One-bath Dyeing of Acetate/nylon Blend Fabric with Temporarily Solubilized Reactive Disperse Dyes

Jung-Jin Lee, Jung-Hoon Kim, Yang-Su Yun* and Jae-Pil Kim
School of Materials Science & Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea
*Development team, M.Dohmen Korea Ltd., Ulsan Metropolis City, Korea

1. 서 론

β -Sulfatoethylsulfone기를 갖는 일시적 수용성 반응성 분산염료는 분산제를 첨가하지 않고도 염욕 내에서 단분자 상태를 유지할 수 있으며 염색 공정 중 온도와 pH조건의 변화에 따라 Scheme 1과 같이 비수용성 vinylsulfone form으로 변환된다[1].



Scheme 1. Conversion of β -sulfatoethylsulfone into vinylsulfone group.

이 때 vinylsulfone기는 섬유와 화학결합을 할 수 있는 대표적인 반응기이므로 이 염료는 일시적 수용성 분산염료와 반응성 염료의 두 성질을 동시에 지닌다[2]. 즉, 반응성 분산염료로서 나일론 섬유를 염색할 수 있으며[3], 분산염료로서 소수성 섬유인 아세테이트를 염색할 수 있다. 이러한 성질을 이용하면 아세테이트/나일론 혼방직물을 단일염료로 일욕에서 염색하는 것이 가능할 것으로 생각된다. 또한 일시적 수용성의 특징으로 인해 염색공정에서 분산제를 사용하지 않아도 되므로 환경친화적인 염색이 가능할 것이다. 이 연구에서는 아세테이트/나일론 혼방직물에 대한 염색성과 견뢰도를 고찰함으로써 일시적 수용성 반응성 분산염료의 일욕염색 가능성을 검토하였다.

2. 실험

2.1. 염료

Table 1은 실험에 사용된 일시적 수용성 반응성 분산염료의 구조와 특징을 나타낸 것이다.

2.2. 일욕염색 및 견뢰도 평가

아세테이트/나일론 혼방직물(Acetate 60/20 + Nylon 20/7) 1g을 분산제를 사용하지 않고 염료(1%

o.w.f.)만으로 Ahiba 적외선 염색기(액비 1:20)를 사용하여 염색하였다. 염욕은 pH 5-9의 완충용액을 제조하였고, 염색온도 98℃와 88℃에서 1시간동안 염색한 후 환원세정을 실시하였다.

Table 1. Chemical structure and spectral data of the dyes in this study

Dye	Structure	λ_{\max} (nm)	ϵ_{\max} (l mol ⁻¹ cm ⁻¹)
1		430	40200
2		464	30000
3		508	30800

염색이 끝난 직물은 열처리를 한 후 세탁(ISO 105 C06/C2S), 일광(AATCC 16A), 땀(ISO 105 E04), 마찰(ISO 105 X12) 견뢰도를 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 염색온도 및 pH의 영향

Figure 1은 dye 1을 이용하여 분산제를 사용하지 않고 일욕에서 아세테이트/나일론 혼방직물을 염색할 경우 pH 및 염색온도에 따른 영향을 나타낸 것이다. 염색성은 pH에 따라 매우 큰 영향을 받고 있음을 알 수 있으며, pH 6에서 최대의 K/S값을 나타내었다. 이는 염료의 β -sulfatoethylsulfone기가 vinylsulfone기로 전환되어 아세테이트 성분에는 분산염료, 나일론 성분에는 반응성 분산염료로서 염색이 되어지는 염색기구와 관련하여 볼 때, 전환속도가 pH 6에서 가장 이상적이기 때문이다.




Figure 1. Effect of pH and dyeing temp. on color yield of dye 1 on acetate/nylon blend fabric; (a) dyeing temp. : 88℃, (b) dyeing temp. : 98℃.

온도별 염색성은 큰 차이를 보이지 않았으며, 88℃보다 98℃에서 평형에 일찍 도달하는 것을 알 수 있다. Figure 2는 98℃에서 염색할 경우 dye 2-3의 pH에 따른 염색성을 나타낸 것이다. dye 2는 pH 5를 제외한 pH 6-9에서 비슷한 최종 K/S값을 나타내었으며, dye 3은 pH 6이 최적 pH였다.




Figure 2. Effect of pH on color yield of dye 2 and 3 on acetate/nylon blend fabric(98℃ dyeing); (a) dye 2, (b) dye 3.

3.2. 염료농도의 영향

Figure 3은 dye 1-3의 빌드업성을 나타낸 것이다. dye 1은 1% owf 까지 증가하며 포화치에 도달 하였으며, dye 2-3은 2% owf까지 K/S값이 증가하며 우수한 빌드업성을 나타내었다.




Figure 3. Build-up properties of dye 1-3 on acetate/nylon blend fabric.

3.1. 염색온도 및 pH의 영향

Table 2-4는 dye 1-3의 아세테이트/나일론 혼방직물에 대한 세탁, 일광, 마찰, 땀견뢰도 결과를 나타낸 것이다. 세탁견뢰도는 dye 1이 전반적으로 우수하였으며, dye 2-3의 경우 acetate, nylon, wool에 오염이 되어 보통 수준의 견뢰도를 나타내었다. 일광견뢰도는 보통이며 dye 3은 커플링 컴포넌트의 치환기의 영향으로 나일론 단일섬유에 대해서 일광견뢰도가 좋지 않았는데 혼방직물 역시 2등급의 낮은 견뢰도를 보였다. 마찰 및 땀 견뢰도는 대부분의 경우 우수하였다.

Table 2. The washfastness of dye 1-3 on acetate/nylon blend fabric

Dye	Change	Staining					
		Acetate	Cotton	Nylon	PET	Acryl	Wool
1	5	4	4/5	4	5	5	4
2	5	3	4	3	4	4/5	3
3	5	3	4	3	4	4/5	3/4

Table 3. The light and rubbing fastness of dye 1-3 on acetate/nylon blend fabric

Dye	Light	Rubbing		
		Change	Staining	
			Dry	Wet
1	4	4/5	5	5
2	5	4/5	5	4
3	2	4/5	5	4

Table 4. The perspiration fastness of dye 1-3 on acetate/nylon blend fabric

Dye	Staining											
	Acetate		Cotton		Nylon		PET		Acryl		Wool	
	Acid	Alkali	Acid	Alkali	Acid	Alkali	Acid	Alkali	Acid	Alkali	Acid	Alkali
1	4	4	5	4/5	4	4/5	4/5	5	4/5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5	4/5	4	4/5
3	4	4	4	4	4/5	4	5	4/5	4/5	4/5	5	4/5

4. 결론

일시적 수용성 반응성 분산염료를 이용하여 아세테이트/나일론 혼방직물을 단일염료로 일욕에서 염색할 수 있었으며 염색공정에서 분산제를 사용하지 않고도 좋은 결과를 얻을 수 있었다. 염색성은 pH에 크게 의존하였으며, 최적 pH는 dye 1,3은 pH 6이고, dye 2는 pH 6-9였다. dye 2와 3은 우수한 빌드업성을 나타내었으며, 건뢰도는 몇몇 경우를 제외하고 양호하거나 우수하였다.

5. 참고문헌

1. W. J. Lee and J. P. Kim, *J. Soc. Dyers and Colourists*, **115**, 370 (1999).
2. J. J. Lee, N. K. Han, W. J. Lee, J. H. Choi and J. P. Kim, *Fibers and Polymers*, Vol.3, No.3, 85(2002).
3. S. M. Burkinshaw and G. W. Collins, *Dyes and Pigments*, **25**, 31 (1994).