

## 전기방사에 의한 $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$ 나노섬유 제조

김철기, Bin Ding\*, 김학용<sup>†</sup>, 이덕래, 박수진\*\*

전북대학교 섬유공학과, \*전북대학교 유기신물질공학과, \*\*한국화학학연구원 화학소재연구부

### Preparation of electrospun $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$ nanofibers

Chul-Ki Kim, Bin Ding\*, Hak-Yong Kim<sup>†</sup>, Douk-Rea Lee, Soo-Jin Park\*\*

Department of Textile Engineering, Chonbuk National University, Chonju, Korea

\*Department of Advanced Organic Materials Engineering, Chonbuk National University, Chonju, Korea

\*\*Advanced Materials Division, Korea Research Institute of Chemical Technology, Taejon, Korea

#### 1. 서 론

전기방사는 고분자 용액에 전기장을 이용하여 나노섬유를 제조하는 유용한 방법이다. 전기방사에 의한 섬유 제조에 영향을 주는 공정인자들로는 고분자의 성질과 분자량 그리고 용액의 농도와 점도, 용매, 전기장의 세기, 콜렉터와의 거리에 의존한다[1-3].

$\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$  나노구조는 광학성, 열안정성, 내화학성 그리고 낮은열팽창성이 우수하여 반투명 코팅재, 광학센서, 광학유리, 보강재, 촉매재 등 광범위하게 응용될 수 있다. 따라서,

본 연구의 목적은 방사용액의 농도, 점도에 대한 영향과 전기방사에 의해 제조된 섬유의 후처리 온도에 따른 나노 섬유 제조와 이들의 형태학적 특징을 조사하는데 있다[1-3].

#### 2. 실험

##### 2.1. 실험재료

본 연구에 사용한 poly(vinyl acetate)(PVAc)는 Celanese사에서 구입한 수평균분자량(Mn) 500,000을 사용하였고, titanium isopropoxide(TIP), tetraethoxysilane(TEOS)는 Aldrich사에서 구입한 것을 사용하였다. 용매는 *N,N*-dimethylformamide(DMF), hydrochloric acid(HCl), acetic acid(HAc), 중류수를 사용하였다. 이러한 용매들은 별도의 정제 없이 사용하였다.

##### 2.2. 방사용액 및 섬유 제조


PVAc용액은 DMF에 11.5wt%로 용해하여 제조하였고, silica gel-용액은 TEOS, HCl과 중류수의 비를 1:0.007:2로 제조하였다. PVAc용액에 TIP, HAc와 silica gel을 방사가 용이한 비율별로 제조 사용하였다. 각각의 비율별로 제조된 방사용액을 전기방사를 이용하여 섬유를 제조하였다. 제조된 섬유는 600~140 0°C 온도별로 2시간씩 소각하여  $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$  나노섬유를 제조하였다.

##### 2.3. SEM 측정

섬유 제조의 조건에 따른 형태학적 특성을 주사전자현미경(SEM, GEM-5900, Jeol. co., Japan)으로 측정하였고, 섬유 직경 및 형태를 영상분석기(Image-proplus, Media Cybernetics Co., USA)를 이용하여 측정하였다.

#### 3. 결과 및 고찰

전기방사에 의해 제조된 섬유에 Ti-Si의 함량이 증가하면 방사용액의 점도가 감소하여 Fig. 1에서 보는 바와 같이 Ti-Si의 함량이 증가할수록 섬유 직경은 가늘어지고 비드(bead)수는 증가하였다. Fig. 2는 hybrid 섬유를 고온에서 처리하면 Ti-Si의 결정 생성으로 be-ad가 사라졌고 1400 °C에서는 입자들이 모여 있는 형태를 보인다. PVAc와 Ti-Si를 혼합한 방사용액으로 전기방사하여 나노섬유를 제조 할 수 있었고, 용액의 점도와 농도 및 제조된 섬유의 고온처리 온도 변화가 섬유 형태에 영향이 있음을 알 수 있다.




(a)

(b)

(c)

Fig. 1. SEM photos of hybrid nanofibers with different content of silica and titania.  
 (a) 0 wt%; (b) 40 wt%; (c) 53 wt%.



(a)

(b)

(c)

Fig. 2. SEM photos of nanofibers with 53 wt% of silica and titania calcined at different temperature. (a) 600°C; (b) 1000°C; (c) 1400°C.

#### 4. 결 론

PVAc/Ti-Si의 혼합물을 전기방사를 이용하여 섬유직경이 50~400nm를 가지는 hybrid 섬유를 제조한 후 고온 열처리하여 순수한 titania-silica 나노섬유를 제조하였다.

#### 5. 참고문헌

1. Hongqin Dai, Jian Gong, Hakyong Kim and Doukrae Lee, *Nanotechnology*, **13**, 674-677(2002).
2. Changlu Shao, Hakyong Kim, Jian Gong and Doukrae Lee, *Nanotechnology*, **13**, 635-637(2002).
3. Changlu Shao, Hakyong Kim, Jian Gong, Bin Ding, Doukrae Lee, Soojin Park, *Materials Letters*, **57**, 1579-1584(2003).