

공침법을 이용한 은 이온 담지 수산화 아파타이트의 제조 및 백색도 분석

Whiteness of the Silver Containing Hydroxyapatite Synthesized Through Co-precipitation Route

박삼준***, 오경식*, 정영근*, 김경자*, 심광보**

*요업(세라믹)기술원 나노세라믹센터

**한양대학교 세라믹공학과

생체친화성이 우수한 수산화 아파타이트(HAp)는 은이온의 도입을 통해 항균특성을 나타낼 수 있게 유도할 수 있다. 이러한 항균 특성을 다양한 분야에 응용하기 위해서는 은 이온이 가진 특유의 색상 불안정성을 보완할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 공침을 이용한 수용액법을 이용하여 은 이온을 담지 한 HAp를 제조하였고, 이온 교환법을 병행하여 백색도 변화를 비교 조사하였다. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$ 와 AgNO_3 를 출발물질로 사용하여 공침법으로 제조한 Ag-HAp의 백색도는 순수 HAp와 비슷한 수준으로 나타났으며, 특히 48시간동안의 직사광선 노출시의 변화도 비슷한 경향을 보였다. 반면 이온 교환 공정을 통하여 은 이온을 담지시킨 HAp는 같은 조건에서 백색도가 현저히 감소하는 것으로 나타나 공침으로 제조한 경우가 직사광선에 대한 안정성이 월등함을 확인할 수 있었다. 이러한 결과를 함유된 은 이온의 함량 및 분포 상태와 관련하여 비교하였다.

다구치법에 의한 전부도재관 제작용 침투유리의 열팽창계수의 결정

The Decision on the Thermal Expansion Coefficient of the Glass Infiltrated in all Ceramic Crown by Taguchi Methods

장주율, 김병수, 정희석, 이득용*, 문지웅**, 박선민**

(주)우리동명 치과재료 연구소

*대림대학 재료정보공학과

**요업기술원 도자기연구센터

다구치 실험계획법을 도입하여 치과용 재료를 포함한 생체재료로 각광을 받고 있는 알루미나-유리침투재에 사용되는 유리침투재의 열팽창계수를 결정하였다. 이때 유리 침투재의 열팽창은 알칼리 산화물인 Na_2O 와 K_2O 의 첨가량에 따라 크게 변화하였으며 치과용 유리침투제의 제성분들을 고려할 때 유리의 열팽창계수에 미치는 영향은 $\text{Na}_2\text{O} \gg \text{K}_2\text{O} \gg \text{MgO} = \text{CaO}$ 의 순서로 Na_2O 의 영향력은 MgO , CaO 의 약 8배로 나타났으며 MgO 의 영향력은 약 4배로 계산되었다. 또 각 인자간의 교호 작용 중 K_2O - CaO 의 교호 작용이 가장 유의하게 나타났으며 각 인자와 교호 작용의 수준별 기여율을 계산하여 특성 조성의 열팽창 특성치를 예측하였다.