Y과 Mn0l 첨가된 BaTiOa의 전기적 특성

Electrical Properties of Y and Mn Doped BaTiO₃

<u>정지훈</u>, 한영호 성균관대학교 재료공학과

본 연구에서는 Y의 단독 doping과 Y와 Mn이 복합 doping된 BaTiO₃의 전기적 특성에 대하여 고찰하였다 Y의 치환모드를 1200℃ 이상의 고온에서 평형 산소분압에 따른 전기전도도 관점에서 해석하였다 과잉의 TiO₂(Ba/Ti<1)인 경우, 평형상태 전기전도도를 통해 Y 이온이 Ba 자리를 치환하여 전형적인 도너거동을 보임을 확인할 수 있었다 과잉의 BaO(Ba/Ti>1)인 경우, 전형적인 억셉터거동인 전기전도도의 최소점이 낮은 산소 분압으로 이동하였다 Ba/Ti ratio가 1인 경우 첨가량에 따른 치환모드의 변화를 관찰한결과, 10 mol%가 첨가된 경우 도너 거동을, 2.0 mol%가 첨가된 경우 억셉터 거동을 보임을 확인할 수 있었다 Y와 Mn이 억셉터로 복합 doping된 경우, 전형적인 억셉터 거동을 보였다 그러나 Y은 도너로 Mn은 억셉터로 복합 doping된 경우, 전형적인 억셉터 거동을 보였다 그러나 Y은 도너로 Mn은 억셉터로 복합 doping된 경우, 전형적인 도너 거동인 전기전도도곡선이 산소분압에 무관한 영역이 나타남을 확인할 수 있었다 Y이 억셉터로 doping된 BaTiO₃을 100℃, 2600 V/cm의 조건에서 HALT (Highly Accelerated Life Test) 결과, 고용한계로 생각되는 Y이 3.0 mol%가 첨가된 시편에서 가장 높은 누설 전류가 발생하였다 Y와 Mn이 복합 첨가된 BaTiO₃를 150℃, 10,600 V/cm의 조건에서 HALT 결과, Y은 도너로 Mn은 억셉터로 doping된 BaTiO₃가 가장 낮은 누설전류와 열화에 안정한 특성을 보여주었다

B-2

The Effect of the Microstructure on the Microwave Dielectric Properties of the Al₂O₃ Added Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃ Ceramics

<u>김민한,</u> 남 산, 유명재,* 이우성,* 박종철,* 이확주** 고려대학교 재료공학과 *전자부품연구원 **한국표준과학연구원

Effects of Al_2O_3 additive on the microstructure and microwave dielectric properties of $Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O_3$ (BZT) ceramics were investigated BZT ceramic has a $1\cdot 2$ ordered hexagonal structure. Degree of the $1\cdot 2$ ordering did not decrease with the addition of Al_2O_3 . Grain growth occurred and the liquid phase formed for the Al_2O_3 added BZT ceramics sintered above $1580^{\circ}C$. The liquid phase contains high concentration of Ba and Al ions, which could be responsible for the grain growth. When a small amount of Al_2O_3 was added, relative density slightly decreased but the Q value was greatly enhanced. The increase in Q value was not related to the relative density or the $1\cdot 2$ ordering. On the contrary, the improvement in the Q value occurred in the specimens in which grain growth occurred. Therefore, the increase of the grain size is considered to be responsible for the improvement in the Q value of Al_2O_3 added BZT