

## Nd<sub>8</sub>Fe<sub>86-x</sub>Nb<sub>x</sub> (x=0,1,2,3)B<sub>6</sub> nanocomposite magnet의 자기적 특성 연구 (The study for magnetic properties of Nd<sub>8</sub>Fe<sub>86-x</sub>Nb<sub>x</sub> (x=0,1,2,3)B<sub>6</sub> nanocomposite magnet)

한중수<sup>\*1,2</sup>, 양충진<sup>1</sup>, 박언병<sup>1</sup>, 김용찬<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 포항산업과학연구원 나노프로젝트팀, P.O.Box 135 포항 790-600

<sup>2</sup> 영남대학교 물리학과, 214-1, 경산 712-749

### 1. 서론

Nd계 희토류 조성의 초미세립 복합상 영구자석은 nanoscale의 결정립으로 혼성, 복합화된 연자성상( $\alpha$ -Fe 혹은 Fe<sub>3</sub>B)과 경자성상(Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B)간의 교환상호작용(exchange coupling)에 의해 자기 특성을 크게 개선할 수 있다는 점에서 nanocomposite에 대한 연구와 용도개발이 진행중에 있다 [1~3].

현재까지 높은 잔류자속밀도를 가지는 Fe<sub>3</sub>B base의 nanocomposite은 제품 응용시 3.5 kOe의 낮은 보자력으로 인해 큰 어려움을 겪고 있었다. 따라서, 본 연구에서는 5 kOe 이상의 보자력을 나타내는 nanocomposite 자성재료를 개발하고자 Nd의 함량을 높이고, 비정질 촉진 및 보자력 향상을 위해 Nb을 첨가한다. 또한, 본 연구에서 사용한 melt-spinning 공법은 냉각속도에 따라 결정되는 초기 자성분말의 상태가 후속 열처리 과정에 아주 중요하며 초기의 비정질 상태를 평가하여 적정 열처리 후 자기특성을 평가해야만 한다. 이에 냉각속도에 따라 초기 제조된 nanocomposite 조건 정립을 통하여 최종 상태를 예측 후 대량 생산시의 효율을 높이고자 한다.

### 2. 실험방법

Ar 분위기 하에서 플라즈마 아크 용해 방법을 사용하여 균일한 조성의 주괴(ingot)를 제조하고, 제조한 주괴를 추출형 용융회전식(extractive melt spinning) 급냉장치를 사용하여 급속냉각 자성 리본을 제조하였다. 급냉회전체의 냉각속도는 15~24 m/s로 가변시켰고, 적정 열처리 후 자기특성을 VSM으로 평가하였다. XRD, TEM으로 결정학적 변화요인을, AGM으로는 자기적 변화요인을 관찰하였다.

### 3. 실험결과 및 고찰

초기 냉각속도에 따라 제조된 자성분말의 비정질 상태를 확인하고자 AGM으로 측정된 자기특성 결과를 Fig.1에 나타내었다. Nb 첨가시 냉각속도 15.5 m/s에서 결정립이 존재하는 곡선을 나타내고, 냉각속도 20~22.4 m/s에서는 비정질과 결정립이 혼재하다가 23.7 m/s에서야 거의 비정질 상태를 나타내었다. 또한, Nd-Fe-B만으로는 20 m/s에서 결정립 존재하는 곡선을 나타내지만, Nb 첨가시 비정질과 결정립이 혼재한 곡선을 나타내었다.

보자력 향상을 위해 첨가한 Nb의 영향을 파악하고자 후속 열처리후 자기특성을 Fig.2에 나타내었다. 최대자기특성은 냉각속도 20 m/s, 650 °C에서 10분간 열처리한 (c)에서  $B_r = 9.791$  kG,  $iH_c = 5.565$  kOe, 그리고  $(BH)_{max} = 14.61$  MGOe였다. Nb 첨가시 Nd-Fe-B 조성보다 잔류자속밀도는 대체적으로 감소하나 보자력은 증가하였다.




Fig.1 Magnetic properties measured from as-spun powders.




Fig.2 Magnetic properties measured from melt spun powders followed by post annealing.

#### 4. 결론

Nd-Fe-B 계에 Nb을 첨가하여 melt-spinning 공법으로 냉각속도 20 m/s에서 급냉 자성분말을 제조하였을때 비정질 및 결정립이 혼재된 상태를 나타내지만 최적 열처리 조건에서 최고의 자기특성을 얻었다. 특히, 고성능 소형모터에 적용 가능한 5.5 kOe의 보자력을 나타내는 nanocomposite을 개발하였다.

#### 5. 참고문헌

- [1] R. Skomski and J. M. D. Coey, IEEE. Trans. Magn., **29**, 2860(1993).
- [2] R. Ficsher, T. Schrefl, H. Kronmuller and J. Fidler, J. Magn. Magn. Mater., **153**, 35(1996).
- [3] G. C. Hadjipanayis and W. Gong, J. Appl. Phys., **64**, 5559(1988).