

PD5

## 정수기용 살균 미디어의 제조 및 살균효과

이태종\*, 강대성, 신춘환  
동서대학교 환경공학전공

### 1. 서 론

급속히 심화되고 있는 수질오염과 함께 생활환경의 위생적 처리의 일환으로 정수기의 사용빈도가 해마다 증가하고 있다. 현대의 각 가정에서는 정수기가 필수적인 가정용품으로 등장하게 되면서 정수기능에 대한 차별화 전략이 정수기 제조회사들의 수요증가의 목표가 되어있다. 정수기에 사용되는 필터들은 활성탄을 사용하는 전·후처리 필터와 중공사 막을 위주로 UF, MF등을 사용하는 막 필터 그리고 살균력을 가지는 살균필터 등의 5개 정도의 필터가 일반적으로 잘 알려져 있다. 이들 5개 필터들은 각각의 기능을 가지고 있지만 살균필터는 상수원수의 송수과정에서 관로의 부식으로 인한 미생물 유입이나 아파트를 대표로 하는 대단위 주거단지의 경우 저류탱크 내의 미생물 번식이 사회문제가 되면서부터 그 중요성이 부각되고 있다.

살균필터는 제오라이트, 활성탄 혹은 세라믹 등의 표면에 살균력이 있는 것으로 잘 알려진 Ag을 코팅시킨 제품들이 주종을 이루고 있다. 그러나 다른 4개의 필터들과는 달리 교환시기를 제조회사별로 다소 차이는 있으나 3~4개월로 제시하고 있다. 이는 코팅된 Ag이온들의 탈착에 의한 수명감소가 원인으로 판단되며 때에 따라서는 탈착된 Ag이온이 수질규제 범위를 만족할지 몰라도 인체 내의 수분에 대한 전해질 균형에 치명적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 코팅처리한 살균필터의 개선이 요구되고 있는 실정이다.

따라서 본 연구에서는 탈착이 불가능한 Ag이온을 담지한 살균용 미디어를 개발하여 살균용 필터를 제조함과 동시에 수생 미생물에 대한 살균효과를 Ag이온의 농도별로 제시하고자 하며 정수용 필터로서의 필수요건인 충전밀도 및 흡인압력과 여과수량의 상관성을 도출하고자 한다. 여기서 Ag이온을 담지할 수 있는 담체로는 일년 폐기량이 25만 ton에 이르는 굴 패각을 이용하여 소성가공 후의 분말을 양질의 CaCO<sub>3</sub>로 정제 분리한 후 Ag이온과의 이온교환에 의해 탈착이 불가능한 살균성 미디어를 제조하는 기본기술을 설정하고자 하는 것이 일차적인 연구목적이며, 부가적으로는 폐기된 자원의 재활용 기술을 설정함으로써 폐기물 재생을 통한 생산원가의 절감효과를 이차적인 목표로 제시하고자 한다.

### 2. 재료 및 방법

살균미디어 제조용 담체는 고순도 CaCO<sub>3</sub> 및 합성 Zeolite를 사용하였고, 건조과정과 수세과정을 거쳐 정제한 후 살균성 금속이온인 Ag를 이온교환시켜 살균성 미디어를 제조하였다. 제조된 살균성 미디어를 연속흐름 column에 충전 시키고 수생 미생물인 E. Coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. aureus, B.subtilus를 대상으로 살균효과를 조사

하였다.

### 3. 결 과

고순도 CaCO<sub>3</sub>는 골패각으로 부터 소성가공공정을 거쳐 얻었으며, XRF, XRD 분석결과 CaCO<sub>3</sub> 외에 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>와 같은 경질 특성이 존재함을 알 수 있었다. 이온교환은 CaCO<sub>3</sub>, Zeolite 모두에서 99.9% 이상의 반응율을 보이고 있었으며 살균효과는 다음과 같았다.

OD : 660nm, 30분 접촉

미생물	은으로 치환된 패각 분말 (ppm)				
	0	25	75	125	175
E. Coli(G <sup>-</sup> )	0.414	0.404	<u>0.291</u>	0.221	0.120
P. aeruginosa(G <sup>-</sup> )	0.672	0.549	<u>0.288</u>	0.090	0.050
K. pneumoniae(G <sup>-</sup> )	0.432	0.441	0.436	0.398	<u>0.112</u>
S. aureus(G <sup>+</sup> )	0.481	0.483	0.393	0.302	<u>0.181</u>
B. subtilis(G <sup>+</sup> )	0.458	0.476	0.322	<u>0.189</u>	0.061

### 참 고 문 헌

- Deshpande L. M. and Chopade B. A. 1994, Plasmid mediated silver resistance in *Acinetobacter baumannii*. *Biometals* 7, 49-56.
- Russell A. D., and Hugo W. B. 1994, Antimicrobial activity and action of silver. *prog Med Chem* 31, 351-70.
- Shinogi M. and Maeizumi S. 1993, Effect of preinduction of metallothionein on tissue distribution of silver and hepatic lipid peroxidation. *Biol Pharm Bull* 16, 372-4.
- Soloz M., and Odermatt A. 1995, Copper and silver transport by CopB-ATPase in membrane vesicles of *Enterococcus hirae*. *J Biol Chem* 270, 9217-21.
- Starodub M. E., and Trevors J. T. 1989, Silver resistance in *Escherichia coli* R1. *J Med Microbiol* 29, 101-10.
- Tordi M.G., Naro F., GIODANO R., and Silvestrini M. C. 1990, Silver binding to *pseudomonas aeruginosa* azurin. *Biol Met* 3, 73-6.