

PH1

전분 충전 아크릴레이트 필름의 α -Amylase에 의한 분해실험

김정두¹, 유수용, 김상규¹, 주창식, 이민규

부경대학교 응용화학공학부, ¹제주대학교 토목환경공학부

1. 서 론

합성 고분자 물질은 가볍고 물성과 내수성이 우수하며 가공성이 뛰어나 여러 산업 분야에서 널리 사용되고 있다. 그러나 우수한 내구성이 때문에 사용 후 폐기될 때 자연환경에 존재하는 생물체 및 효소작용에 의해 쉽게 분해가 되지 않거나 분해기간이 수 백년이 소요되기 때문에 지구상에 축적되어 심각한 환경오염을 유발시킨다.(Shin 등, 1998)

합성 고분자 물질인 아크릴레이트 공중합체는 그 우수한 성질 때문에 공업용 접착제 이프로씨 그 용도가 넓을 뿐만 아니라 금속, 유리, 그 외 세라믹 기판 등 어디에나 적용이 가능하다. 자동차용뿐만 아니라 일반 수출 장비의 보호코팅제에도 이용 가능하다. 그러나 오늘날 환경에 대한 관심이 커지면서 이를 사용 후 처리가 심각한 문제로 대두되고 있다. 따라서 최근에는 환경보호를 위한 관심이 증대되고 환경호르몬 문제가 크게 부각됨에 따라 전 세계적으로 Green round 및 ISO 14000과 같은 각종 규제가 강화되고 있다.(Kim 등, 2000)

이러한 문제를 해결하기 위해서 최근 천연고분자물질과 합성고분자 물질의 장점을 함께 가지는, 즉 사용 후 붕괴 또는 분해되어 자연의 순환 사이클로 흡수됨으로써 환경오염의 문제를 줄일 수 있는 생분해성 고분자라는 새로운 기능을 갖는 고분자에 대한 관심이 집중되고 있다.(Kim 등, 2000) 생분해성 고분자에 천연고분자 물질로 사용되는 전분은 비교적 손쉽게 다량으로 얻을 수 있는 천연물로써 생분해성이 뛰어나고 가격 또한 저렴하기 때문에 생분해성 충진제로 사용하기에 매우 적합하다.(Kim 등, 1994)

본 연구에서는 합성고분자 물질인 아크릴레이트 공중합체에 전분을 블렌딩하여 효소 반응에 의한 분해도를 살펴보았다.

2. 재료 및 실험 방법

2.1. 아크릴레이트 공중합체 합성

본 실험에서 사용한 아크릴레이트 공중합체는 직접 합성하여 사용하였다. 저속교반기, 환류냉각기, 분별깔때기, 온도계가 장착된 1 L 사구플라스크에 VAM(vinyl acetate monomer)와 메탄올을 혼합하여 60°C에서 개시제인 AIBN(azobisisobutyronitrile)을 넣고 3시간동안 반응시켜 합성하였다.

2.2. 전분의 효소 반응

천연고분자 물질인 전분은 옥수수 전분을 사용하였으며 분해도를 측정하기 위하여 사

용한 효소는 *Bacillus*로부터 추출된 α -amylase를 Sigma(A6380)에서 구입하여 사용 사용하였다.

전분 자체만의 효소분해 반응을 살펴보기 위하여 전분을 인산 완충용액에 용해시킨 전분용액 1 mL를 시험관에 담아 shaking water bath에 5분간 담가 온도를 맞춘 후, α -amylase 효소용액 1 mL를 투입하여 일정시간동안 반응시켰다. 반응 후 분해산물인 환원당을 정량하기 위하여 DNS(3,5-dinitrosalicylic acid)시약 2 mL을 첨가하고 spectrophotometer(HANSON Technology Co. OPRON-3000)에 의해 575 nm에서 흡광도를 측정하였다.

2.3. 전분 충전 아크릴레이트 필름의 효소반응

전분과 아크릴레이트 공중합체를 블렌딩하여 전분 충전 아크릴레이트내의 전분 함량이 각각 5 wt%, 10 wt%, 20 wt%, 30 wt%로 되게끔 제조하여 필름을 제조하였다. 필름을 크기 0.5 cm × 0.5 cm × 0.4 mm로 자르고 이를 10 mg 채취한 뒤 0.1 M 완충용액 1 mL가 들어있는 시험관에 넣어 shaking water bath에서 80°C로 맞춘 후 효소용액(α -amylase, sigma A6380) 1 mL와 일정시간 반응시켰다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 전분의 효소 반응

전분의 효소반응에 대한 최적조건을 찾기 위해서 먼저 전분을 효소 반응 시켰다. 최적 반응조건을 찾기 위해서 반응속도, 온도, pH, 효소 농도를 각각 변화시켜 그 특성을 살펴보았다. Fig. 1은 온도에 따른 전분의 효소반응의 특성을 검토한 결과를 나타낸 것이다. 실험은 2 mg/mL의 전분과 100 unit/mL의 α -amylase가 pH 7.0에서 water shanking bath에서 15분간 반응시켰다. Fig. 1의 결과에서 보듯이 반응온도가 증가함에 따라 효소에 의해 전분이 분해됨으로써 생성되는 환원당 농도는 증가하였으며 약 80°C 부근에서 가장 높은 분해능을 보였다.




Fig. 1. Effect of temperature on the degradation of corn starch by α -amylase (α -amylase: 100 units/mL, pH: 7.0, corn starch: 2 mg/mL).

Fig. 2는 순수 전분을 α -amylase로 반응시켰을 때 시간에 따른 분해도를 나타낸 것이다. 전분의 농도를 2 mg/mL, 효소농도를 100 unit/mL, pH 7.0, 온도 80°C에서 실험을 수행하였다. 그럼에서 보는 바와 같이 전분에 대한 효소의 분해는 약 2 min 이내로 빠르게 진행되며 반응은 5분 안에 완결됨을 알 수 있었다.




Fig. 2. Degradation profile fo corn starch by α -amylase (α -amylase : 100 units/mL, pH : 7.0, corn starch : 2 mg/mL).

Fig. 3는 전분의 농도를 일정하게 하고서 효소농도를 변화시킴에 따른 분해도를 살펴본 그림이다. 그림에서 보는 바와 같이 효소농도가 약 100unit/mL에서 2mg/mL의 전분을 완전히 분해하는 것을 알 수 있다.




Fig. 3. Effect of α -amylase concentration on the degradation of corn starch by α -amylase (starch : 2 mg/mL, pH : 7.0, temperature : 80°C).

3.2. 전분충전 아크릴레이트 필름의 효소 반응

Fig. 4는 순수한 전분의 경우와 아크릴레이트 전분을 블렌딩한 필름의 경우에 대해 효소에 의한 분해도를 비교해 본 것이다. 이는 효소가 필름 내부로 침투하지 못하므로 인

하여 필름 내에 충전된 전분의 모든 양을 분해하지 못하기 때문으로 사료된다. 그럼에서 보여 지듯이 아크릴레이트 공중합체와 전분을 블렌딩한 필름의 경우 효소에 의한 분해 능은 순수 전분의 경우에 비하여 약 50 % 정도가 분해되는 것으로 나타났다.




Fig. 4. Comparison of degradation of corn starch and starch-filled acrylate film.

감사의 글

본 연구는 지역전략산업 석박사 연구인력 양성사업의 지원에 의해 수행되었으며, 이에 감사드립니다.

참 고 문 헌

- Kim, J. H., H. J. Choi, D. C. Lee, J. S. Yoon, I. J. Chin and K. H. Lee, 2000, Miscibility and Thermal Behavior of Biodegradable Synthetic Aliphatic Polyester(Bionolle) and Poly(epichlorohydrin) Blends, *Polymer(Korea)*, 24,(3), 358-365.
- Kim, Y. J., C. H. Shin, S. I. Lee, S. H. Jang, B. S. Kim and B. Y. Shin, 2000, Mechanical Properties, Biodegradability and Weatherability of PCL/Calcium Carbonate Composite, *J. Korean Ind. Eng. Chem.*, 11(3), 276-284.
- Kim, Y. O., W. Y. Jo and D. M. Jo, 1994, Characteristics of Starch-Filled Biodegradable Plastics, *Polymer Science and Technology*, 5(1), 19-23.
- Shin, C. H., Y. J. Kim, B. S. Kim, B. Y. Shin, 2000, Mechanical Properties and Biodegradability of PCL/TPS Blends, *Polymer(Korea)*, 24(1), 48-57.