



Oral Presentation III - 5

레진 인공치아의 열적 특성에 관한 연구

이창규*, 최부병, 김형섭, 우이형 | 경희대학교 치과대학 보철학교실

I. 연구목적

이 연구의 목적은 레진 인공치아의 필러함량, 열팽창계수, 2차중합온도, 열분해온도를 측정하여 열적 특성을 비교하면서 재질에 따른 차이가 있는지를 확인하고자 하는 것이었다.

II. 연구방법

시판되는 7종류의 레진인공치아를 실험재료로 하였으며, PMMA계, EDMA계, UDMA계로 분류하였고, 실리카 필러를 사용한 것과 바리움 필러를 사용한 것으로 분류하였다.

필러함량은 레진인공치아를 800°C까지 가열한 후의 잔량의 비율로 하였고, 열팽창계수는 TMA에서 가열하였을 때 길이의 팽창을 온도구간으로 나누어 구하였으며, 가열과정중에 2차중합으로 인하여 길이가 수축하는 때의 온도를 2차중합온도로 하였다. 내열온도는 TG에서 열분해를 일으키는 때의 온도로 측정하였다.

각 실험군당 시편의 수는 10개였고, 각 실험군에서 측정된 수치의 산술평균을 그 실험군의 평균 값으로 하였고, 모든 실험항목에 대해서 레진인공치아의 종류가 각 특성에 영향을 미치는가는 One-way ANOVA로 검정하였고, 실험군간의

비교는 0.05 유의수준에서 Duncan's test로 시행하였다.

III. 연구성적

- 7가지의 실험군중 필러를 사용한 것은 2종이었으며, 그 함량은 각각 31%와 6%이었다 ($p<0.05$).
- 열팽창계수는 실리카필러를 사용한 것이 가장 적었으며, 바리움필러를 사용한 것이 가장 컸다 ($p<0.05$).
- 2차중합온도는 실험군간의 차이가 없었다 ($p>0.05$).
- 열분해온도는 실리카필러를 사용한 경우가 유의하게 높았다($p<0.05$).

IV. 결론

이상의 결과는 실리카필러와 바리움필러를 혼합 사용함으로서 레진인공치아의 열팽창계수와 열분해온도의 감소없이, 기계적성질을 개선하고 방사선불투과성을 부여할 수 있다는 것과 레진인공치아의 제조에 사용된 모노머의 종류는 열적 특성에 영향을 미치지 않음을 의미한다.

