



Fiber reinforced composite을 사용한 임플랜트 고정성 브릿지 보철물의 강도 평가

강경희*, 최대균, 권금록, 이성복 | 경희대학교 치과대학 보철학교실

최근에 고도의 발전을 이룩한 Fiber reinforced composite의 여러 수복 재료 중 비교적 강도가 높다고 알려진 TESCERA ATL을 이용하여 강도 면에서 임플랜트 브릿지 보철 수복의 가능성을 알아보고자 하는 것이다. 즉 연구 목적은 Metal을 사용하지 않고 FRC만(tescera atl)을 이용한 임플랜트 보철 수복의 가능성을 검토하는 것이다.

연구방법으로는 하악 무치악 모형에 제2소구치와 제2대구치에 임플랜트 fixture를 식립하고 그 위에 어버트먼트를 장착한 후 Gold, PFG, TESCERA ATL, Targis Vectris를 이용하여 각각 2개, 5개 18개, 5개의 브릿지 보철물을 제작하였다. 이 때 TESCERA ATL은 보강구조를 약간씩 다르게 하여 5가지 다른 디자인으로 제작였다. 즉 I군은 직경 1.0mm bar 3개 mesh 5장을 넣었고, II군은 bar 2개, mesh 5장을, III군은 bar 1개 mesh 5장, IV 군은 mesh 만 5장을 넣어 제작하였다. 마지막으로 V군은 bar만 3개를 넣어 제작하였다. 또한 Gold bridge의 pontic 부위에 buccal 쪽으로 resin (tescera) facing을 하였다. Gold 와 PFG 는 한 모델에 한 개의 브릿지만을 제작하였고, Targis Vectris 는 한개의 모델에 5개 브릿지를 제작하였고, TESCERA ATL 은 3개의 모델에 18 개의 브릿지를 제작하였다. 제작한 브릿지를 모형에 Temp bond cement로 부착하고 5mm metal ball이 움직이지 않도록 bridge pontic의 central fossa 부위에 얇은 흙을 형성하였다. INSTRON 을 이용하여 파절강도를 그래프로 표시하였다.

연구 성적으로는 Gold bridge 는 파절 되지 않았고, resin facing 한 부분은 각각 87.9 kgf 와 169.2 kgf에서 crack이 일어났다. 최초의 crack은 PFG 와 Targis Vectris에서 각각 평균 147.3 kgf 와 60.2 kgf 에서 일어났고, 최대 강도는 각각 평균 217.9 kgf와 102.3 kgf으로 나타났다.

한편 TESCERA ATL 군에서 I군은 초기 파절 강도와 최대 강도가 각각 평균 85.1 kgf 과 152.4 kgf 로 II군에서는 각각 61.7 kgf과 107.6 kgf로 III군에서는 평균 44.6 kgf 와 97.2 kgf로 IV군에서는 52.1 kgf 와 117.9 kgf로, V 군에서는 38.6 kgf 와 69.1 kgf로 나타났다.

초기 강도의 순서는 PFG가 가장 높고, 다음으로 Gold Bridge, Tescera I, Tescera II, Targis vectris, Tescera IV, Tescera III, Tescera V 순서로 나타났으며, 최대 강도의 순서로는 Gold Bridge가 가장 높았으며, 다음으로 PFG, Tescera I, Tescera IV, Tescera II, Targis vectris, Tescera III, Tescera V 순서로 나타났다.