

한중콘크리트 시공시 이용되는 혼화제의 특성에 관한 연구

홍상희 · 한경보

(사)한국건설안전기술협회

1. 서 론

콘크리트의 연중시공은 동절기에 있어서 건설공사의 효율화를 가져오고, 노동자의 상시고용에 의한 경제 활성화 등 큰 영향을 미치게 된다.

동절기 공사 즉, 한중콘크리트 적용이 필수적인 반면 가장 중요한 문제로는 경화 초기단계의 콘크리트 중에 수분이 동결하는 것에 의해서 발생하는 초기동해가 있고, 콘크리트 경화 후에 강도와 내동해성 등의 성상에 악영향을 미치게 된다. 이러한 초기동해를 방지할 목적으로 한중콘크리트 시공시 이용되는 방법으로는 구조물에 보온덮개로 양생 또는 양생보호막을 설치하는 방법, 가열보온 양생 및 배합의 조정으로 대응하고 있지만, 이 중에서 콘크리트 자체에 내한성을 부여하여 가열보온 양생이 불필요한 혼화제를 이용하는 방법이 많이 사용되어지고 있다.

그러나 건설공사 현장에서는 무리한 공사기간으로 인하여 적절한 보온대책이 수립하지 않은 채 품질이 확인되지 않는 혼화제를 사용하여 초기동해 문제를 해결하려는 사례도 있다. 또한, 경우에 따라서는 구조체에 커다란 문제점으로 작용될 수 있어 이와같은 구조물의 안전진단에 많은 어려움도 제기된다.

그러므로 본 연구에서는 겨울철에 국내 건설현장에서 사용되는 대표적인 혼화제를 수집하여 굳지않은 콘크리트 및 경화 콘크리트 특성을 분석하여 안전진단시 효율적인 진단업무에 기초적인 자료로 활용토록 하고자 한다.

2. 실험계획 및 방법

2.1 실험계획

본 연구의 실험계획은 표 1과 같고, 배합사항은 표 2와 같다. 실험계획 중 배합사항으로는 W/C 50% 1개 수준으로 하였고, 혼화제 종류로는 내한제(J), 방동제(C) 및 조강제(H)는 국내에서 유통되는 혼화제를 사용하였다. 혼화제 혼입율은 무혼입 및 혼화제 회사에서 추천하는 적정 혼입율을 적용하여 실험계획 하였다.

표 1. 실험요인 및 수준

요 인		수 준	
배합 사항	W/C	1	50%
	목표 슬럼프(cm)	1	18±1.5
	혼화제	3	■ 내한제, 방동제, 조강제
실험 사항	혼화제량(%)	2	■ 0, 적정혼입율
	양생온도(℃)	3	■ 20℃, 5℃, -5℃
	굳지않은 콘크리트	4	■ 슬럼프 ■ 공기량 ■ 염화물량 ■ 응결시간(20, 5℃)
경화 콘크리트		1	■ 압축강도

실험사항으로는 굳지않은 콘크리트에서 슬럼프, 공기량 및 응결시간을 측정하였고, 경화 콘크리트에서는 압축강도를 측정하였다.

표 2. 콘크리트 배합표

W/C (%)	단위수량 (kg/m ³)	잔골재율 (%)	감수제 (C×%)	AE제 (C×%)	절대용적배합 (ℓ/m ³)			중량배합 (kg/m ³)		
					시멘트	잔골재	굵은골재	시멘트	잔골재	굵은골재
50	172	46	0.30	0.09	109	310	364	344	797	953

2.2 사용재료

본 실험에서 사용된 재료로 시멘트는 국내산 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하였고, 골재로써 잔골재는 강모래, 굵은골재는 부순돌을 사용하였다. 시멘트 및 골재의 물리적 성질은 표 3 및 표 4와 같다. 혼화제는 유동성 및 공기량 확보를 위하여 나프탈렌계 감수제 및 음이온계 AE제를 사용하였고, 내한제, 방동제 및 조강제는 국내에서 유통되는 것으로서 각 혼화제의 물리적 성질은 표 5와 같다.

표 3. 시멘트의 물리적 성질

비중	분말도 (cm ² /g)	안정도 (%)	응결시간 (분)		압축강도 (kgf/cm ²)		
			초결	종결	3일	7일	28일
3.15	3.415	0.06	236	340	244	303	389

표 4. 골재의 물리적 성질

골재 종류	비중	조립율	흡수율 (%)	단위용적 중량 (kg/m ³)	입형판적 실적율 (%)	0.08mm체 통과율 (%)
강모래	2.64	2.62	1.46	1,598	61.0	2.06
굵은골재	2.63	6.83	1.31	1,536	59.1	-

표 5. 내한성 혼화제의 특성

종류	기호	주성분	첨가량 (C×%)	비중	pH	빙점(℃)	외관	비고
내한제	J	함질소화합물	4	1.34	9	-30	연노랑 액체	일본산
방동제	C	염화칼슘계	8	1.16	-	-15	암갈색 분말	중국산
조강제	H	질산칼슘염	0.5	1.16	8	-10	암갈색 액체	국내산

2.3 실험방법

본 연구의 실험방법으로 슬럼프 시험은 KS F 2402, 공기량 시험은 KS F 2421의 규정에 따라 실시 하였고, 응결시험은 관입저항침에 의한 방법으로 측정하였고, 염화물량은 콘크리트 염화물 측정기(EM-250)를 이용하였다.

표 6. 재령 및 적산온도

양생온도 (℃)	적산온도 및 재령	30 (°D.D.)	60 (°D.D.)	120 (°D.D.)	180 (°D.D.)	300 (°D.D.)	510 (°D.D.)	840 (°D.D.)	1500 (°D.D.)	2520 (°D.D.)
20	일	1	2	4	6	10	17	28	50	84
5		2	4	8	12	20	34	56	100	168
-5		6	12	24	36	60	102	168	300	504

압축강도(KS F 2405) 시험은 표 6에서와 같이 계획된 재령에서 적산온도로 환산하

여 측정하였다.

3. 실험결과 및 분석

20°C

5°C

3.1 슬럼프 및 공기량

그림 1 및 그림 2는 혼화제 종류별 변화에 따른 슬럼프 및 공기량을 막대 그래프로 나타낸 것이다. 먼저, 슬럼프의 경우는 내한제, 방동제 및 조강제인 경우 모두 플레인에 비하여 큰 유동성 변화는 없는 것으로 나타났으며, 공기량도 KS 규격의 규정치에는 큰 문제가 없는 것으로 나타났다.




그림 1. 혼화제 종류에 따른 슬럼프




그림 2. 혼화제 종류에 따른 공기량

3.2 염화물 및 응결 특성

그림 3은 혼화제 종류에 따른 염화물량을 나타낸 그래프이다. 먼저, 염화물량은 플레인과 비교하면 내한제 및 조강제의 경우는 KS 범위를 초과하지 않는 것으로 나타났으나, 방동제에서는 염화물량이 매우 큰 것으로 나타나 우리나라의 KS F 4009 및 건축공사 표준시방서 규정상 사용이 불가능 한 것으로 나타났다.

그림 4는 양생온도 20°C와 5°C에서 혼화제 종류별 변화에 따른 콘크리트의 응결특성을 그래프로 나타낸 것이다.

양생온도 20°C에서는 내한제 및 조강제의 경우 플레인과 유사하게 나타난 반면, 방동제를 혼입한 콘크리트의 경우는 초결은 80분, 종결 270분 정도 지연되는 것으로 나타났다. 특히, 저온인 5°C의 경우 응결시간 차이는 20°C 보다 더욱 큰 것으로 나타났는데, 플레인에 비하여 내한제, 방동제에서는 초결 및 종결 공히 모두 빠른 응결 특성을 나타났다. 참고적으로 초기동해는 응결과정 또는 응결 후에 아직 충분한 강도가




그림 3. 혼화제 종류에 따른 염화물량

발현되지 않은 단계에서 콘크리트 중의 수분이 동결하는 것에 의해서 발생한다. 그러므로 초기동해를 방지하기 위해서는 저온환경하에서 큰 폭으로 응결촉진이 나타나는 것이 바람직한데, 특히 내한제

에서는 5°C경우에 플레인에 비하여 초결 200분, 종결 470분, 방동제의 경우는 초결 270분, 종결 300분 정도 빠른 응결촉진 효과가 나타나 저온에서의 강도증진도 양호할 것으로 예상된다. 그러나 조강제의 경우는 20°C 및 5°C에서 플레인과 거의 유사하게 나타났다.

3.3 압축강도 특성

그림 5는 적산온도 증진에 따른 압축강도를 혼화제 종류 및 양생온도별로 나타낸 그래프이다. 전반적으로 적산온도가 증가함에 따라 강도는 증진되는 것으로 나타났으며 양생온도가 낮을수록 강도증진은 둔화되는 것으로 나타났다.

먼저, 내한제, 방동제 및 조강제를 혼입하지 않은 플레인의 경우는 양생온도가 높을수록 초기 적산온도에서는 높은 강도증진을 보이고 있었다.

그러나 내한제 및 방동제를 혼입한 경우는 양생온도가 높을수록 혼입하지 않은 경우와 큰 차이를 보이지 않으나, 저온인 경우에는 강도발현은 양호하게 나타났다. 따라서 내한제 및 방동제의 품질 효과는 저온에서 양호함을 확인 할 수 있었다. 특히 방동제인 경우에는 초기적산온도 30°D.D부터 저온에서도 비교적 큰 강도증진을 보이고 있었는데 이는 저온에서의 빠른 응결로 인한 영향으로 분석된다. 그러나, 조강제의 경우는 플레인과 큰 차이가 나타나지 않았다. 특히, 일부 건설현장에서는 한중시공에 조기강도 발현을 목적으로 조강제를 사용하는 경우가 있는데, 조강제의 경우 저온에서의 강도증진 효과는 다소 있지만 그 값은 매우 미미한 것으로 나타나 저온에서의 사용은 주의할 것으로 사료된다.

참고적으로 사진 1은 양생온도 -5°C에서 적산온도 30°D.D 및 120°D.D 경과에 따라




그림 4. 혼화제 종류에 따른 응결특성




그림 4. 혼화제 종류 및 양생온도에 따른 압축강도

플레인 콘크리트와 방동제를 혼입한 콘크리트의 미세구조를 SEM으로 촬영한 것이다.


방동제를 혼입한 콘크리트의 경우, 양생온도 -5°C 에서는 전자현미경 사진에서 나타나는 바와 같이 적산온도 30°D.D 이전부터 수화생성물인 에트린가이트(Ettringite)가 모노셀페이트(Monosulfate)로 전이되는 것을 알 수 있는 반면에 플레인에서는 아직 수화생성물의 결정이 보이지 않아, 저온에서의 수화반응은 매우 빠르게 촉진되는 것을 확인할 수 있었다.

플레인 콘크리트




적산온도 30°D.D

방동제를 사용한 콘크리트



적산온도 30°D.D



적산온도 120°D.D.



적산온도 120°D.D.

사진 1. 양생온도 -5°C 에서의 콘크리트 미세구조(배율:1,000 \times)

4. 결 론

한중콘크리트 시공시 이용되는 혼화제의 굳지않은 콘크리트 및 강도증진 특성을 분석한 결과는 다음과 같이 요약된다.

- (1) 굳지않은 콘크리트의 슬럼프, 공기량은 내한제, 방동제 및 조강제 모두 플레인과

비교하여 큰 변화는 없는 것으로 나타났다.

(2) 염화물량에서는 방동제의 경우 많은 염화물이 검출되어 KS 규격의 허용범위를 크게 초과하였다. 응결특성으로는 내한제 및 방동제에서는 촉진 경향을 나타내었으나, 조강제는 플레인과 거의 유사하게 나타났다.

(3) 강도특성으로 플레인의 경우는 -5°C 의 저온양생에서 초기동해로 낮은 강도를 발휘하고 있었으나, 내한제 및 방동제인 경우는 초기강도 발현이 양호하였고, 적산온도 30°D.I 전에 초기동해를 방지할 수 있는 압축강도 50kgf/cm^2 이상을 발휘하는 것으로 나타났다.

종합적으로 한중 콘크리트 시공시 내한제, 방동제 및 조강제를 사용할 경우는 성능, 특징과 초기양생기간을 충분히 이해한 다음 혼화제의 종류 등 재료적인 특성도 충분히 고려하여 사용하여야 할것으로 사료된다.

참고문헌

1. 日本建築學會；寒中コンクリート施工指針・同解説, 1998.
2. 浜幸雄；耐寒促進剤による寒中コンクリート施工技術に関する研究, 北海道大學博士學位論文, 1998.
3. 浜幸雄, 鎌田英治;耐寒促進剤を用いたコンクリートの特性, コンクリート工學, 第37卷, 1999.
4. 浜幸雄, 鎌田英治；無鹽化, 無アルカリ型防凍性混和剤による初期凍害の防止效果, コンクリート工學論文集, 第7卷, 第1號, 1996.
5. 한천구, 홍상희, 김현우; 내한성 혼화제를 이용한 시멘트 모르타르의 초기양생 온도변화에 따른 강도증진 특성, 구조물진단학회지, 제5권, 2호, 2001. pp.191~198.