

(K,Na)NbO₃ 세라믹스에서 B-site 의 Sb 치환에 따른 압전 특성 및 상전이 거동

이문석, 이용현, 방제명, 석종민, 최종범, 조정호 · 김병익 · 심광보*

요업(세라믹)기술원, 한양대학교*

Piezoelectric Properties and phase transition of KNbO₃ Ceramics with B-site substitution

Moon-Seok Lee[†], Yong-Hyun Lee, Je-Myong Bang, Jong-Min Suk, Jong-Bum Choi, Jeong-Ho Cho, Byung-Ik Kim, Kwang-Bo Shim*

Advanced Materials and Components Lab, Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology, Seoul 153-023, Korea

*Department of Ceramic Engineering, Hanyang University, Seoul 133-791, Korea

Abstract : (K_{0.5}Na_{0.5})NbO₃ (KNN) 세라믹스의 소결 특성과 압전 특성을 높이기 위해 B-site에 Sb를 치환하여 Sb 함량에 따른 특성을 측정하였다. Sb의 함량을 0mol ~ 0.1mol 까지 첨가한 결과 소결 밀도는 Sb의 첨가량이 많아질수록 증가하다 Sb-0.08mol에서 4.40g/cm³으로 가장 높은 밀도를 가졌으며, 여기서의 전기기계 결합 계수가(Kp) 0.45로 높은 값을 나타내었다. 상전이 온도는 375°C로 순수한 KNN의 420°C 보다 약 45°C 정도 떨어졌으나 orthorhombic에서 tetragonal로 바뀌는 전이온도는 KNN이 220°C, KNNS 가 225°C로 크게 변하지 않았다.

Key words : KNbO₃, lead free piezoelectric.

1. 서 론

최근 환경 문제에 대한 관심이 증대되면서 압전 세라믹스 재료로 가장 널리 사용되었던 lead zirconate titanate (PZT) 재료의 사용이 제한될 전망이다. 이에 Pb가 함유되지 않은 친환경적인 재료 개발이 활발히 진행되고 있다. 그중 bismuth sodium titanate (BNT)에 관한 연구가 주를 이루어 왔으나, PZT 물질에 비해 압전 특성이 떨어지고 상전이 온도가 낮은 문제점이 나타나았다. 반면에 potassium niobate (KNbO₃)는 single crystal에서 전기기계 결합계수(kt)가 0.69의 우수한 특성을 나타내었고, Curie temperature 가 420°C로 높아 PZT를 대체할 물질로 부각되고 있다⁽¹⁾⁽²⁾. 하지만 KNbO₃의 녹는점이 1040°C 정도로 낮고 K₂O의 휘발이 강해 화학양론적인 정확도를 맞추기가 어려운 문제점이 발생하였다. 이를 해결하기 위해 Hot pressing, Hot forging 등의 방법⁽³⁾으로 소결 밀도를 높였으나, 대량 생산의 효율이 떨어지므로 상압소결에서의 치밀화도를 높이는 연구가 필요하게 되었다.

본 연구에서는 KNbO₃ 와 NaNbO₃의 고용 비율을 0.5 : 0.5로 하여 (K_{0.5}Na_{0.5})(Nb_{1-x}Sb_x)O₃를 기본 조성으로 Sb의 함량을 0 mol~0.1mol 까지 첨가하여 소결 밀도 및 압전 특성을 관찰하였다.

2. 실 험


실험은 일반 산화물 합성법으로 제조하였다. 사용 원료로는 K₂CO₃, Na₂CO₃, Nb₂O₅, Sb₂O₃ 등이며, 이를 조성식에 맞추어 정확히 평량하였다. 평량 후 지르코니아 ball 과 에틸알콜을 사용하여 24시간 ball-milling 한 후 건조하여 알루

미나 도가니에서 750°C~800°C로 2시간에서 5시간 동안 하소하였다. 하소 후 10%의 PVA 수용액을 15% 첨가하여 조립화 시킨 후 2 ton/cm²의 압력으로 성형한 후 알루미나 플레이트 및 백금 plate 위에 시편을 놓고 도가니뚜껑을 덮어 1050°C~1130°C 온도에서 1~2시간 동안 소결하였다. 얻어진 소결체를 연마한 후 Pb가 포함되지 않은 고온용 Ag로 전극을 부착하고, 실리콘 오일을 50°C~150°C로 유지하여 직류 전장 30~50kV/cm를 15분간 인가하여 분극 처리를 시행하였다.

상(phase) 형성과 미세구조 관찰은 XRD(X-Ray Diffraction)와 SEM(Scanning Electron Microscope) 등을 이용하였고, 전기적 특성은 임피던스 analyzer를 이용한 공진-반공진 법에 의해 전기기계 결합계수(Kp)와 기계적 품질계수(Qm), 유전율, 유전손실 등을 구하였다. 유전 상수의 온도의존성에 관한 관찰은 agilent 4284A LCR meter 와 delta 9023 Tc 챔버를 이용하여 측정하였다.


3. 결과 및 고찰

그림 1은 Sb 함량에 따른 소결 온도별 상대 밀도를 나타내었다. Sb의 첨가량과는 상관없이 온도가 1070°C 일때 모든 sample에서 최상의 밀도를 나타난 것으로 보아 Sb는 소결 온도에는 영향을 미치지 않는 것으로 보인다. 하지만 Sb의 첨가량이 0.06mol 이하에서는 상대밀도가 93% 이하로 낮은 소결밀도를 가졌으며, 0.08mol, 0.1mol 일때 97.5% 와 96%로 치밀한 소결체를 얻을 수 있었다. Sb가 0.08mol 정도 첨가되었을 경우 치밀화에 도움을 주는 것으로 보인다.




<그림 1. Sb 몰비에 따른 상대 밀도>

그림 2는 1070°C에서 소결후 측정한 XRD 회절 패턴이다. (a)사진에서 Sb의 첨가와 상관없이 모든 상이 perovskite의 구조가 나타나는 것을 볼 수 있다. (b)의 그림은 44°~47°까지의 회절 패턴을 나타내었다. Sb의 첨가에 따라 분리되었던 peak의 거리가 점점 좁아지는 현상을 볼 수 있다. 이는 lattice parameter a,b,c의 거리가 좁아짐을 나타내는 것으로 이온반경이 0.78 Å인 Nb⁵⁺ 자리에 이온 반경이 0.9 Å로 더 큰 Sb³⁺ 가 치환되어 symmetry가 좋아져 나타난 것으로 생각된다.



<그림 2. Sb 몰비에 따른 XRD 회절 패턴>


Sb 함량에 따라 1070°C에서 소결한 sample의 전기기계 결합계수를 그림 3에 보였다. 소결 밀도가 가장 높았던 Sb-0.08mol에서 가장 좋은 특성을 나타냈으며, 상대밀도가 96%인 Sb-0.1mol에서도 0.43의 값을 보였다.



<그림 3. Sb 몰비에 따른 전기기계 결합계수>

Sb-0.08mol 미만에서는 상대밀도가 95% 이하로 치밀하지 못해

K_p 값이 0.4 이하로 나타났다. 전체적으로는 Sb의 함량이 증가하면서 전기기계 결합 계수의 값이 증가하다가 Sb-0.08 이상이 되면 다시 감소하는 경향을 보여주었다. 따라서 Sb의 최적 함량은 0.08mol인 것으로 보인다. 그림 4는 온도에 따른 상전이를 알아보기 위해 T_c 를 측정한 그래프이다. 이 그래프에서는 변곡점이 두 번 나타나는데 225°C 와 370°C 근방에서 나타난다. 첨가물이 첨가되지 않은 $(K_xNa_{1-x})NbO_3$ 는 $x=0.5$ 일때 -100°C 이하에서는 rhombohedral의 구조를 갖고 -100°C~220°C에서 orthorhombic으로 전이된 후 220°C~420°C에서 tetragonal로 변환된다. Curie-temperature인 420°C 이상이 되면 cubic 구조로 변화⁽⁴⁾되는데, 그림 4에서는 orthorhombic에서 tetragonal로 바뀌는 온도가 약 250°C 정도이고 tetragonal에서 cubic으로 전이되는 온도는 375°C 정도로 KNN 보다 약 50°C 정도 T_c 가 낮게 나타났다. 이는 Sb의 첨가로 인한 symmetry가 좋아져 나타난 현상으로 보인다. 그러나 PZT계가 약 300°C 정도에서 T_c 가 나타나는 것과 비교하면 우수한 온도 특성을 갖는다고 할 수 있다.



<그림 4 고온에서의 유전율 변화(Sb 0.08mol)>

4. 결 론

본 연구에서는 $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ 세라믹스에서 소결성을 증진하기 위해 Sb를 0 mol~0.1mol 첨가 하였다. Sb의 함량이 증가 할수록 밀도는 증가하다가 0.08mol 일때 상대 밀도가 97%에 달했다. 전기적 특성 또한 밀도와 상관 관계를 보였으며, 밀도가 높을 수록 우수한 특성을 나타내었다. Sb 0.08mol에서 K_p 가 0.45, K_t 가 0.48, T_c 는 375°C 정도로 300°C 정도인 PZT계에 비해 우수한 온도 특성을 보였다.

참 고 문 헌

- [1] L. Egerton and D. M. Dillon : J. Am. Ceram. Soc. 42 (1959) 438
- [2] K. Yamanouchi, H. Odagawa, T. Kojima and T. Matsumura: Electron. Lett. 33(1997) 193
- [3] R. E. Jaeger and L. Egerton : J. Am. Ceram. Soc 45 (1962) 209
- [4] G. Shirane, R. Newnham and R. Pepinsky: Phys. Rev. 96 (1954) 581