

광자결정의 제작과 광특성

Fabrication of Photonic Crystal and Optical Characteristics

우정원

이화여자대학교 물리학과

jwwu@ewha.ac.kr

유전율이 공간적으로 빛의 파장에 버금가는 주기적인 분포를 가지고 있는 광학매질을 광자결정이라고 한다. 이러한 광자결정은 전자기파가 통과할 때 유전율의 주기분포에 따라 특정한 파장의 빛은 투과하지 못하는 특성을 갖는다. 빛이 투과하지 못하는 에너지영역을 광자결정의 광밴드갭이라고 부른다. 광자결정의 제작은 벌크형태의 광학매질은 top-down방식으로 삭각하여 유전율의 주기분포를 얻는 방식과 나노크기의 광학매질을 bottom-up방식으로 자기조립(self-assembly)하여 유전율의 주기분포를 얻는 방식으로 대별된다. 콜로이달 광자결정은 나노크기의 유전체구를 자기조립하여 제작할 수 있다. 또한 콜레스테릭(cholesteric) 액정의 경우 피치가 광파장에 버금가는 경우 광자결정의 특성을 보인다.

콜로이드 광자결정의 제작을 실리카(silica)볼과 폴리스타리렌(polystyrene)볼의 경우에 대하여 살펴본다. 실리카볼을 에타놀에 분산시킨 분산액에 기판을 넣는다. 에타놀을 서서히 증발시키면 기판 위에 실리카볼이 면심입방체(face-centered-cubic)로 자기조립하게 된다. 자기조립된 구조는 주사전자현미경사진과 원자힘현미경사진으로 확인할 수 있다. 실리카볼로 만들어진 광자결정은 에타놀의 증발 방향을 따라 마이크론 크기의 골을 형성한다. 반사스펙트럼을 측정하여 광밴드갭을 확인하고, 스칼라파 근사를 이용한 광밴드갭 계산결과와 비교할 수 있다. 형성된 골을 이용하여 네마틱(nematic) 액정을 배열할 수 있다. 네마틱 액정의 배열방향을 편광현미경으로 관찰 할 수 있으며, 또한 막대모양의 아조분자를 도핑하여 흡수이방성을 측정하여 배열방향을 확인할 수 있다. 광자결정 위에 액정이 배열되는 성질을 이용하여 꼬인 네마틱액정셀(twisted nematic liquid crystal cell)을 만들 수 있다. 이렇게 제작된 꼬인 네마틱액정셀이 갖는 전기-광학적 특성을 확인할 수 있다. 나아가 두 개의 콜로이드 광자결정막을 반사막으로 하는 공진기를 제작할 수 있다. 이것은 패브리-페로 공진기 형태인데, 공진기 내부에 네마틱 액정을 주입하여 외부 전기장으로 투과특성을 조절할 수 있는 공진기 제작이 가능하다. 네마틱액정은 강한 이등방성을 갖고 있으므로, 외부 전기장으로 네마틱 액정의 정렬방향을 조절함으로써 공진기 내부의 복굴절을 조절할 수 있고, 이는 공진기의 유효 광학적 길이를 조절할 수 있음을 뜻한다. 이것을 이용하면 광필터의 기능이 가능하다.

폴리스타이렌볼의 경우 수용액을 10마이크론 정도의 간극을 갖는 셀에 주입하고, 원심분리법을 이용하여 침전시킬 수 있다. 침전되어 자기조립된 폴리스타이렌볼은 면심입방체 구조를 갖는데, 이러한 구조는 주사전자현미경사진으로 확인 가능하다. 다양한 크기의 폴리스타이렌볼을 이용하면 밴드갭의 위치와 볼의 직경과의 관계를 알 수 있다. 표면에 염료로 채색된 폴리스타이렌볼의 경우에도 광자결정의 제작이 가능하다. 채색된 폴리스타이렌볼의 경우 광자결정의 밴드갭은 볼의 크기 뿐만 아니라 염료의 흡수에 의한 반사증가가 광밴드갭의 모양에

영향을 미친다. 이러한 관계는 스칼라파 근사를 이용하여 구해낼 수 있다. 특히 염료의 흡수파장이 광밴드갭의 파장과 겹치는 경우 광밴드갭은 특이한 모양을 갖게된다. 이것을 이용하면 기능성을 갖는 광자결정의 제작방식에 대한 힌트를 얻을 수 있다.

콜레스테릭 액정의 경우, 원편광에 대하여 완전한 광자결정의 특성을 보인다. 에너지-운동량 분산관계식 (dispersion relation)으로부터 액정의 피치와 광밴드갭의 상호관계를 얻을 수 있다. 액정은 3차 비선형광학효과를 갖고 있다. 광자결정의 경우 비선형광학효과는 광밴드갭의 가장자리에서 크게 증가한다. 이것은 가장자리에서 전자기파의 상태밀도가 증가하기 때문이다. 특히 광자결정 구조의 경우 공진주파수에서 매우 먼 곳에 존재하는 실수값의 비선형광학효과가 광밴드갭 부근에서는 허수값의 유효 비선형광학효과로 드러난다. 펜토초레이저를 이용한 Z-스캔 (Z-scan) 방법으로 이러한 현상을 밝힐 수 있다. 3차비선형광학효과를 이용하면 빛의 세기에 따른 광밴드갭의 변화를 측정할 수 있다. 콜레스테릭 액정을 이루는 네마틱 액정의 정상굴절율과 비정상굴절율의 비선형광학계수에 따라 광밴드갭의 변화가 다양하게 바뀐다. 즉 밴드갭의 폭과 밴드갭의 위치 변화를 3차 비선형광학효과로 조절할 수 있다.

밴드갭이 서로 다른 두개의 광자결정과 비등방광매질로 광다이오드구조를 제작할 수 있다. 광자결정의 이종 접합 사이에 반파장판 비등방성매질을 넣으면, 특정한 파장영역의 입사하는 빛의 편광에 따라 빛의 전파가 한쪽 방향으로만 가능해진다. 두 개의 광밴드갭에서 1번째에서는 투과가능하고 2번째에서는 투과불가능한 편광을 가진 파장의 빛이 1번째 광자결정을 투과한 후 반파장판을 지나면서 편광방향이 바뀌고 이 빛은 2번째 광자결정에서 광밴드갭의 영역에 있으나 편광방향이 바뀌었기 때문에 투과 가능해진다. 역으로 이러한 빛을 2번째 광자결정에서 1번째 광자결정으로 보내는 경우는 투과가 처음부터 불가능하다. 콜레스테릭 액정을 사용하면 이를 실험적으로 쉽게 구현할 수 있다. 또한 반파장 비등방성매질의 굴절율을 외부의 전기장으로 조절할 수 있는 경우 전기적으로 조절이 가능한 광다이오드 구조가 된다. 레이저 발진에 대해서도 광다이오드의 특성을 확인할 수 있다.

참고문헌

- [1] N.Y. Ha, J.W. Wu, and Byungchoo Park, "Fabrication and Optical Characterization of 3-D Polystyrene Colloidal Photonic Crystal", Journal of the Korean Physical Society, vol. 45, No.1, pp.108-111 (2004) (15 July, 2004)
- [2] Jisoo Hwang, N. Y. Ha, H. J. Chang, Byoungchoo Park and J. W. Wu, "Enhanced optical nonlinearity near photonic bandgap edges of a cholesteric liquid crystal", Optics Letters, vol. 29, No. 22, pp.2644-2646 (15 November, 2004)
- [3] N.Y. Ha, Y.K. Woo, Byoungchoo Park, H. Takezoe, and J.W. Wu,"Self-assembled silica photonic crystal as a liquid crystal alignment layer and its electro-optic application in Fabry-Perot cavity structure", Advanced Materials, vol. 16, Issue 19, pp. 1725-1729 (October, 2004)
- [4] Jisoo Hwang and J.W. Wu, "Determination of optical Kerr nonlinearity of a photonic bandgap structure by Z-scan measurement", Optics Letters, vol. 30, No. 8, pp. 875-877 (15 April, 2005)
- [5] Jisoo Hwang, Myoung Hoon Song, Byoungchoo Park, J. W. Wu, Suzushi Nishimura, Takehiro Toyooka, and Hideo Takezoe, "Electro-tunable optical diode using an anisotropic layer sandwiched by hetero-photonic bandgap cholesteric liquid crystal films", Nature Materials, vol. 4, pp. 383-387 (2005) 1 May 2005