

실물대실험에 사용된 재생콘크리트의 성능에 관한 기초적 연구

A Fundamental Study on the Performance of Recycled Concrete Used on Mock-up Test

최맹기* . 박희곤** 이재삼*** 이영도**** 정현수***** 정상진*****

Choi, Maeng-Ki Park, Hee-Gon Lee, Jae-Sam Lee, Young-Do Chung, Heon-Soo Jung, Sang-Jin

ABSTRACT

As the importance of recycled materials is being emphasized more in the Korean construction market, the production quality has been improved to a significantly high level. Compared to the high quality, however, there are used very limitedly. Among recycled construction materials, recycled aggregates produced through the retreatment of waste concrete are drawing attention because of lack of natural aggregate and heightened consciousness of resource saving and environmental protection and, as a consequence, they are close to natural aggregates in terms of production technology and quality. Despite the high quality and productivity, however, the utilization of recycled aggregates is very low.

1. 서론

최근의 건설산업에 있어서 국가 자원의 절약 및 환경보전적인 측면에서 재활용 재료에 대한 사회적 관심이 증대되고 있고 이러한 시대적 흐름을 바탕으로 건설재료중의 하나인 천연골재의 부족으로 인하여 폐콘크리트의 재처리 과정에서 발생되는 재생골재가 환경적, 경제적인 측면에서 대두되고 있는 실정이다. 과거에는 재생골재의 사용에 있어서는 극히 제한적이었으나, 환경부는 건설폐기물의 재활용을 촉진하기 위해 토목, 건축 공사에 사용하는 모래, 자갈 등 골재 가운데 일정 비율을 재생골재로 충당하도록 하는 방안을 추진하고 있다. 이에 따라 선행연구에서 재생골재의 사용량에 따른 콘크리트의 물리적 성능 및 양생방법에 따른 공시체 강도 등에 대하여 연구한바 있으며, 이러한 재생골재를 실구조체에 적용하기 위하여 레미콘 타설을 통한 성능을 평가하여 재생콘크리트의 현장적용성 및 실구조체의 활용성 여부를 파악하는데 그 목적이 있다.

2. 실험계획 및 방법

* 정회원, 단국대 대학원 석사과정

** 정회원, 단국대 대학원 박사수료

*** 정회원, 두산산업개발(주) RC 연구개발팀 팀장

**** 정회원, 경동대학교 건축토목공학부 교수

***** 정회원, 중앙대 건축공학과 교수

***** 정회원, 단국대 건축대학 건축공학과 교수




그림 1. Mock-up 제작도




사진 1. Mock-up 거푸집 제작과정

2.1 Mock-up 실험계획

Mock-up 실험체 제작을 위하여 서울의 A 오피스텔을 설정하여 마이다스 프로그램을 사용하여 하중이 가장 많이 작용하고 있는 하나의 실을 선정하여 scale 1:1로 Mock-up 2개실을 제작하였다.

철근은 Ø10mm 철근을 사용하여 구조도면의 배근도에 나타난 것과 동일하게 시공하였다.

2개의 실에 각각 재생잔골재와 재생굵은골재를 0, 30, 50, 100% 치환하여 각 벽체마다 타설하였으며, 슬라브의 경우에는 재생골재 치환율을 30, 100% 치환한 콘크리트를 분리 타설하였다. Mock-up 제작도 및 거푸집 제작 과정을 그림 1과 사진 1에 나타내었다.

2.2 실험계획 및 양생방법

굳지않은 콘크리트 시험은 레미콘 운반시 발생되는 콘크리트의 슬럼프 및 공기량의 로스에 대하여 검토하기 위하여 30분 간격으로 슬럼프, 슬럼프플로우 및 공기량 실험을 실시하였으며, 강도성능 검토를 위하여 배합별 Mock-up의 벽체 core를 상, 중, 하로 구분하여 채취하여 실험을 실시하였다. 이에 대한 비교 자료를 얻고자 표준수증양생과 현장대기양생의 공시체를 제작하여 재생 레미콘의 강도성능을 검토하였다. 이에 따른 실험계획은 표 1과 같다.

표 1 실험계획

재생골재 치환율(%)	기호	잔골재율(%)	W/C(%)	단위수량(kg/m ³)	양생방법	코어	실험항목
천연골재100	P						
재생굵은골재30	RG30						
재생굵은골재50	RG50						
재생굵은골재100	RG100						
재생잔골재30	RS30						
재생잔골재50	RS50						
재생잔골재100	RS100						

2.3 사용재료

본 실험에 사용된 시멘트는 KS L 5201의 규정에 적합한 국내 S사의 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하였고, 재생골재콘크리트 제조 시 선행 연구의 배합을 기초로 하여 국내 D사에서 레디믹스트콘크리트를 제조하였다. 국내 B사에서 생산된 재생골재를 사용하여 실험을 실시하였으며, 재생굵은골재는 흡수율 2.81%, 비중 2.52, 재생잔골재는 흡수율 4.53%, 비중 2.44의 1종에 해당하는 재생골재를 사용하였다. 그 물리적 성질은 표 2와 같다.

표 2 골재의 물리적 성질

	최대치수(mm)	비중	흡수율(%)	단위용적중량(kg/m ³)
굵은골재	25.0	2.7	0.95	1,567
잔골재	5.0	2.6	1.3	1,623
재생굵은골재	25.0	2.52	2.81	1,446
재생잔골재	5.0	2.44	4.53	1,363

3. 실험결과 및 고찰

3.1 굳지않은 콘크리트시험

슬럼프플로우, 슬럼프 및 공기량 실험결과를 그림 2, 3, 4에 나타내었다. 시간의 경과에 따라 슬럼프 및 슬럼프플로우가 다소 감소하는 경향을 보였다. 재생굵은골재에 비해 재생잔골재의 슬럼프플로우의 감소폭이 작은 이유는 레미콘 공장에서 골재 약적시 발생되는 골재의 흡수율 변화에 따른 것으로 판단된다. 공기량은 기준콘크리트(P)와 비교하여 모두 유사한 경향을 나타내고 있었다.

경시변화는 레미콘 공장의 골재 약적시 주의하여 관리한다면 그에 대한 영향을 줄일수 있을 것으로 판단된다.




그림 2 . 슬럼프플로우




그림 3 . 슬럼프




그림 4 . 공기량

3.2 압축강도 시험

그림 5와 6은 표준수증양생과 현장대기양생에서의 압축강도 실험결과이다. 양생방법별 압축강도 발현성상에 있어서 28일 압축강도를 기준으로 기준콘크리트(P)와 비교하여 재생굵은골재와 재생잔골재를 치환한 콘크리트는 표준수증양생에서는 각각 0%와 13.5%, 현장대기양생에서는 각각 5.1%와 31.4%의 압축강도차를 나타내고 있었다. 그리고 표준수증양생이 현장대기양생에 비하여 26.7%의 압축강도가 높게 나타나고 있었다.




그림 5. 표준수증양생 압축강도




그림 6. 현장대기양생 압축강도

3.3 코어시험체 압축강도 시험

코어시험체 압축강도 실험결과를 그림 7, 8, 9에 나타내었다. 천연골재를 사용한 배합의 평균 압축강도 30.8MPa을 기준으로 재생굵은골재와 재생잔골재를 치환한 배합의 압축강도는 28.5MPa과 23.1MPa로 각각 7.3%와 24.9%의 압축강도차를 나타내고 있었다. 재생잔골재를 치환한 시험체가 재생굵은골재를 치환한 시험체에 비해 현저히 낮은 강도 성상을 보이고 있어 실구조체 타설시 재생잔골재 사용이 불가능할 것으로 사료되나, 비구조체 타설에 있어서는 충분히 사용 가능할 것으로 판단된다. 재생굵은골재의 경우 세심한 골재 관리가 이루어진다면 최대 100%까지도 실구조체에 사용이 가능할 것으로 판단된다. 각 배합의 부위별 코어강도는 상단부 25.6MPa, 중앙부 26.7MPa, 하단부 27.3MPa로 하부로 갈수록 다소 증가하는 압축강도 성상을 나타내고 있다. 이는 콘크리트 자중에 의해 하부 콘크리트가 밀실해지기 때문으로 판단된다.




그림 7. 코어 상부 압축강도




그림 8. 코어 중앙부 압축강도




그림 9. 코어 하부 압축강도

4. 결론

(1) 슬럼프플로우 및 슬럼프는 천연골재를 사용한 콘크리트와 재생골재를 치환한 콘크리트의 경시에 따른 슬럼프로스에 있어서 다소 차이를 나타내고 있었으며, 오히려 재생골재를 공장에서 약적시 세심한 골재 관리가 이루어진다면 슬럼프 및 슬럼프플로우의 경시변화에 대한 차이를 더욱 줄일 수 있을 것으로 판단된다. 공기량에 있어서는 경과시간에 대한 차이가 거의 없는 것으로 나타나 문제가 없는 것으로 사료된다.

(2) 압축강도 실험결과 재생굵은골재를 치환한 콘크리트에 있어서는 50% 이상으로 사용량을 늘릴 수 있을 것으로 판단되며, 재생골재에 대한 좀 더 세심한 관리를 한다면 최대 100%까지도 실구조체에 사용이 가능할 것으로 판단된다.

(3) 코어시험체에 있어서는 재생잔골재의 경우 구조체 사용이 불가능할 것으로 사료되며, 비구조체에 사용은 가능할 것으로 판단된다. 재생굵은골재의 경우에는 최대 50% 이상까지로 실구조체에 사용가능할 것으로 사료된다. 재생굵은골재는 구체 사용에 있어서 문제가 없을 것으로 판단된다.

감사의 글

본 논문은 건설교통부가 출연하고 한국건설 교통기술 평가원에서 위탁 시행한 2004년도 건설핵심기술개발사업 '04핵심기술A 02-03'의 지원으로 이루어졌습니다.

참고문헌

1. 한국 콘크리트학회, “최신 콘크리트 공학”, 2005
2. 신성우, “재생골재를 활용한 고성능 콘크리트의 개발”, 콘크리트학회지 제 15권 2호 2003. 3
3. 이세현 외, “Mock-up에 적용한 재생골재콘크리트의 특성 연구”, 콘크리트학회 2005.5 제17권 1호