

## PC-12

### BCl<sub>3</sub>/C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> 가스 조합을 이용한 ZrO<sub>x</sub> 박막의 선택적 플라즈마 식각에 관한 연구 Study on the Selective Plasma Etching of ZrO<sub>x</sub> using BCl<sub>3</sub>/C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> Gas Mixture

오창권\*, 박상덕, 염근영

성균관대학교 신소재공학과

#### 1. 서론

Zirconium oxide(ZrO<sub>x</sub>)는 높은 유전상수(~ 25)와 폭 넓은 band gap(4.6~ 7.8 eV)을 가지고 있으며, 낮은 수준의 누설 전류와 열적으로 매우 안정된 물질이다<sup>1-3</sup>. 그래서 metal-oxide-semiconductor field effect transistor(MOSFET)의 gate 유전물질이나 dynamic random access memory(DRAM)의 storage capacitor로서 많은 연구가 되고 있다. 공정상에서 이러한 ZrO<sub>x</sub> 박막을 제거하기 위해 습식식각의 방법을 사용할 경우 silicon 표면위에 형성된 zirconium silicate (ZrSi<sub>x</sub>O<sub>y</sub>)와 같은 화합물을 제거하기가 어렵다<sup>4-5</sup>. 뿐만 아니라 건식식각의 경우에도 이전에 발표되었던 연구결과들을 보면 Cl<sub>2</sub> 가스만을 사용하거나 Cl<sub>2</sub>/BCl<sub>3</sub>를 혼합한 플라즈마로 ZrO<sub>x</sub> 박막을 식각하였을 경우 ZrO<sub>x</sub> 박막과 하부 물질과의 식각 선택비가 3 이하였다<sup>4-6</sup>. 그러므로 본 연구에서는 이러한 단점을 해결하고자 BCl<sub>3</sub>와 C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> 가스의 혼합 기체를 이용한 플라즈마 식각 공정을 통하여 ZrO<sub>x</sub> 박막의 식각 특성을 고찰하였다.

#### 2. 본론

본 연구에서는 유도 결합형 플라즈마(inductively coupled plasma; ICP) 소스를 사용하였으며, BCl<sub>3</sub>(100 sccm)를 주 가스로, C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>(0~6 sccm)를 첨가 가스로 사용하였다. 플라즈마 소스인 rf 코일에는 13.56 MHz의 rf 전력(700 W)을 인가하였으며, 기판에도 다른 전력공급 장치를 사용하여 같은 주파수의 rf 전력을 인가함으로 음극 전압(-70 V)을 형성시켰다. 그리고 냉각수를 사용하여 실험 중에도 기판의 온도를 실온으로 유지하였다. ZrO<sub>x</sub> 박막은 rf 스펀터링을 사용하여 p-type silicon(100) 웨이퍼 위에 3500 Å의 두께로 증착하였으며, 그 위에 1.2 μm 두께의 photoresist(PR)로 pattern을 형성하였다.

#### 3. 결과

BCl<sub>3</sub>/C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>의 혼합가스에서 C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> 가스 비율을 변화 시키며 그에 따른 ZrO<sub>x</sub>, Si, PR의 식각률과 식각 선택비를 조사하였다. C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> 가스 비율이 증가함에 따라 각 물질의 식각률은 전체적으로 감소하는 경향을 보였으며, 또한 C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> 가스 비율이 3~4 %가 되는 영역 이상에서는 Si과 PR의 표면에 막이 형성됨을 관찰 할 수 있었다. 그로 인하여 ZrO<sub>x</sub>와 Si, 그리고 ZrO<sub>x</sub>와 PR의 식각 선택비가 C<sub>4</sub>F<sub>8</sub> 가스 비율의 증가에 따라 무한대로 증가하였다. 그리고 이러한 식각의 특성을 분석하기 위하여 X-ray photoelectron spectroscopy(XPS)를 사용하여 시편의 표면을 분석하였으며, optical emission spectroscopy(OES)를 사용하여 가스의 조합에 따른 플라즈마의 특성을 확인하였다.

## 참고문헌

1. A. I. Kingon, J. P. Maria and S. K. Streiffer, *Nature (London)* 406 (2000) 1032.
2. B. O. Cho, J. Wang, L. Sha and J. P. Chang, *Appl. Phys. Lett.* 80 (2002) 1052.
3. J. H. Lee, J. H. Koo, H. S. Sim, H. T. Jeon and Y. D. Won, *J. Korean Phys. Soc.* 44 (2004) 915
4. L. Sha and J. P. Chang, *J. Vac. Sci. Technol. A* 21 (2003) 1915.
5. L. Sha and J. P. Chang, *J. Vac. Sci. Technol. A* 22 (2004) 88.
6. L. Sha, B. O. Cho and J. P. Chang, *J. Vac. Sci. Technol. A* 20 (2002) 1525.