

AZO와 ZnO의 ICP를 이용한 식각특성비교

이학주, 정호영, 김두영, 이내옹

성균관대학교 신소재공학과

Transparent conductive electrode (TCO)에 가장 널리 사용되는 재료로 indium tin oxide (ITO)가 있다. 하지만, 원료 물질인 indium의 생산단가가 높고, 플라즈마에 노출되는 경우 열화로 인한 특성 변화가 커다란 문제점으로 지적되고 있다. 이에 반해 Zinc oxide (ZnO)는 적외선 및 가시광선 영역에서의 투광성 및 전기 전도성과 플라즈마에 대한 내구성이 우수하고, 낮은 온도에서 공정이 가능하며 원료 가격이 비교적 낮아서 대면적 디스플레이의 투명전극용 또는 window용 재료로서 ITO를 대체하려고 하고 있다. 이에 대한 ZnO의 성장연구는 국내외적으로 현재 많이 연구 되고 있는 실정이다. 그래서 본 연구팀에서는 Pure ZnO와 Aluminum-doped zinc oxide (AZO)의 식각특성에 대한 연구에 주안점을 두고 있다.

본 연구에서는 이러한 ZnO에 대해 Inductively coupled plasma (ICP)를 이용하여 $\text{Cl}_2/\text{CH}_4/\text{H}_2/\text{Ar}$ 과 $\text{BCl}_3/\text{CH}_4/\text{H}_2/\text{Ar}$ 의 gas 조합으로 가스 유량, DC bias, ICP power와 같은 다양한 공정변수에 따른 ZnO와 AZO의 플라즈마를 이용한 건식식각 공정을 실험하였으며, 다양한 실험 변수를 사용하여 ZnO와 AZO의 식각속도 및 마스크 물질인 Photoresist (PR)과의 식각 선택비를 측정하였다. 또한 공정 변수에 따른 플라즈마 특성과 식각 전, 후의 표면 조성비를 분석하여 ZnO와 AZO의 식각특성을 비교하는데 주안점을 두었다.

본 연구에서 ZnO와 AZO의 식각특성은 CH_4 의 양에 늘어날수록 ZnO는 더 식각이 잘되고 AZO는 식각이 더 잘 안되는 것을 얻을 수 있었으며, BCl_3 를 첨가하는 것보다 Cl_2 를 첨가하는 것이 식각률이 높은 것을 확인할 수 있었다. 그리고 ICP power과 DC bias를 올릴수록 식각률이 올라간다는 것을 확인할수 있었다. 또한 공정 변수에 따른 플라즈마 특성과 식각 전, 후의 표면 조성비를 분석하여 ZnO와 AZO의 식각특성을 비교하는데 주안점을 두었다.