

# MgO를 이용한 터널 접합에서 back bias에 의한 특성

신일재<sup>1,2\*</sup>, 정구열<sup>1</sup>, 신경호<sup>1</sup>

<sup>1</sup>한국과학기술연구원

<sup>2</sup>한양대학교 물리학과

## 1. 서론

자기 저장 매체로 전자의 spin을 이용한 소자들에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 터널 접합을 이용하여 MRAM 및 자기 head에 응용하기 위해 다양한 터널 장벽에 대한 연구가 진행되고 있는데, 최근 MgO를 이용한 자기 터널 접합 소자에서 높은 자기 저항비를 얻을 수 있음이 보고되었다[1]. 진공 상태에서의 water vapor는 시료의 표면에 달라붙어 MgO 박막의 결정 성장을 방해하여 낮은 자기 저항비를 가지게 된다[2]. 본 실험에서는 이러한 contamination을 줄이기 위해 기판에 bias를 가하여 plasma surface cleaning을 하였다. 이후 공정을 통하여 터널 접합 소자를 제작하여 자기 저항 특성비를 조사해 보았다.

## 2. 실험방법

시료의 표면을 cleaning하기 위해 증착 전 base pressure가  $3 \times 10^{-9}$  Torr이하인 AJA sputter 장비를 사용하여 back bias를 걸어주었다. 시료의 증착은 back bias를 걸어준 후 in situ로 박막을 증착하였다. 자기 저항 특성을 조사하기 위하여 photo-lithography 공정을 이용하여 증착된 시료를  $5 \times 5 \mu\text{m}^2$  크기의 접합 면적을 가지는 MTJ 소자로 제작하였다. 제작된 시료는 exchange coupling field를 유도하기 위하여 자기장을 4kOe로 걸어주며 진공 열처리하였다. Four-point probe를 이용하여 외부자기장에 따른 MR비를 측정하였다. Back bias에 의한 시료 표면을 관찰하기 위하여 AFM으로 확인하였고, XRD를 이용하여 MgO의 결정 성장을 측정하였다.

## 3. 실험결과

Fig.1 (a)는 AFM을 이용하여 back bias의 시간적 변화에 따른 표면의 거칠기를 조사한 것이다. 25분 이내로 bias를 인가하였을 때 표면의 거칠기는 큰 변화가 없으나, 30분 이상 bias를 인가하면 시료 표면의 거칠기가 증가함을 알 수 있다. Fig.1 (b)는 XRD를 이용하여 표면의 cleaning 정도와 거칠기 변화에 따른 MgO의 결정 성장을 확인한 것이다. 역시 30분 이상 bias가 인가되었을 때, MgO (0 0 1) 방향의 결정성이 떨어지는 것을 알 수 있다.

Fig. 2는 자장 열처리한 MTJ시료의 MR비로 160%의 높은 자기 저항비를 보여준다.




Fig. 1. (a) Back bias에 의한 표면 거칠기 변화, (b) Back bias에 의한 MgO 결정성.




Fig. 2. 자기장에 따른 MR비.

#### 4. 고찰

본 연구 결과로 시료에 back bias를 인가하여 표면이 cleaning되어 MgO의 결정 성장이 우수해 짐을 확인할 수 있었다. 이로서 back bias를 인가했을 때의 최적의 조건을 알 수 있었으며, MTJ 박막 제작에 있어 높은 자기 저항비를 얻을 수 있는 조건을 확인하였다.

#### 5. 결론

본 연구에서 back bias에 의해 시료 표면의 cleaning 및 거칠기 변화에 따름 MgO 박막의 결정 성장과 MTJ 소자의 자기적 특성 변화를 확인하였다.

#### 6. 참고문헌

- [1] Y. M. Lee, J. Hayakawa, S. Ikeda, F. Matsukura and H. Ohno, Appl. Phys. Lett. 89, 042506 (2006).
- [2] Y. S. Choi, Y. Nagamine, K. Tsunekawa, H. Maehara, and D. D. Djayaprawira, Appl. Phys. Lett. 90, 012505, 2007.