

나노 웹 복합 에어필터의 제조

김기태, 최영옥*, 김주용

승실대학교 유기 신소재 · 파이버공학과

*한국생산기술연구원

Influence of Nano web on Filtration Efficiency and Pressure Drop of Melt-blown Filter Media

Kitai Kim, Yeong-Og Choi* and Jooyong Kim

Department of Organic Materials and Fiber Engineering, Soongsil University, Seoul, Korea

*Technical Textile Team, KITECH, Ansan, Korea

1. 서론

에어필터개발의 핵심은 여과효율은 높고 차압은 낮은 필터를 개발하는 것으로, 정전기 부여, 나노 섬유 복합화 등의 연구가 진행되고 있다.[1,2] 본 연구는 고성능 에어필터의 원료로 사용되는 Melt-blown여재에 나노 웹을 부착한 복합여재를 제조함으로 여과원리 중 차단효과와 관성효과를 증가시켜 여과효율은 높고 차압은 낮은 필터여재를 개발하고자 하였다.

2. 실험

2.1. 나노웹복합필터여재제조

나노웹복합필터여재는 MW 4.5×10^6 homopolymer인 PAN을 DMF에 18%wt로 용해하여 점도 1592cp, 전기전도도 $151.7 \mu\text{s}/\text{cm}$ 인 용액을 만들고 Melt-blown여재 위에 전기방사를 실시하였다. 나노 웹의 두께가 성능에 미치는 영향을 분석하기 위해 각기 다른 두께의 나노웹을 복합하였다.

2.2. 여재의 물성측정 및 성능평가

Melt-blown여재, 나노웹복합여재, 나노웹 등에 대해 여과효율, 차압에 영향을 주는 섬유 직경, 평균, 두께 등의 물성을 측정하였다.

여과효율과 차압은 TSI 8130을 이용하여 평가하였다. 평가 조건은 시험용 분진 $0.3 \mu\text{m}$ 의 NaCl, 풍량은 5.3cm/sec 이다.[3]

3. 결과 및 고찰

3.1. 나노웹복합필터여재 제조

실험에 사용한 여재의 평균과 두께를 Table 1에 나타내었으며, MB의 평균 섬유직경은 $4.5 \mu\text{m}$, 나노웹의 평균 섬유직경은 822nm 이다. Figure 1은 제조한 복합부직포의 SEM 이미지이다.

3.2. 필터성능평가

나노웹 두께변화에 따른 복합여재와 나노웹의 여과효율, 차압 성능을 비교하여 Figure 2,3에 보였다.

4. 결론

Melt-blown여재에 PAN을 전기방사하여 나노웹복합필터여재를 제조하였다. 나노웹과 복합화한 필터는 복합하지 않은 것에 비해 여과효율과 차압 모두 증가하였으나, 나노웹 자체가 갖는 필터성능을 고려하면 여과효율은 높이고 차압은 큰 변화를 주지 않았음을 알 수 있다.

Table 1. Properties of samples

MB media	Nano web			MB + Nano web		
	30min	60min	90min	30min	60min	90min
Base weight(g/m^2)	160	0.91	1.85	2.70	161.06	161.98
Thickness(μm)	920.11	43.32	89.68	136.19	962.95	1009.69




Figure 1. SEM images of composite filter media with nano web

Nano web thickness : (a)43.32 μm , (b)89.68 μm , (c)136.19 μm




Figure 2. Comparison of Filtration efficiency between Melt-blown media and Nano web.




Figure 3. Comparison of pressure drop between Melt-blown media and Nano web.

참고문헌

- Y. C. Ahn, S. K. Park, G. T. Kim, Y. J. Hwang, C. G. Lee, H. S. Shin and J. K. Lee, "Development of High Efficiency Nanofilters Made of Nanofibers", Current Applied Physics, 2005.
- K. R. Parker. Ed., "Applied Electrostatic Precipitation", Blackie Academic & Professional, 5-6, 1997.
- D. A. Japuntich, L. M. Franklin, D. Y. Pui, T. H. Kuehn, S. C. Kim and A. S. Viner, "A Comparison of Two Nano-sized Particle Air Filtration Tests in The Diameter Range of 10 to 400 nano meters", Journal of Nanoparticle Reserch, vol. 9, 93-107, 2007.