

Isocyanate 및 chain extender의 화학적 구조에 따른 폴리우레탄의 열적/기계적 특성 분석

박기호, 권병철, 이한섭*

인하대학교 섬유공학과 고분자나노구조연구실

Thermal and Mechanical Characteristics of Polyurethanes Based on Various Isocyanates and Chain Extenders

Kiho Park, Byoung Chul Kwon and Han Sup Lee*

Department of Textile Engineering, In-ha University, Nam-Gu, Incheon, Korea

1. 서론

폴리우레탄은 hard segment와 soft segment가 열역학적 불친화성으로 인하여 미세 상분리 구조를 갖는 block copolymer이다. 특히 화학적 구조 및 hard segment/soft segment의 조성비에 따라 다양한 탄성과 물성이 나타나기 때문에 화학적 구조에 따른 내부구조를 이해하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있다. 본 연구에서는 hard segment가 planar 형태의 화학적 구조를 갖는 PU와 bent 형태의 화학적 구조를 갖는 PU를 중합하여 화학적 구조 변화에 따른 domain의 열적/기계적 안정성을 관찰하였다.

2. 실험 방법

본 실험에서는 planar 형태의 화학적 구조를 갖는 PPDI(1,4-phenylene diisocyanate), TODI(3,3'-dimethyl diphenyl 4,4'-diisocyanate)와 bent 형태의 화학적 구조를 갖는 MDI (4,4'-diphenylmethane diisocyanate)를 PTMO(Mw.1800g/mol)와 aliphatic 형태의 1,4 BD 및 aromatic 형태의 HQEE(hydroxyquinone-di-(beta-hydroxyethyl)ether)를 chain extender로 사용하여 diisocyanate/chain extender/polyol의 당량비를 2/1/1로 하여 합성하였다.

PU 중합은 polyol과 chain extender를 DMF에 넣고 70°C에서 40분간 mixing 한 후, diisocyanate를 서서히 투입하여 점도를 증가시키는 one shot 중합 방법으로 진행하였다. PU film은 10w% PU solution을 petri dish에서 drying 후 120°C 온도에서 18시간 동안 열처리 하였다.

화학적 구성에 따른 도메인의 열적/기계적 변화를 확인하기 위하여 포항가속기 연구소에서 SAXS 실험을 진행하였으며, FTIR 실험을 통하여 다양한 화학적 구조 변화에 따른 hard segment간 수소결합의 열적 안정성 및 chain 배향거동을 확인하였으며, UTM 실험을 통하여 필름의 거시적 배향거동을 관찰하였다.

3. 결과 및 토의

그림 1은 SAXS 실험을 통해 얻은 PPDI, TODI, MDI-based PU의 온도에 따른 invariant 변화를 나타낸 것이다. Invariant 값이 감소되는 온도는 도메인의 전자밀도 차이가 감소되는 온도로서 도메인의 order-disorder transition temperature를 나타낸다¹⁾. 그림1에서 보면 diisocyanate가 가장 planer한 구




그림1. 온도 변화에 따른 PPDI, TODI, MDI-based PU의 invariant 변화.




그림2. 연신비에 따른 PPDI, TODI, MDI-based PU의 domain 변화.

조를 갖는 PPDI-based PU가 가장 높은 온도에서 invariant 값이 감소되며, TODI, MDI 순으로 invariant가 감소되는 온도가 낮아짐을 알 수 있다. 이 결과를 통해 hard segment가 planar 형태의 화학적 구조를 갖는 경우 높은 열적 안정성을 보인다는 것을 알 수 있다. 그림2에서는 연신비에 따른 2D SAXS pattern을 나타낸 것이다. 적도 방향에 나타난 pattern은 soft domain의 변화를 나타낸 것이며 45° 방향에 나타난 pattern은 hard domain은 변화를 나타낸 것이다. 연신비에 따른 Hard domain의 변화에서 PPDI-based PU의 hard domain은 붕괴되지 않고 연신방향으로 배향되는 것을 알 수 있다. 이에 비하여 MDI-based PU는 높은 연신비에서 hard domain이 붕괴되어 pattern이 나타나지 않음을 알 수 있다. 따라서 hard segment가 planar 형태의 화학적 구조를 갖는 경우, 열적 안정성이 우수할 뿐 아니라 외력에 의한 기계적 안정성 역시 우수하다는 것을 알 수 있다. 또한 온도 변화에 따른 hard segment의 수소결합의 정도를 FTIR로 확인한 결과, SXAS 결과와 유사하였으며 UTM을 통하여 거시적 물성에 대한 차이를 확인하였다.

Planar 형태의 hard segment 구조를 갖는 PU가 우수한 열적/기계적 안정성을 갖는 이유는 hard segment의 packing 용이하기 때문에 강한 수소결합으로 hard domain을 형성하기 때문이며, 나아가 결정과 유사한 규칙적인 구조를 이루기 때문이다.

4. 결론

본 연구에서는 hard segment의 화학적 구조가 도메인의 열적/기계적 안정성에 미치는 영향에 대하여 확인하였다. SAXS 및 FTIR 실험 결과, hard segment가 planar한 형태일수록 hard segment의 packing이 용이하여 안정된 도메인을 형성하기 때문에 우수한 열적/기계적 안정성을 갖는다는 것을 확인하였다.

5. 참고문헌

- 1) K. N. Krueger, H. G. Zachmann , "Investigation of the melting behavior of poly(aryl ether ketones) by simultaneous measurements of SAXS and WAXS employing synchrotron radiation", Macromolecules, vol26, pp5202-5208(1993).