

나노 입자 첨가에 따른 정전 멜트블로운 부직포의 대전 특성에 관한 연구

장선호, 심현주
숭실대학교 섬유공학과

Effect of Charging Density on Electrostatic Melt-blown Nonwovens Adding Nano Particle

Sun Ho Jang and Hyun Joo Shim

**Department of Textile Engineering, Soongsil University, Seoul, Korea*

1. 서론

산업발전에 따른 대기 오염의 심각성으로 인해 정부의 대기오염물질에 대한 배출규제가 계속적으로 강화되고 있어 각 산업체에 설치되어 있는 대기오염 방지시설의 교체 및 보완이 절실히 요구되고 있다.[1] 입경이 $0.1 \mu\text{m}$ 범위의 입자들에 대한 포집 메카니즘인 정전기적인 인력을 이용하여 아주 작은 크기의 입자를 포집할 수 있는 필터를 생각하여 정전력을 상승시켜 여과효율을 높일 수 있는 제품은 기존의 것의 10~100배정도의 성능을 기대할 수 있다.[2]

본 연구는 균일하고 우수한 성질을 갖는 공기청정용도의 저중량 멜트 블로운 타입 정전필터의 제조를 위해 밀도가 다른 2가지 타입의 멜트블로운 부직포에 3종의 강유전체를 electrospray하고 진공건조기에 24h 동안 conditioning 한 후 Corona Charging하여 필터미디어의 표면대전압, 대전량, 여과효율을 살펴보았다.

2. 실험

2.1. 실험시료

본 연구에서 사용한 멜트블로운 부직포는 각각 국내 A사의 밀도 15 g/m^2 와 국내 B사의 밀도 20 g/m^2 의 저중량 제품을 사용하였다. 또한, 강유전체 종류 및 첨가량의 영향을 알아보기 위해 각각 평균직경 180 nm BaTiO_3 , $400 \text{ Al}_2\text{O}_3$, 350 SiO_2 의 직경을 갖는 nano particle을 사용하였다. 이를 강유전체를 각 1 , 2 , 3 g 을 ethanol 200 ml 에 분산시켜 각 0.5% , 1% , 1.5% 의 분산액을 제조하였다.

2.2. 실험장치

Electrospray 장치는 고전압 발생을 위해 $50 \text{ kV}/60 \text{ mA}$ 의 고전압을 발생 할 수 있는 고전압발생장치(SL*300(Spellman High voltage Electronics Co.))을 사용하였고, 인가전압은 20 kV , 그리고 실린지 텁과 컬렉터사이의 거리(TCD, tip to collector distance)는 20 cm 로 고정 시켰다. 이때 실린지 펌프에 의한 강유전체 분산액의 공급 속도는 0.03 ml/min 으로 고정하였다.

대전처리방식은 상온 처리방식을 사용하여 와이어(wire)타입의 전극을 사용한 코로나 대전처리 방식을 이용하여 Ground와 전극사이의 거리를 5 cm , 대전 전압을 30 kV 로 하여 측정하였다.

2.3 Analysis

대전량은 처리시료를 $200 \times 250 \text{ mm}$ 채취, JIS-1094 에 준하여 Faraday cage를 사용하여 측정 하였고, 시료의 표면구조를 알아보기 위하여 JEOL사의 Scanning Electron Microscope(SEM) JSM-6360A를 사용하여 분석하였다.

3. 결과 및 고찰



(a) SiO_2

(b) Al_2O_3

(c) BaTiO_3

Figure 1. SEM images of scattered SiO_2 , Al_2O_3 , BaTiO_3 particles on the Melt-blown nonwovens.




Figure 2. Effect of charging surface on the charging density : (d), 0.5 (e), 1.0 (f), 1.5 (%w/V)

본 연구에서는 멜트블로운 부직포에 유전체를 부여한 후, Corona charging 을 하고 필터미디어의 대전량을 측정하였다. 실험의 목적은 Sub-micron의 작은 입자를 포집할 수 있는 동시에 HEPA 필터의 성능을 발휘할 수 있는 필터 미디어를 제작함에 있다. Figure 1은 멜트블로운 부직포에 SiO_2 , Al_2O_3 , BaTiO_3 을 1.5 (%w/V)씩 electrospray하여 필터 미디어의 표면을 살펴보았다. 필터 미디어 표면에 균일하게 도포되어 있는 것을 볼 수 있다. Firure 2는 유전체를 뿌린 필터 미디어에 Corona charging 하여 대전량을 살펴봤다. (d)를 보면 0.5 %의 농도에서 유전체들의 대전량을 비교하였는데 그 크기는 BaTiO_3 , Al_2O_3 , SiO_2 순으로 결과가 높게 나왔다. 또한 시료A(20 g)가 시료B(15 g)보다 대전량이 모든 농도에서 우수하였고, 저 농도에서 SiO_2 과 Al_2O_3 은 대전량이 우수하였으나 BaTiO_3 은 고 농도에서 더 높은 대전량을 나타내었다. 그리고 모든 농도에서 BaTiO_3 가 높은 대전량을 나타내었다.

5. 참고문헌

1. Jeong-II Kim, Seok-Jun Yoa , J. KAPRA, Vol. 14, No.3, pp.237-250(1998)
2. A. Kravsov, H. Bruing, R. Beyreuther, Adv. Polym. Techn., 19, 312 (2000)