

STM을 이용한 온도 변화에 따른 Merocyanine Dye J-aggregation 특성측정

양창현¹, 이지윤², 김경철², 권영수^{1,2}¹동아대학교 전기공학과, ²동아대학교 나노공학과

The measurement into Merocyanine Dye J-aggregation of characteristic as various temperature by STM

Chang-Heon Yang, Ji-yoon Lee, Gyoung-Chol Kim, Young-Soo Kwon

Department of Electrical Engineering & NTRC, Dong-A University

Abstract - We investigate characteristics of J-aggregation as take advantage of LB technic. In order to confirm the applications possible for the molecular electronic device, the morphological properties of merocyanine dye were investigated by AFM. π -A curves investigated the surface pressure of the LB film from a liquid to a solid state ranged between 90 and 100 mN/m. We observed aggregation and it's characteristics by using visible reflection spectroscopy. We have observed morphology of merocyanine dye on gold surface by STM. focuses on results obtained in mercocyanide dye of J-aggregation. When LB films of merocyanine dye are mixed with arachidic acid, J-aggregate formation is exhibited. J-aggregate formation has been serving as typical systems in revealing the physical and structural aspects of nano-sized molecular aggregates constructed as multilayers.

1. 서 론

유기재료는 분자의 설계에 따라 무한의 구조를 얻을 수 있고 분자레벨에서 구조제어가 비교적 용이하기 때문에 유기분자를 이용한 극 미세구조를 갖는 유기 초박막을 제작하기 좋은 소재라는 장점을 가지고 있다. 또한 유기재료의 도전성, 유전성, 절연성, 가능성 등 소재의 물리적 특성을 이용하여 초박막이 제작 연구되어지고 있다 [1]. 유기 초박막 제작 방법으로는 전공증착법, CVD법, Langmuir-Blodgett(LB)법, 자기 조립법 등 다양한 방법이 제시되고 있다. 이 중에서 LB법은 수면 상에 단분자막을 형성시킨 후 일정한 표면 압력을 가하면서 형성된 단분자막을 고체기판위에 누적하는 기술로서, 널리 알려진 초박막 제작 기술 중에서 가장 손쉽게 일정한 균일 막을 제작할 수 있는 방법이다 [2]. STM을 이용한 단분자 혹은 단분자막의 전기적 특성 측정방법은 공기중, 초고전공중 및 극저온에서 측정 할 수 있다. 또한 균일한 단분자 막을 얻은 경우에는 STM 탐침을 이용하여 측정대상을 이동시켜서 측정하는 방법과 STM tip으로 주사하면서 측정하는 방법을 이용할 수 있다[3].

본 논문에서는 물-공기 계면상태에서의 merocyanine dye LB 막의 상전이 특성을 관찰하였다. 또한 광흡수 형광 스펙트럼을 통해 Merocyanine Dye의 J-aggregation 특성을 조사함으로써 분자의 배향 · 배열 상태와 광학적 특성을 조사하였다 [4]. STM(Scanning Tunneling Microscope)을 이용하여 LB박막의 표면 이미지를 관찰하고 LB박막의 STS(scanning tunnelling spectroscopy) 이미지를 조사함으로써 merocyanine Dye의 전기적 특성을 평가하였다 [5].


2. 실 험

본 논문에서는 계면 활성 메로시아닌 색소를 사용하여 실험하였다. 메로시아닌 색소의 특징은 비대칭 구조를 가진 형태이며, 용액 상태와 막이 형성된 상태에서 독특한 광학적 반응이 일어나는 특징이 있다. 본 실험에서는 [6Me-DS] (616.9344 g/mol)와 Arachidic acid를 1:2의 몰비로 혼합하고, Chloroform을 용매로 하여 3×10^{-3} [mol/l]의 농도로 전개 한 후, π -A 등온선을 통해 기체, 액체, 고체 상태의 상전이 현상을 관찰하였다. 메로시아닌 색소 다층 LB박막의 제작은 상온에서 4×10^{-4} mol의 Cd²⁺이온을 포함하는 초순수의 Subphase를 사용하였다. LB박막 누적은 Two compartment trough Type 장치 (NIMA, Type 610, England)를 이용하여 주직부착법 Y-Type 으로 3층, 5층, 7층, 9층으로 누적하였다. Barrier speed는 30 [cm/min], 누적 속도는

하강시 10 [mm/min] 상승시 30 [mm/min]이었다. 누적시 사용한 기판은 광학용 슬라이드글라스와 HOPG를 사용하였다. 두 기판은 LB박막 누적을 위해 친수처리를 하였으며 초음파세척과 황온조에서 건조를 반복하였다. 누적층수에 따른 LB막의 분자 배향상태와 분자구조 제어의 가능성을 조사하기 위해 광흡수 · 형광 스펙트럼을 분석하였다. 또한 merocyanine dye LB박막의 형성여부의 평가는 대기중 STM(DI, multy mode SPMIV, USA)을 사용하여 진행되었으며, Pt/Ir팁을 사용하였다. STM 탐침과 시료 사이에 -100mV ~ +100mV 까지 각각 0.5 mV 씩 변화시키면서 전압을 인가 하였으며 투과 전류는 1pA인 영역에서 일정전류모드(constant current mode)로 탐색(scanning)이 이루어졌다. 탐침의 정상상태를 파악하기 위해 시료표면을 탐색하기 이전에 highly oriented pyrolytic graphite(HOPG) 표면을 10 nm × 10nm scan size로 먼저 탐색하여 잘 배열되어 있는 흑연 단결정 표면을 확인함으로써 탐침과 기판의 정상상태를 확인하였다. 시료의 전압-전류 특성은 STS로 전압-전류(I-V)의 특성을 측정하였다. 시료의 표면을 5nm × 5nm 크기로 주사(scanning) 하여 모폴로지가 얻어지면, 이를 화면에 고정하고 하나의 도메인을 선택하여 1nm까지 확대하였다. 이때 자유로이 탐침의 위치를 변화시켜 전압-전류(I-V)의 특성을 측정하였다.

3. 결과 및 검토


일정 온도에서 수조상의 단분자막에 Barrier를 이용해 단분자막의 면적을 변화시켜 표면압을 분자 면적의 함수로서 측정하는 것을 표면압-면적 등온선 또는 π -A 등온선이라 부른다. 그림 1은 누적 최적 압력을 구하기 위해 측정한 π -A 등온선이다. 전개 농도에 의한 분자 접유면적의 변화는 없어야 한다. 측정결과 극한 단면적은 약 100 [$\text{\AA}/\text{mol}$]으로 농도가 증가하여도 분자들의 극한 단면적은 변화가 일어나지 않는다는 것을 확인하였다. 또한 전개량 · 농도 · 온도를 변화하여 실험하였을 때도 극한단면적은 변화가 없었다. 또한 누적 최적 압력인 고체상태의 표면압은 20 ~30[mN/m]을 확인하였다.



<그림 1> Merocyanine Dye:Arachidic Acid π -A 등온선


광흡수 스펙트라의 분석방법 중에서 편광자를 이용한 편광 분석은 박막에서 분자들이 천이 모멘트를 구성하는 성분들의 분석이 가능하다. 특히 이 방법은 광흡수 스펙트라에서 편광자를 이용한 박막내의 구성 요소를 간단하게 확인 가능하고 보다 미세한 분자 구성 특성을 알 수 있다. 그림 2는 Merocyanine Dye의 표면압 35[mN/m]일 때의 광흡수 스펙트럼이며 이것은 막이 형

성하는 구조와 배향·배열의 변화를 광흡수파크로서 분석이 가능하다는 것을 나타낸다. 특히, 색소 분자에 의해 J-회합체가 형성되는 조건을 흡수파크의 변화로 확인할 수 있었다. 그림2에서 메로시아닌 색소는 625[nm] 부근의 J-like 흡수 파크를 보여준다. 따라서 메로시아닌 색소에서는 정전인력에 의해 단분자층으로 안정하게 누적하고, 누적 횟수의 증가에 따라 결정 성장형태로 회합체가 형성 가능하다는 결론을 얻을 수가 있었다.




〈그림 2〉 배향·배열된UV스펙트럼

하나의 도메인 중에 이방적 흡수특성이 나타나는 원인에 대해 고찰하기 위하여 색소 LB막에 UV를 조사(irradiation)하여 LB막의 흡수 파크 변화를 관찰하였다. 그림 3은 60°C에서 일정시간 간격으로 시간변화에 따른 광흡수 스펙트럼이며 J-회합체의 적색이동 밴드가 감소하고 일정시간 이 지나면 J-회합체의 적색밴드가 청색밴드로 이동되는 특성을 나타내고 있다. 따라서, 이러한 현상은 이방성이 하나의 분열이나 천이에 의한 것이 아니고 복잡하게 상호 연관된 것이라는 것을 나타내는 결과로 생각된다.




〈그림 3〉 온도 변화시 UV 스펙트럼

그림 4은 HOPG(highly oriented pyrolytic graphite) 표면의 LB막 1층 누적 STM 이미지이다. STM 이미지를 통하여 HOPG 표면에 누적된 Merocyanine Dye의 모폴로지를 알 수 있었다. 또한 roughness를 구한 결과 0.372 nm로, 균일한 형태의 박막이 형성되었다는 것을 알 수 있었고, 온도가 변화함에 따라 분자의 배향·배열 상태가 변화한다는 것을 알 수 있었다. 그림 3과 같이 STM 표면 모폴로지를 관찰한 결과 차체 형성된 시료는 동근 모양의 형태를 가지고 있으며 높이는 약 0.353nm로 확인되었다.



〈그림 4〉 Merocyanine Dye STM표면이미지

그림 4에서 보여지는 서로 다른 2개의 모포로지에서 I-V특성을 살펴본 결과는 그림5와 같다. STM이미지가 얻어지면 이를 고정한 후 텁의 위치를 변화시켜 I-V 특성을 파악하였다. STM 각 site에서 point spectroscopy 가능함을 이용하여 분자들이 형성되어 있는 지점의 I-V특성을 분석하였다. bias voltage 0.7mV부근에서 전류가 흐르기 시작하고 -0.3mV 근처에서 다시 전류가 줄어든다는 것을 알 수 있었다. 이때의 전류는 0nA에서 10nA의 Tunneling 전류가 나타나는 것을 알 수 있었다. 또한 60분이 지나면 bias voltage가 변하여도 Tunneling 전류는 거의 흐르지 않는다는 것을 확인할 수 있었다.



〈그림 5〉 Merocyanine Dye I/V 특성 곡선

3. 결 론

본 논문에서는 Merocyanine Dye를 시료로 사용하여 광학용 유리 기판에 LB막을 Y-type으로 누적하고 배향·배열 제어된 박막의 분자 회합체를 광흡수 스펙트럼을 통하여 조사하였으며 분자의 배향·배열이 LB법으로 가능하다는 것을 알 수 있었다. 또한, 배향·배열 제어된 박막을 STM(Scanning tunneling Microscopy)으로 측정하였다. 표면이미지를 조사한 결과 Merocyanine Dye가 누적된 표면의 분자들이 회합체를 구성하여 막을 형성하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 이와 같이 배향·배열이 제어된 박막을 제작하고 광학적 특성과 표면이미지 분석을 조사한 결과, 본 연구에서 얻어진 광학적인 각종 정보는 향후 광메모리 및 디스플레이 분야의 분자전자소자 연구(molecular electronic devices)를 위한 기초 자료로서 활용될 것으로 기대된다.

【참 고 문 헌】

- [1] 권영수, “초박막기술과 센서의 개발동향”, 전기전자재료학회 논문지, 6, 4, 290, 1993
- [2] W. S. Kim, K. I. Chung, C. Y. Kim, D. W. Park, and Y. K. Choi, “Electrochemical Method fo Determining the Kinetic Parameters of Rancidity in Linoleic Acid”, J. Ind. Eng. Chem., 10, 614, 2004
- [3] Nam-Suk Lee, Hoon-Kyu Shin, Young-Soo Kwon, “Investigation of negative differential resistance properties of self-assembled dipyridinium using STM”, Colloids and Surfaces A, 290, 77, 2006
- [4] Shin-ichi Kuroda, “J-aggregation and its characterization in Langmuir - Blodgett films of merocyanine dyes”, Advances in Colloid and Interface Science, 111, 181, 2004
- [5] J.R. Koo, S.W. Pyo, J.H. Kim, S.Y. Jung , S.S. Yoon ,T.W. Kim, Y.H. Choi , Y.K. KiM “Current-voltage (I - V) characteristics of the molecular electronic devices using various organic molecules” Synthetic Metals, 156, 298, 2006