

## 열처리 온도에 따른 $V_{1.9}W_{0.1}O_5$ 박막의 유전특성

남성필, 김재식, 이성갑\*, 배선기\*\*, 이영희  
광운대학교, 경상대학교\*, 인천대학교\*\*

### Electrical Properties of $V_{1.9}W_{0.1}O_5$ Thin Films with Annealing Temperature

Sung-Pill Nam, Jae-Sik Kim, Sung-Gap Lee\*, Seon-Gi Bea\*\*, Young-Hie Lee  
Kwangwoon University, \*Gyeongsang University, \*\*University of Incheon

**Abstract :** The  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  thin films deposited on Pt/Ti/SiO<sub>2</sub>/Si substrates by RF sputtering method exhibited fairly good TCR and dielectric properties. It was found that film crystallinity, dielectric properties, and TCR properties were strongly dependent upon the annealing temperature. The dielectric constants of the  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  thin films annealed at 400°C were 39.6, with a dielectric loss of 0.255, respectively. Also, the TCR values of the  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  thin films annealed at 400°C were about -3.15%/K.

**Key Words :**  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  thin film, TCR, Dielectric property, Annealing temperature

## 1. 서 론

적외선을 검출하여 이용하는 기술은 군사적 용도뿐만 아니라, 의학 분야 등 우리생활의 여러 분야에 매우 중요하게 응용될 수 있으며, 따라서 이러한 적외선 검출소자에 대한 연구개발이 지난 수십 년 간 계속되어 왔다. 최근에 미세가공 기술의 발달과 더불어 많은 수의 배열(FPA)을 갖는 비냉각형 적외선 감지 소자를 제조하려는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 발달된 미세가공 기술은 상온에서 동작하며 높은 감지도를 갖는 열 형태의 적외선 감지소자의 제조를 가능하게 하고 있다.[1],[2],[3] 열 형태의 적외선 감지소자는 이용되는 원리에 따라 볼로미터, 열전대상, 초전검출기의 세가지 형태로 나뉘며, 이 중에서 볼로미터는 기존의 반도체 공정을 이용하여 제조가 가능하며 높은 응답특성을 갖는 등의 장점으로 인해 많은 연구가 진행되고 있다. 볼로미터용 적외선 감지층으로는 금속, 산화바나듐, YBaCuO와 SiGe등의 반도체 물질 등 많은 재료들이 있으며, 이러한 재료들 중 상온에서 높은 열저항계수(TCR)를 갖는 산화바나듐이 비냉각형 적외선 감지소자를 위한 가장 적합한 물질이라 할 수 있다. 낮은 저항을 가지며 높은 TCR값을 갖는 산화바나듐 박막의 증착은 비냉각형 적외선 감지소자의 제작에 필수적이라 할 수 있다.[4],[5],[6] V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>는 박막 증착이 용이하고 낮은 온도에서 열처리가 가능하며 넓은 온도 범위에서 우수한 열적 감도를 보아므로 방사 에너지 출수층과 조합하여 적외선과 같은 방사 에너지를 검출하는 센서로의 응용이 시도되었고 화학 센서, 측온 및 열감지 영상소자 등의 제조를 위한 물질로서 광범위하게 응용되어 왔다.[7] 본 실험에서는 텉스텐을 첨가한  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막을 Pt/Ti/SiO<sub>2</sub>/Si의 기판에 증

착하여 증착온도에 따른 구조적, 전기적 특성에 대해서 연구하였다.

## 2. 실 험

본 실험에서는  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  세라믹스 타겟을 이용하여 Pt/Ti/SiO<sub>2</sub>/Si의 기판 위에 RF Sputtering method를 이용하여  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막을 증착하였다. 증착 시 공정조건으로 증착 압력은  $3 \times 10^{-3}$ [Torr], RF Power는 80[W], 증착 시간은 30[min.]으로 고정하였으며, 산소분압의 조절을 위해 Ar/O<sub>2</sub> 비를 50/10에서 50/50으로 변화하여 증착하였다.  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 결정구조 및 결정성에 대해 조사하기 위해 X-선 회절분석을 하였으며, 표면에서의 결정립의 형태, 결정립계 및 기공 등의 미세구조는 SEM과 AFM으로 분석하였다. 전극이 형성된  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 온도에 따른 유전특성은 Impedance Analyser (HP4192A)를 사용하여 측정한 값과 박막의 두께 값을 이용하여 계산하였다.

## 3. 결과 및 고찰

그림 1은 증착온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 X-선 회절 모양을 나타내고 있다. 산소의 비가 증가함에 따라 이차상인 V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 피크가 감소하였으며,  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$ 상 (440), (330)의 결정화가 진행됨을 나타내고 있다. 산소의 비가 20이상에서는 이차상인 V<sub>3</sub>O<sub>5</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>가 나타났으며 이것은 V-O결합에 영향을 크게 받은 것으로 산소의 영향을 받은 것으로 사료된다. vanadium과 tungsten의 혼합상에서는 조성에 변화와는 관계없이 Ar/O<sub>2</sub>비의 산소 양에 의해서 결정된다고 사료된다. 일반적으로 RF sputtering에서 비중이 높거나 원자 결합력이 높은 경우에 스퍼터링 되기 위해서는 보다 높은 Ar 이온의 운동에너지가 요구되며 Ar/O<sub>2</sub>비에서 산소비가 높은 경우에는 산소비가 낮은 경우

에 비해 Ar 이온의 운동에너지는 낮은 에너지를 가지게 된다. 따라서 산소비가 증가함에 따라 tungsten에 대한 이차상보다 vanadium에 대한 이차상이 증가한 것은 vanadium 원자에 비해 비중이 높은 tungsten 원자가 높은 산소비에 따라 다른 원자들 보다 적게 스팍터링 되어 나타난 것으로 사료된다. 산소의 비가 증가하게 되면 각 원소간의 반응이 불완전하여 성분원소, 중간상 및 파이로클로상 등의 피크로 인해 유전율 및 유전손실에 영향을 줄 것으로 생각된다.




그림 1. 증착 온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 XRD 회절모양

증착온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 표면과 단면구조를 FE-SEM을 이용하여 그림 2에 보여주고 있다. 증착온도가 증가함에 따라 결정 입자의 크기가 증가되었으며 500°C 이상에서는 기공이 증가하였다. 이것은 산화 바나듐 박막의 낮은 융점( $V_2O_5$  : 670°C) 때문에 표면으로부터 바나듐의 out diffusion과 산소와의 반응 정도가 심해져 많은 양의 바나듐이 휘발로 인하여 TCR 값에 영향을 줄 것으로 사료된다. 증착온도가 300°C인 박막의 경우 이차상으로 인하여 완전한 삼이 생성되지 못한 것으로 사료된다. 박막의 두께는 약 70nm이다.




그림 2. 증착온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 단면과 표면 구조

증착온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 산소 증가에 따른 저항변화를 측정하여 산온저항과 TCR값을 그림 3에 나타내었다. 증착온도가 증가함에 따라 저항이 감소하는 특성을 나타내었으며 이것은 산소의 비에 따라  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막 내에  $V_2O_3$ 의 삼이  $V_2O_5$ 의 상으로 변화하여 높은 TCR값을 갖는 산화바나듐 박막을 제조할 수 있음을 알 수 있다.  $Ar/O_2$ 비가 50/20인 경우  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 TCR값은 약 -3.15%/°C로 매우 높은 값을 얻을 수 있었으며 이러한 값은 높은 TCR값이 요구되는 적외선 감지소자에 매우 적합한 값이라고 여겨진다.




그림 3. 증착온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 TCR값의 변화




그림 4. 온도에 따른  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 유전 특성

#### 4. 결론

RF Sputtering method를 이용하여  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막을 제조하여 증착온도를 서로 달리하여 박막의 구조 및 전기적 특성에 미치는 영향에 대해 고찰하였다. 증착온도가 증가함에 따라 이차상인  $V_2O_3$ ,  $VO_3$ , 그리고  $V_3O_5$ 상의 회절강도는 감소하였으며 이것은 열처리 온도가 증가하면서 산소와 바나듐이 반응을 활발히 하여  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 결정화에 기인한 것으로 사료된다. 또한, 500°C 이상에서 증착한  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막에서는 결함의 형태인 산소 공공(oxygen vacancy)과 바나듐 휘발에 의해 기공이 증가하였으며 이것은 유전 손실로 증가로 사료된다. 400°C에서 증착한  $V_{1.9}W_{0.1}O_5$  박막의 TCR값은 약 -3.15%/°C로 매우 높은 값을 얻을 수 있었으며 이러한 값은 높은 TCR 값이 요구되는 저항 볼로미터형 적외선 감지소자에 매우 적합한 값이라고 사료된다.

#### 감사의 글

본 연구는 산업자원부의 지원에 의하여 기초전력연구원(제 R-2005-7-094 호)주관으로 수행된 과제임.

#### 참고 문헌

- [1] A. Tanaka, S. Matsumoto, et. al, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 43, (1996) p.1844
- [2] D. Manno, A. Serra, M. Di Giulio, Appl. Phys. Lett. Vol. 61, (1997) p. 2709
- [3] Y. Shimizu, K. Nagase, N. Miura, N. Yamazoe, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 29, (1990) p. L1708
- [4] Y. Zhao, Z. C. Feng, Y. Liang, Appl. Phys. Lett. Vol. 71, (1997) p.2227
- [5] D. Barreca, J. Electrochem. Soc. Vol. 146, (1999) p.551
- [6] F.C. Case, J. Vac. Sci. Technol. Vol. 4 (2002) p.234
- [7] J.F. Denatale, P. J. Wood, A.B. Harker, J. Appl. Phys. Vol. 66, (1989) p.5844