

유기 템플레이팅 실리카 막을 이용한 이성분 수소 혼합기체 분리 메커니즘

배 지한¹⁾, 한 윤진²⁾, 이 창하³⁾

Hydrogen Separation of binary gas mixture Using Templating Silica Membrane

Ji-Han Bae, Yoon-Jin Han, and Chang-Ha Lee

Key words : MTES templating membrane (MTES 템플레이팅 막), Hydrogen Separation (수소 분리), DGM (Dusty Gas Model), GSM (Generalized Stefan-Maxwell) Equation

Abstract : 최근 세라믹 막은 우수한 화학적, 열적 안정성으로 기체 분리 공정에 각광을 받아 왔다. 특히 혼합기체에서 고 순도의 수소를 분리해 내는 기술은 연료전지 공정에서 화학 에너지를 전기화학 에너지로 전환시키는데 중요한 역할을 차지한다. 본 연구에서는 MTES 템플레이팅 막을 이용하여 이 막 공정의 흡착 및 투과 특성을 규명하고, 이성분 혼합기체에서 고 순도의 수소를 추출해 낼 수 있는 최적 조건을 도출해 내었다. 또한, 기체 분리 거동을 살펴보기 위해 Gproms Dynamic Simulator를 이용하였으며, 이때 기체상의 물질전달을 모사하기 위해 Dust Gas Model(DGM)을, 표면 확산 거동을 모사하기 위해 Generalized Stefan-Maxwell(GSM)식을 적용하였다. 이를 통해 평형론적 흡착 뿐 아니라 속도론적 흡착을 동시에 적용할 수 있게 하였다. MTES 템플레이팅 막의 흡착 및 분리능을 규명하기 위해 본 연구에서는 혼합기체의 투과, 분리 실험이 선행되었다. 실험 조건은 온도범위 323~473 K, 압력범위 0~7 atm에서 수행되었으며, 혼합기체는 2성분으로 수소-메탄, 수소-이산화탄소, 수소-질소로 기체의 구성비는 각각 50:50 이다. 본 연구를 통해 각 혼합 기체들이 정상상태에 도달하는 시간과 분리능을 계산해 내었으며, 이 분리능을 다시 온도와 압력에 따른 결과로 분석하여 어느 조건에서의 수소 분리도가 최고치를 보이는지를 규명했으며, 시뮬레이션과 비교, 대조하여 예측도를 검사하였다.

1. 서론

수소 분리용 실리카막은 투과도 및 선택도 측면에서 기타 기체 분리막 보다 우수한 성능을 지니며, 이를 이용한 막분리 공정은 흡착 분리 공정 및 침냉법과 비교하여 설비/운전 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있어 그 응용 분야가 확대되고 있다. 본 연구는 MTES (Methyltriethoxysilane) 템플레이팅 나노기공성 실리카 복합막을 이용하여 이성분 및 사성분 혼합기체로부터 수소기체를 효율적으로 분리하고자 한다[1-3]. 실리카 복합막의 투과 및 분리구능은 크게 흡착 성능에 기인한 표면 확산 및 막 구조적 특성에 기인한 분자체 효과로 구분될 수 있다. 실험을 통한 투과량과 분리도를 GMS (Generalized Maxwell Stefan) theory 및 DGM (Dusty Gas Model)을 고려한 이론값과 비교하여 미세공막의 전달기구를 해석하였다.

2. 템플레이팅 실리카 막 제조

2.1. 유기 템플레이팅 실리카 졸 제조

복합막의 분리막층을 코팅하기 위한 공유결합 (covalently bonded) 유기 템플레이트 첨가율은 2 단계 산성 촉매 공정으로 (MTES : TEOS : EtOH : H₂O : 1M HCl = 0.1 : 0.9 : 3.8 : 5.1 : 0.056) 제조하였다. 제조된 졸은 50°C에서 12시간 동안 숙성한 졸을 에탄올로 2배 희석시키고 원심 분리시켜 제조하였다.

2.2. 유기 템플레이트-실리카 혼성 복합체 및 비지지막

유기 템플레이팅 실리카 막을 1°C/min 의 승온

-
- 1) 저자1의 소속 : 연세대학교 화공생명공학과
E-mail : maestrobae@yonsei.ac.kr
Tel : (02)2123-3554(32) Fax : (02)2123-3554
 - 2) 저자2의 소속 : 연세대학교 화공생명공학과
E-mail : youspinme@yonsei.ac.kr
Tel : (02)2123-3554(32) Fax : (02)2123-3554
 - 3) 저자3의 소속 : 연세대학교 화공생명공학과
E-mail : leech@yonsei.ac.kr
Tel : (02)2123-2762 Fax : (02)312-6401

속도로 300~700°C 로 열처리하여 비정질 실리카 비지지막을 제조하였다

2.3. 졸-겔 코팅에 의한 나노기공성 실리카 복합막 제조

α -Al₂O₃, γ -Al₂O₃/ α -Al₂O₃ 복합담체를 앞서 제조한 유기 템플레이팅 실리카 졸에 20cm/min 의 속도로 dip-drawing 하여 상온에서 1일간 건조시킨 후 1°C/min의 승온 속도로 550°C까지 가열한 다음 2시간 동안 유지하여 나노기공성 실리카 복합막을 제조하였다. 코팅표면의 pin-hole, 균열 등의 결함을 최소화하기 위해 다층 코팅 (2~10회)을 실시하였다. 본 연구에서는 MTES 실리카 졸을 10회 코팅한 막을 사용하였다.

3. 막투과/분리 실험

막 투과/분리 실험은 Fig. 1 에서 볼 수 있듯이 modified Wicke-Callenbach method을 사용하였으며, inlet part, permeate part, retentate part, sweeping part로 구성 되어 있다.




Fig. 1. Schematic diagram of membrane cell

투과 및 분리는 압력범위 0-7 atm, 온도 범 위 323-473K에서 실험하였다. Sweeping part는 투과량이 매우 미세할 경우 막투과셀 내에 투과-분리된 기체가 정체되는 현상을 막기 위해 설치하였으며, 분리도 측정시 결과에 영향을 미치지 않기 위해 kinetic diameter가 작은 불활성 기체인 헬륨 (He)을 이용하였다. 분리도는 Mass Spectrometry를 이용하였으며, sweeping retentate gas flow rate를 제어해 주기 위해 2개의 MFC(Mass Flow Controller)를 장착하였으며, 시간당 투과율 변화를 측정하기 위해 3개의 MFM(Mass Flow Meter)을 설치하였다[1].

4. 이론

무한소 부피에서의 i 성분의 물질 수지는 다음과 같이 표현될 수 있다[1-3].

$$\frac{\varepsilon}{RT} \frac{\partial P_i}{\partial t} + (1-\varepsilon) \frac{\partial q_i}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial (rN_i^{tot})}{\partial r} \quad (i=1, \dots, n) \quad (1)$$

총 투과율은 기공 확산 (pore diffusion)과 표면 확산 (surface diffusion)의 합으로 표현된다.

$$N_i^{tot} = N_i^P + N_i^S \quad (2)$$

다성분 기공 확산은 Knudsen 확산과 Poiseuille 확산으로 나타내어지며 DGM (Dusty Gas Model)로 해석이 가능하다.

$$N_i^P = -\frac{\varepsilon}{\tau} \frac{1}{RT} \left(D_i^{Kn} + \frac{B_i^0}{\eta_i} P_i \right) \cdot \frac{\partial P_i}{\partial r} \quad (3)$$

2성분 표면 확산(4)과 4성분 표면 확산(5)은 Maxwell-Stefan식으로 표현이 가능하다.

$$N_i^S = -\rho \cdot (1-\varepsilon) \cdot q_i^{sat} \cdot \frac{D_i}{1-\theta_i} \cdot \nabla \theta \quad (4)$$

$$N_i^S = -\rho(1-\varepsilon)q_{sat} \frac{D_i}{1-\theta_1-\theta_2-\theta_3-\theta_4} \times [(1-\theta_2-\theta_3-\theta_4)\nabla\theta_1 + \theta_1(\nabla\theta_2 + \nabla\theta_3 + \nabla\theta_4)] \quad (5)$$

표면 확산의 흡착분률, θ_i ,는 Langmuir isotherm model로 구할 수 있다.

$$\theta_i = \frac{q_i}{q_i^{sat}} = \frac{b_i P_i}{1 + \sum b_j P_j} \quad (6)$$

5. 실험 결과

5.1. 단일 성분 투과 실험

Fig.2(a)는 H₂, CO₂, N₂, CH₄ 및 CO의 정상상태 투과곡선이다. 그림에서 볼 수 있듯이 H₂ 및 CO₂의 투과도가 N₂, CH₄ 및 CO의 투과도에 비해 상대적으로 큰 값을 보인다.




Fig. 2. (a) Steady state permeation fluxes at 323 K and (b) transient permeation fluxes at 323 K and 500 kPa of H₂, CO₂, CO, N₂ and CH₄ on a MTES templating silica/ α -alumina composite membrane : dead end (stage cut=1) and sweeping gas (flow rate=40 sccm) condition.[2]

한편 Feed pressure가 증가할수록 흡착성 기체인 CH₄와 CO₂의 투과곡선은 H₂, N₂, CO 기체에 비해 favorable한 곡선을 보이고 있다. Fig 2(b)는 위의 5가지성분 기체의 transient 투과 곡선 (비정상상태 투과 곡선)이다. H₂ 및 CO₂의 정상 상태 도달 속도가 타 기체들에 비해 빠름을 알 수 있었으며, 특히 kinetic diameter가 크며 tetrahedral 구조를 가지고 있는 CH₄의 속도가 타 기체에 비해 매우 느림을 알 수 있다. 단일 기체 투과도는 gPROMS의 Parameter estimation tool 을 이용하여 흡착 및 투과 상수를 계산하였으며, 이를 이용한 시뮬레이션 예측은 실험값과 큰 오차 없이 잘 맞고 있음을 보이고 있다.

5.2. 이성분 혼합물 투과/분리 실험

Fig.3은 MTES 템플레이팅 실리카막에서 H₂/CH₄ 이성분혼합물 (50/50Vol%)의 transient 투과 곡선을 나타내고 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 H₂의 투과속도가 CH₄에 비해 상당히 빠름을 알 수 있다. 그러나 단일 성분 투과도와 비교하면 H₂의 투과속도는 감소하였으며, CH₄의 투과 속도는 다소 증가 하였다. 이는 단일성분과 비교하여, 이성분 기체의 경우는 H₂는 CH₄의 투과를 증진시켰다고 볼 수 있으며, 막 기공에 강하게 흡착된 CH₄은 H₂의 투과를 방해하여 일어나는 현상으로 사료된다. 한편 시간에 따른 선택도의 감소정도가 줄어드는 것을 볼 수 있는데, 이는 H₂가 정상 상태에 도달하는 시간이 CH₄에 비해 짧다는 점에 기인하며, CH₄의 투과가 서서히 진행 될수록 수소 선택도는 상대적으로 떨어지게 된다.




Fig. 3. Transient permeation flux of H₂/CH₄ binary mixture (50/50 v/v%) on MTES membrane at 323 K and 600 kPa: sweeping gas flow rate (=50 sccm) and stage cut (=0.60) were held constant[3].

Fig. 4는 온도와 압력에 따른 투과도 및 선택도를 나타내고 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 투과도는 $1.30\sim 2.3610^{-9} \text{ mol m}^{-2} \text{ sec}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$ 그리고 H₂/CH₄선택도는 10.49~20.74 범위를 보였다. 시뮬레이션의 예측이 실제 결과와의 큰 차이를 보이지 않았으며, 또한 압력과 온도가 높아질수록 H₂의 선택도가 높아지는 것을 볼 수 있다. 이는 온도가 높을수록 수소 분자의 운동량이 증가하며, 메탄과 MTES 막사이의 흡착 affinity가 감소하기 때문이

라 사료된다. 한편 Fig 3,4.의 모형2는 기체 분자간의 상호 확산 (intermolecular diffusion)을 고려하지 않은 Darken type의 확산도를 GMS에 대입한 결과이며, 모형3은 분자 상호 확산을 고려하여 GMS 모형에 대입한 결과이다. 두 모형 모두 실험결과와 잘 일치함을 알 수 있으나, 모형 3의 경우 transient permeation에서 약한 roll-up 현상을 보이고 있다.




Fig. 4. Steady state permeation of H₂/CH₄ binary mixture (50/50 v/v%) on MTES membrane at 323-473 K: (a) permeation flux and (b) H₂/CH₄ separation factor : sweeping gas flow rate (=50 sccm) and stage cut (=0.60) were held constant [3].

실제 H₂-이성분 분리도 (separation factor)는 단일 성분의 투과 결과로 계산되어진 투과선택도 (permselectivity)보다 대체적으로 크게 나오지만, CH₄ 혼합기체의 경우 오히려 실제 분리도 보다 투과선택도가 작은 결과를 보였다. 이는 메탄이 MTES막 기공에 대한 흡착 affinity가 강하며, 또한 흡착된 메탄 분자의 구조적 장애에 의해 수소의 투과가 어느 정도 방해가 되었으리라 사료된다. 이는 Fig.3에서 이성분 혼합물중 수소의 투과 속도가 감소한 것과 일맥상통한다.




Fig. 5. Comparison between permselectivity and real separation factor of H₂ binary mixtures at 373 K and 500 kPa [3].

6. 결론

MTES (methyltriethoxysilane) 템플레이팅 실리카/ α -알루미나 복합막의 평형 및 속도 특성을 H₂, CO₂, N₂, CH₄ 그리고 CO 기체의 단일성분과 이

성분 정상/비정상상태 투과/분리를 통해 연구하였다. DGM (Dusty Gas Model) 및 GMS (generalized Maxwell Stefan 이론)모형을 조합한 식을 트랜지언트 (transient) 및 정상상태 투과 곡선에 대입함으로써, 평형 흡착량, Langmuir 상수 그리고 확산 계수 등을 추정(Estimation)하였다. CO₂의 경우 흡착 친화도에 기인한 표면확산 효과로 인해 CO, N₂, CH₄에 비해 투과량이 많았다. 이와는 반대로 H₂의 경우 작은 분자 크기, 구조 그리고 약한 흡착력으로 인해 그 투과량은 다른 기체들에 비해 매우 큰 값을 보였다. CH₄, CO, N₂의 경우 매우 작은 투과량 및 느린 투과속도를 보였다. 이러한 결과는 각각 CH₄, CO, N₂의 크기, 구조 등으로 인한 구조적 장애(steric hindrance) 혹은 분자체 가름(molecular sieving)에 의한 것으로 사료된다.

MTES막에서는 표면확산 및 분자체가름 현상이 동시에 일어나기 때문에 평형 및 속도 상수를 동시에 고려해야만 한다. 위에서 얻은 평형 및 속도 상수들을 이용하여, 다른 조건에서의 투과 플럭스를 성공적으로 예측하였다. 즉 DGM 및 GMS모형을 통하여 다성분계 투과/분리를 예측하였다. 또한 reforming 가스를 실제 MTES막 공정에 도입해 본 결과, 고압과 고온 조건에서 비교적 좋은 성능을 보여주었다.

후 기

본 연구는 서울시정 개발 연구 정책의 지원으로 수행되었음.

References

- [1] Jong-Ho Moon, Yong-Jin Park, Min-Bae Kim, Sang-Hoon Hyun and Chang-Ha Lee, **2005** "Permeation and separation of a carbon dioxide/nitrogen mixture in a methyltriethoxysilane templating silica/ α -alumina composite membrane," Journal of Membrane Science, 250, 195-205.
- [2] Jong-Ho Moon, Youn-Sang Bae, Sang-Hoon Hyun, and Chang-Ha Lee, **2006** "Equilibrium and Kinetic Characteristics of Five Single Gases in a Methyltriethoxysilane Templating Silica/ α -alumina Composite Membrane," Journal of Membrane Science, 285, 343-352.
- [3] Jong-Ho Moon and Chang-Ha Lee, **2007**, "Hydrogen Separation of MTES Templating Silica Membrane," AIChE J, Accepted.