

ECC 배합에 따른 섬유 분포 특성

Distribution of Fiber Orientation According to ECC Mix-Proportion

이 방 연*

Lee, Bang Yeon

김 윤 용**

Kim, Yun Yong

김 진 근***

Kim, Jin-Keun

ABSTRACT

This paper presents evaluation results of fiber dispersion, number of fibers in a unit area, fiber orientation according to the mix-proportion of ECC and bridging stress calculated on the basis of fiber distribution characteristics.

요약

이 논문에서는 이미지 프로세싱 기법을 이용하여 ECC 배합에 따라 섬유 분산성, 단위 면적당 섬유 개수, 섬유 방향성을 평가하고, 이 결과로 섬유 가교 응력을 예측한 결과를 제시하고자 한다.

1. 서 론

ECC는 균열면에서 다수의 섬유가 가교작용을 함으로써 다중 균열에 의한 극한 변형 성능(2%)을 나타낸다. 섬유의 가교작용^①은 섬유의 방향과 매립길이의 분포에 따라 달라지는데 이제까지 섬유의 방향에 대한 확률 밀도 함수는 2차원이나 3차원으로 가정하였다. 이 연구에서는 ECC의 배합에 따른 섬유 분포 특성을 평가하고, 이 결과로 섬유 가교 곡선을 예측하고자 한다.

2. 섬유 분포 특성

이 연구에서는 2%의 PVA 섬유와 물/결합재 비와 슬래그 유무에 따라 제조된 ECC 2가지 실험체^②에 대하여 섬유 분포 특성을 평가하였다 (표 1). 섬유 분포 특성을 평가하기 위하여 형광 현미경과 이미지 프로세싱 기법을 사용하였다^③.

섬유 분포 특성은 섬유 분산성, 단위 면적(mm^2)당 섬유 개수, 섬유 방향성으로 평가하였다.

표 1. 배합

Test variables	C	W	S	Slag	HRW ^a	HPMC ^b
wc60wos	1.0	0.60	0.8	0	0	0.001
wc60ws	1.0	0.60	0.8	0.25	0	0.001

^a High-range water-reducing admixture

^b Hydroxypropylmethyl-cellulose

3. 결과 및 분석

* 정회원, 한국과학기술원 건설및환경공학과 박사후 연구원

** 정회원, 충남대학교 토폭공학과 교수

*** 정회원, 한국과학기술원 건설및환경공학과 교수

표 2는 두 가지 배합에 대한 섬유 분산성 계수와 단위 면적당 섬유 개수를 나타낸다. 동일 물/시멘트 비 일 경우 슬래그를 첨가함으로써 섬유 분산성이 더 좋게 나타남을 알 수 있다. 섬유 개수는 슬래그를 넣은 경우가 더 크게 나왔는데 두 경우 모두 섬유 방향성에 대한 분포를 1차원과 2차원으로 가정하여 이론적으로 계산된 섬유 개수보다는 작게 측정되었다. 그림 1은 섬유 방향에 대한 확률밀도함수를 나타낸다. 그림 1에서 확인할 수 있듯이 배합별로는 큰 차이를 보이지 않지만 측정한 섬유 방향성 분포는 2차원과 3차원으로 가정한 분포와 매우 다른 양상을 나타낸다. 따라서 섬유 개수와 방향성 계측 결과를 바탕으로 섬유 가교 응력을 계산해야만 정확히 평가할 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 섬유 방향성과 섬유 개수를 고려하여 식 (1)을 이용하여 가교 응력을 계산한 결과 wc60wos의 경우 초기 응력이 1.33MPa, 최대 가교 응력이 4.74MPa로 나타났으며, wc60ws의 경우 초기 응력이 1.5MPa, 최대 가교 응력이 5.62MPa로 나타났다.

표 2. 섬유 분포 특성

	PDF	wc60wos	wc60ws
fiber dispersion coeff.	0.311	0.321	
F_n	Measured	8.95	9.94
	1D	16.7	
	2D	10.7	
	3D	8.37	




그림 1. 섬유 방향에 대한 확률밀도함수

$$\sigma_B(\delta) = \alpha_{nf} \frac{4V_f}{\pi d_f^2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{L_e/2} P(\theta, L_e, \delta) p(\theta) \cos(\theta) dL_e d\theta \quad (1)$$

4. 결 론

배합별 섬유 분포 특성을 평가한 결과 배합별로 섬유 분산성, 단위 면적당 섬유 개수, 섬유 방향성이 상이하게 나타났다. 특히, 섬유 방향성은 2차원과 3차원으로 가정한 확률밀도함수와 매우 다른 양상을 보였다.

감사의 글

이 연구는 과학기술부 기초과학연구사업에서 콘크리트 균열제어연구단에 지원된 연구비에 의해 수행된 연구이며, 지원에 감사드립니다.

참고문헌

- Lin, Z., Kangda, T., and Li, V. C., On interface property characterization and performance of fiber reinforced cementitious composites, Concrete Scienceand Engineering(RILEM), vol.1, 1999, pp.173-184.
- 김윤용, 김정수, 김희신, 하기주, 김진근, 마이크로역학에 의하여 설계된 ECC(Engineered Cementitious Composite)의 역학적 특성, Vol.17, No.5, 2005, pp.709-716.
- 이방연, 이미지 프로세싱 기반 섬유 분포 특성 평가 및 섬유 분포 특성이 시멘트 복합체의 인장거동에 미치는 영향, 한국과학기술원 박사학위 논문, 2009.