

## r-plane 사파이어 기판위에 성장한 a-plane GaN 특성 분석

### Growth and characterization of a-plane GaN grown on r-plane sapphire

서용곤<sup>1,2</sup>, 박재현<sup>1</sup>, 서문석<sup>1</sup>, 윤형도<sup>1</sup>, 황성민<sup>1</sup>, 오경환<sup>2</sup>  
 전자부품연구원 그린에너지연구센터<sup>1</sup>, 연세대학교 물리학과<sup>2</sup>,  
 ygseo@keti.re.kr

#### 1. Introduction

GaN 기반의 반도체와 그 이종접합구조는 가시광 혹은 자외선 파장 대역의 LED, LD등과 같은 광전소자에 대한 높은 잠재성으로 인해 많은 관심을 받고 있다<sup>1</sup>. 일반적으로 GaN소자는 c축 방향의 사파이어 기판위에 GaN film을 성장하여 제작하지만 c축 방향의 GaN film은 원천적으로 생기는 Spontaneous polarization과 Piezoelectric polarization 영향 때문에 양자우물에서의 밴드를 기울게 만들고 이것은 캐리어 재결합율을 감소시켜 그 결과 양자 효율을 낮춘다<sup>2</sup>. 이러한 Polarization 영향을 줄이기 위해 MOCVD나 HVPE(Hydride Vapor Phase Epitaxy) 혹은 MBE(Molecular Beam Epitaxy) 장비를 사용하여 사파이어 기판, SiC 기판 혹은 LiAlO<sub>2</sub>기판을 이용한 Nonpolar GaN film 성장에 대한 연구가 진행되었고 특히 MOCVD를 이용하여 사파이어 기판위에서 GaN film을 성장하는 연구가 많은 주목을 받고 있다. 본 논문에서는 MOCVD를 사용하여 r-plane 사파이어 기판위에 Nonpolar a-plane GaN을 성장시켜 AFM(Atomic Force Microscope), XRD(X-ray Diffraction), Photoluminescence(PL)로 분석을 해보았다.

#### 2. Experiment and Results

Aixtron사의 MOCVD 장비를 사용하여 a-plane GaN film을 성장시켰고 이때 Trimethylgallium(TMGa)와 암모니아를 각각 Ga과 N 소스로 이용하였고 캐리어 가스는 수소를 사용하였다. 일반적으로 nucleation layer로 사용하는 low temperature GaN 베퍼 대신 1050 °C의 고온에서 생성시켰다. 그 위에 reactor 압력을 100mbar로 유지시킨 후 reactor 온도를 1090°C, 1050°C, 1160°C로 각각 변화시켰고 1090°C에서는 V/III ratio를 800, 1050°C, 1160°C에서는 V/III ratio를 500으로 하여 약 4.5μm 두께의 GaN film을 증착하였다.




그림 1. Normarski 현미경 사진




그림 2. AFM 사진

Normarski 현미경으로 성장된 a-plane GaN 표면을 찍은 사진을 그림 1에 나타내었다. 표면을 보면 줄무늬 패턴이 보이는데 이것은 전형적으로 Nonpolar a-plane GaN에서 나타나는 무늬이다<sup>3</sup>. 표면 또한 v-defect이 없이 매우 깨끗한 표면임을 알 수 있다. 그림상에서의 화살표 방향은 c축 방향을 나타내며 줄무늬의 방향이다. 그림 2에 10x10μm크기로 측정한 AFM 사진을 나타낸 것으로 RMS 거칠기가 2.5nm를 얻어 좋은 표면을 얻었다. 그림 3은 High resolution XRD로 측정한 Omega rocking curve를 나타낸다. 그림에서 c//는 a-plane GaN film상에서 c축 방향으로 측정한 것을 나타내고 m//는 m축 방향으로 측정한 값이다. c//과 m// 방향으로 측정한 Omega rocking curve의 반측폭 값이 각각 ~700과 ~500arcsec를 얻었다. 성장된 GaN에서 c축 방향의 결정성이 m축 방향의 결정성보다 안 좋은 것을 알 수 있다. 그림 4는 상온에서 PL특성을 찍은 것이다. 중심파장이 ~362nm이고 반측폭이 8.9nm였다. a-plane GaN의 luminescence 특성을 알아보기 위해 저온 PL 측정을 할 예정이다.




그림 3. Omega rocking curve




그림 4. 상온에서의 PL 특성

### 3. Conclusion

본 연구에서는 MOCVD를 사용하여 r-plane 기판위에 a-plane GaN film을 성장시켰으며 AFM 측정 결과 RMS 거칠치기가 2.5nm인 매우 좋은 표면을 얻었다. 결정성을 알아보기 위해 XRD 측정결과 c축 방향으로 ~700arcsec, m축 방향으로 ~500arcsec얻어 축 방향으로의 비대칭 결정성을 얻었다. 성장된 GaN film의 결정성을 높이는 연구가 진행되어야 실제적인 LED 소자 제작이 가능하리라 판단된다.

### Acknowledgements

이 논문은 한국산업기술평가원 (과제번호 10030797, 2007-8-2074, 2008-8-1195), 한국과학재단 (과제번호 ROA-2008-000-20054-0, R01-2006-000-11277-0, R15-2004-024-00000-0), 국제과학기술협력재단 (과제번호 2008-8-0506, 2008-8-1893) 사업의 지원을 받아 수행된 연구임.

- [1] Shuji Nakamura, Masayuki Senoii, Naruhito Iwasa, Shin-ichi Nagahama, Takao Yamada, TaKashi Mukai, Jpn. J. Appl. Phys. 34, L1332 (1995).
- [2] P. Waltereit, O. Brandt, A. Trampert, H. T. Grahn, J. Menniger, M. Ramsteiner, M. Reiche, and K. H. Ploog, Nature 406, 866 (2000).
- [3] X. Ni, Y. Fu, Y. T. Moon, N. Biyikli, H. Morkoc, J. Cryst. Growth 290, 166 (2006).