

Effect of plasma treatment to surface of the titanium oxide deposited by plasma enhanced atomic layer deposition

권태석¹, 강병우², 김경택², 문대용¹, 김웅선², 문연건², 박중완^{† 2}
¹한양대학교 나노반도체공학과, ²한양대학교 신소재공학과
 (E-mail:hide2008@hanyang.ac.kr)

초 록: 자체 발광형 디스플레이는 잠재적인 장점에도 불구하고 수분에 대한 열화와 같은 기술적인 문제로 상업화하기 어려움이 있어 수분 투습 방지막이 필요하다. 이에 본 연구에서는 작은 결점 크기와 낮은 결점 밀도를 가지는 TiO₂ 보호막을 PEALD법으로 증착 하여 N₂와 NH₃ plasma 처리에 따른 표면 효과를 알아보았다.

1.서론

고분자 기판 위에 PVD, CVD법으로 진공 증착된 무기 박막은 OLED 소자의 전체적인 보호 성능을 감소 시킬 수 있다. 양질의 보호막 증착을 위해 PEALD법으로 TiO₂를 증착 하였으며 표면 처리 효과를 보기 위해 N₂,NH₃ plasma 처리 하였다.

2.본론

본 연구에서는 PEALD법을 이용하여 TiO₂를 증착 하였으며 증착 조건은 그림1와 같다. 증착률은 0.8 Å/cycle임을 확인 하였다(그림2). RBS 분석 결과 Ti : O 조성비는 1 : 2.1 였다. 이는 ALD 증착 거동에서 흔히 나타나는 oxygen rich의 박막으로 증착되는 것을 나타내며 carbon의 함량은 1% 미만이었다(그림3). 표면 처리 효과를 보기 위해 N₂,NH₃ 플라즈마 처리를 하였으며, 그 결과 소수성의 TiO_xN_y를 형성하였다. 시간이 지날수록 소수성 박막이 친수성으로 변화는 것(그림4)을 알 수 있었으며 플라즈마 처리 전 후 WVTR 값은 향상되지 않았다(그림5). 이는 RF plasma에 의한 damage 때문으로 판단된다.




Fig. 1. Sequence of process




Fig. 2. The thickness of TiO₂ thin films as a function of cycle




Fig. 3. RBS analysis




Fig. 4. Water contact variation of the TiO_2 and TiO_xN_y films




Fig. 5. WVTR analysis

3. 결론

자체 발광형 디스플레이 소자의 우수한 보호막 형성을 위해 PEALD법으로 작은 결점 크기와 낮은 결점 밀도를 가지는 양질의 무기 보호막을 증착하였다. 표면 효과를 위해 N_2/NH_3 플라즈마 처리 후 소수성의 TiO_xN_y 막을 형성하였다. 향후 ALD로 증착한 TiO_xN_y 보호막과 플라즈마 처리 후의 수분 방지 특성을 비교할 필요가 있다.