

# Attrition milling법에 의해 제조된 PNW-PMN-PZT 세라믹스의 유전 및 압전 특성

오 영광<sup>1</sup>, 류 주현<sup>1</sup>, 윤 현상<sup>2</sup>, 정 영호<sup>3</sup>  
세명대학교<sup>1</sup>, 국제대학<sup>2</sup>, 충주대학교<sup>3</sup>

**Abstract :** In this study, microstructural and piezoelectric characteristics of PNW-PMN-PZT ceramics manufactured using attrition milling method were investigated. Sintering temperature of the ceramics was varied from 980°C to 1100°C. At the specimen sintered at 1100°C, mechanical quality factor( $Q_m$ ) and dielectric constant showed the maximum values of 2,373 and 1438, respectively. At the specimen sintered at 1080°C, electromechanical coupling factor( $k_p$ ) also showed the maximum value of 0.524.


**Key Words :** Particle Size, Attrition Mill, Piezoelectric Transformer

## 1. 서 론

고출력 압전 변압기에 사용되는 압전 세라믹스는 높은 에너지 변환을 위해서 전기기계결합계수가 커야 되며, 발열에 의한 온도상승을 억제하기 위하여 높은 기계적 품질계수가 큰 것이 바람직하다. 그중 Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub> (PZT)계 압전 세라믹스는 우수한 유전 및 압전특성과 온도 안정성이 좋아 광범위하게 응용되고 있다. 하지만 PZT계 세라믹스의 광범위한 응용에도 불구하고 일반적으로 1200°C에서 소결하는 PbO는 1000°C에서 급격히 휘발하는 성질 때문에 환경적으로나 인체의 건강 문제로 전 세계적으로 그 사용량을 제한하고 있는 실정이다. 이러한 PbO의 휘발로 인한 문제점을 줄이고자 저온소결 방법이 많이 연구되어지고 있다. 저온소결 방법에는 다른 물질을 치환하여 소결온도를 낮추는 방법과 미세분말을 만들어 그레인사이즈를 줄이는 방법들이 있다. 특히 attrition mill은 일반적인 ball mill에 비해 분말의 입도를 미세하게 할 수 있어 분말의 비표면적이 증가하게 된다. 이때 증가된 비표면적에 의하여 반응을 촉진시키게 되기 때문에 낮은 온도에서도 소결이 가능한 압전 세라믹스를 제작 할 수 있다. 따라서 본 논문에서는 하소된 시료들을 attrition mill을 사용하여 미세분말을 만든 후 일반적인 소결방법으로 소결온도에 변화를 주어 이에 따른 유전적, 미세구조적 및 압전적 특성에 미치는 영향을 고찰하였다.

## 2. 실 험

본 실험은 다음의 조성식에 따라 일반적인 산화물 혼합법으로 시편을 제작하였다.



위의 조성을 10<sup>-4</sup> 까지 칭량하였고 아세톤을 분산매로 사용하여 24시간 1차 ball mill을 하였다. 건조후 850°C에서 2시간 하소 하였으며, 하소 후 Attrition Mill을 이용하여 5시간 혼합분쇄 하였다. 건조 후 2g을 취하여 입도분석을 하였으며, 나머지 시료는 PVA (5wt% 수용액)을 첨가하여 1[ton/cm<sup>3</sup>]의 압력으로 성형하였다. 소결 후 특성측정을 위해 1mm로 연마하고, Ag 전극을 도포하여 600°C에서 10분간 열처리 하였다. 전극이 형성된 시편을 120°C의 실리콘 오일에서 30[kV/cm]의 직류 전계를 주어 30분간 분극 후 24시간 뒤 특성을 측정하였다.

## 3. 결과 및 검토

그림 1은 하소가 끝난 시료와 5시간 attrition mill한 시료의 입도크기의(particle size) 분포도이다. 1차 ball mill후 하소가 끝난 시료의 입도는 상당히 넓게 분산 되어져 있으며 입자의 크기도 상당히 큰 반면, attrition mill을 한 시료의 입도는 분포가 좁고 크기도 평균 0.46μm로 작은 입자를 가지고 있다.




그림1. Attrition mill 사용에 따른 입도분포.

Fig. 1. Particle size distribution according to Attrition Mill

## 표 1. 시편의 물성

Table 1. Physical characteristics of specimens.

Milling method	Sintering Temp.[°C]	Density [g/cm <sup>3</sup> ]	Dielectric constant	$k_p$	$Q_m$
attrition	980	7.748	1328	0.518	1936
	1020	7.763	1307	0.506	2053
	1080	7.759	1382	0.524	2238
	1100	7.745	1438	0.493	2373
ball	1200	7.68	1680	0.523	1814

## 4. 결 론

Attrition Mill한 시편이 일반 볼밀한 시편보다 소결온도를 하강시킬수 있었고, 기계적품질계수( $Q_m$ )를 더욱 향상 가능하였다.

## 참고 문헌

- [1] 오동원; 류주현 Journal of the Korean institute of electrical and electronic material engineers ,v.15no.7,2002 .pp.602