

La₂O₃ 첨가에 따른 (K_a,K)NbO₃ 세라믹스의 미세구조 및 압전 특성.

서병호¹, 성금현¹, 노정래¹, 이상호¹, 류주현¹, 김인성², 송재성²

¹ 세명대학교, ² 한국전기 연구원

Abstract :The piezoelectric properties of (K_{0.5}Na_{0.5})(Nb_{0.96}Sb_{0.04})O₃+ 1.2mol%K_aCuNb₈O₂₃₊ xmol%La₂O₃ lead-free piezoelectric ceramics were investigated as a function x. These ceramics were fabricated by conventional ceramics processing. Piezoelectric constant (d₃₃)and piezoelectric charge coefficient(g₃₃) of x=0.2 mol% composition exhibited good properties of 160.3pC/N and 37.4(10³Vm/N), respectively.


Key Words : lead-free, Dielectric constant, Mechanical quality factor

1. 서 론

최근 들어 화석연료의 고갈로 인한 에너지 확보에 대한 연구는 여러 분야에서 많이 진행되고 있다. 특히 압전 에너지 하베스트는 주변에서 버려지는 운동에너지를 압전 소자의 특성을 사용하여 전기적인 신호로 재생 시키는 분야 중 하나이다. 하지만 현재 응용되는 대부분의 압전 하베스팅 디바이스는 Pb(Zr,Ti)O₃를 기초로 하고 있어 환경적이나 인간 신체에 많은 영향을 주고 있다. 그래서 PbO가 침가되지 않은 무연 압전 재료의 연구가 많이 진행되고 있다. 다양한 무연 압전 재료 중 (K,Na)NbO₃는 압전계수(d₃₃), 전기기계결합계수(k_p)가 각각 80pC/N, 36%로 Pb를 기초로 한 물질을 대신할 장래성 있는 재료로 많은 연구가 진행되고 있다. 특히 La₂O₃는 그레인을 조밀하게 하여 빈공간을 없애줄 뿐 아니라 그 특성을 대표적인 소프트너 효과가 있는 물질 중 하나이다. 본 연구에서는 ABO₃ 구조를 가지는 (K,Na)NbO₃ 세라믹스의 A-site에 La³⁺를 침가함으로서 소프트너 효과를 예상하고 있다. 따라서 일반적인 소결 방법을 이용하여 (K,Na)NbO₃ 세라믹스에 K_aCuNb₈O₂₃(KCN)과 La₂O₃를 첨가함으로서 미세구조 및 결정 구조를 조사하였다.

2. 실 험

본 실험은 다음의 조성식에 따라 일반적인 산화물 혼합법으로 시편을 제작하였다.



$$(x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1)$$

모든 조성은 순도 99% 이상의 원료를 사용하여 평량 한 후 아세톤을 분산매로 사용하여 24시간 1차 ball mill을 하였으며 900°C의 온도에서 6시간 하소하였으며 하소된 시료는 조성식에 따라 1.2mol% KCN, x mol% La₂O₃로 물비에 맞추어 일반적인 별크 방식으로 시편을 제작하였다. 제작된 시편은 1050°C에서 시작하여 1140°C 까지 30°C 씩 증가하여 각각 5시간 소결하였으며 3KV/cm으로 30분 분극 후 측정하였다.

3. 결과 및 검토

그림 1은 La₂O₃의 첨가량에 따른 압전 계수(d₃₃)와 압전 전하 계수(g₃₃)를 보여준다. 압전 계수는 La₂O₃의 첨가량의 증가에 따라 차차 증가하다가 0.6mol% 이상 첨가시 감소하는 것을 볼수 있다. 이때 최고 값은 0.6mol%에서 176 pC/N으로 나타났다. 반면 압전 전하 계수는 0.2mol%까지 상승하

다가 차차 감소하는 경향을 보였으며 0.2mol%에서 37.4(10³Vm/N)으로 나타났다. 이러한 결과는 ABO₃구조를 가지는 (K,Na)NbO₃ 세라믹의 A-site안에 La³⁺ 이온이 안정적으로 침환되어 나타나는 현상으로 사료된다.




그림 1. La₂O₃ 첨가에 따른 시편의 d₃₃ 와 g₃₃.

Fig. 1. Piezoelectric constant (d₃₃) and Piezoelectric charge coefficient (g₃₃) with the amount of La₂O₃ addition

4. 결 론

본 연구는 에너지 하베스팅 소자에 응용할 조성을 개발하고자 소프트너 효과를 나타내는 La₂O₃를 첨가하여 그 특성을 조사하였다. La₂O₃의 첨가량의 증가에 따라 압전 계수는 차차 증가하였으며 최고 값은 0.6mol% La₂O₃가 첨가되었을 때 176 pC/N으로 나타났다. 압전 전하계수는 첨가량의 증가에 따라 0.2mol%까지 증가하다가 그 이상 첨가시에는 감소하는 경향을 보였다.

참 고 문 헌

- [1] 김 도 형, 류 주 현, 정 영 호, "A g 2 O 첨 가 량에 따 른 0.9(K_{0.5}Na_{0.5})NbO₃-0.05Li(Sb_{0.8}Nb_{0.2})O₃무연 세라믹스의 유전 및 압전특성", 전기전자재료학회논문지, 22권 11호, P.925-929, 2009
- [2] 김 도 형, 류 주 현, 김 인 성, 송 재 성, "Dielectric and piezoelectric properties of Bi₂O₃ added (Pb,Ca,Sr)(Ti,Mn,b)O₃ ceramics sintered at low temperature", Journal of Applied Physics 105.06, P.061642-1-4, 2009