

마이크로버블을 이용한 제염장치 개발 및 성능평가

전종선, 박상규, 이상현, 이상철, 김위수, 한병섭

(주)에네시스, 대전시 유성구 구암동 328

nunki@enesys.co.kr

1. 서론

마이크로버블이용 기술은 화학약품사용을 최소화하는 친환경기술 산업분야로 활용분야가 빠르게 확산되고 있다. 이런 기술적 특징을 활용하여 마이크로버블을 이용하여 폐기물 제염 시 2차 폐기물의 발생을 최소화하는 제염장치를 개발하고자 한다. 국내 및 해외에서도 마이크로버블을 활용한 제염기술은 초기단계이며 일반적으로 제염하기는 어려우나 마이크로버블 특성을 적용하여 제염하기 쉬운 배관재를 대상으로 제염장치를 개발하고자 한다. 기술 개발을 위해서는 마이크로버블 발생장치, 세정조와 산액관, 세정액의 오염물질을 제거하는 여과장치, 세정액 pH 조절장치 및 오존발생장치 등 구성하여 마이크로버블 제염장치를 개발하였다. 위와 같은 구성으로 제작된 마이크로버블 제염장치를 이용하여 금속배관재류에 대한 예비제염실험을 수행하여 제염조건 및 제염효율을 확인하였다.

2. 본론

2.1 마이크로버블 제염장치 개발

2.1.1 마이크로버블 발생부

본 연구에서 사용한 마이크로버블 발생장치는 고속선회방식으로서 유량 $1.5 \text{ m}^3/\text{hr}$, 총 수두 90 m, 3450 rpm 및 2.2 kw의 성능을 보이는 입형다단펌프를 이용하여 마이크로버블을 생성한다. 이 때 20 L/min의 유속으로 버블수를 생성하며, 분당 2 L 이하의 기체를 주입(펌프 수차 1회전 당 0.58 ml 기체 주입)하여 용액에 혼합하여 버블을 생성한다.

2.1.2 버블 작용

마이크로버블을 이용한 제염기술은 마이크로버블의 수축·소멸과정에서 발생되는 봉괴에너지를 이용하여 산화물 및 부식생성물을 제거하고자 한다. Young-Laplace 공식 $P = P_0 + 4\sigma/D$ 에 따르

면 마이크로버블의 자기 가압효과에 의한 기포 내부의 압력상승은 $\Delta P = 4\sigma/D$ 와 같이 버블 크기에 반비례하며 미세 크기의 버블을 제염에 적용하는 것이 제염에 효과적이다. 마이크로버블 발생장치에서 발생시킨 마이크로버블 평균 직경을 $20 \mu\text{m}$ 라고 가정할 때 평균 버블체적은 $4.1 \times 10^{-9} \text{ cm}^3$ 이고 버블의 밀도는 $9.5 \times 10^6 \text{ 개}/\text{cm}^3$ 가 된다.

2.1.3 제염장치 구성

마이크로버블 발생부, 세정조 및 세정용액 냉각기, 세정액 순환부로 분리하여 구성하였다. 300 L 용량의 316 SUS 재질의 세정조를 중심으로 주변에 마이크로버블 발생부와 세정액 순환부를 장착하였다. 마이크로버블 발생부 상단에 약품주입탱크를 부착하여 세정액의 pH를 조절할 수 있게 하였다. 세정액 순환부에 250 L/min 용량의 순환펌프, 혼합수지와 마이크로필터를 구성하여 세정액 순환하면서 이물질을 정화하고 마이크로버블 발생부와 동시에 운전할 수 있다. 산화력 강화를 위하여 2 L/min의 용량을 가지는 오존발생장치를 부착하여 제염성능을 강화하였다.




Fig. 1. 마이크로버블 제염장치 개념도




Fig. 2. 제작된 마이크로버블 제염장치

2.2 예비 제염실험

원자력시설에서의 금속 배관재류 내벽의 표면 제염에서 주 제거대상 이물질은 스케일(Scale) 또는 산화피막(녹 포함)이다. 산화부식된 모의 배관 시편을 이용하여 실험하였다.

2.2.1 금속표면에 발생한 부식산화물 제거 실험

마이크로버블 제염장치에서 부식산화물이 부착된 200 g 정도의 모의금속배관 시료를 시간대별로 제염 후 시편의 무게 변화를 확인하였다.

마이크로버블을 발생시키지 않고 세정액을 순환한 제염시험, 마이크로버블을 발생하여 세정액을 순환한 제염시험 및 세정액 조성을 변경 등 다양한 조건에서 실험을 수행하였다.

실험조건으로 마이크로버블 제염시간은 최대 180 min, 세정액량은 20 L, 제거효율을 증가시키기 위해서 30 V의 전압을 걸어주었다. 표 1과 그림 3과 같이 산화물이 제거되는 효과를 확인하였다.

Table 1. Decontamination efficiency of metal oxide

구분	제염시간			
	30min	60min	120min	180min
A*	0.19%	0.50%	1.58%	2.38%
B**	0.07%	0.08%	0.09%	0.09%
C***	0.07%	0.12%	0.19%	1.90%
D****	0.10%	0.33%	0.89%	1.74%

*A:마이크로버블사용, 0.01M Na₂SO₄ 세정액 사용

**B:마이크로버블사용, 0.1M NaOH 세정액 사용

***C:마이크로버블사용, 0.1M HNO₃ 세정액 사용

****D:마이크로버블사용안함, 0.01M Na₂SO₄세정액사용




Fig. 3. Decontamination test of metal oxide used microbubble generator. [before test(L), after test(R)]

마이크로버블을 발생시키지 않고 제염한 경우는 시표 무게 변화가 1.7%이고 마이크로버블을 사용한 경우에는 시표 무게 변화 표 2와 같이 2.4% 정도 제염되는 것을 확인하였다.

3. 결론

본 연구에서는 마이크로버블 제염장치의 구성 및 제작하였으며, 산화부식 모의시편에 세정액의 종류와 제염시간 등을 변화하여 마이크로버블 제염장치의 제염성능과 최적의 세정조건 등을 확인하였다. 예비실험 결과, 시료대상 및 실험조건에 따라 시편의 무게변화율을 최대 2.4%까지 시편의 무게변화율을 확인하였다.

모의 방사성 물질의 이용한 부식산화물 제거시험을 추가하여 제염장치의 정확한 제염효율을 확인하고자 한다.

4. 감사의 글

본 연구는 지식경제부 기술혁신사업 중 원자력 발전기술개발사업의 일환으로 수행되었습니다.
(No. 2009T100100645)

5. 참고문현

- [1] Joo Young Park, Yong Ju Choi, Seheum Moon, Do Yun Shin, Kyoungphile Nam, Journal of Hazardous Materials, 163, p761-767, 2009/7, "Microbubble suspension as a carrier of oxygen and acclimated bacteria for phenanthrene biodegradation".
- [2] 방사성 토양 및 콘크리트 제염을 위한 pilot 규모 전기화학세정장치 개발, KAERI/RR-3052/2009.